



QURILISH KIMYOVIY MAHSULOTLARI GURUHI

BETEK POLYCRETE

MAHSULOT TAVSIFI

Sement va akril asosidagi, ikki komponentli, to'liq elastik gidroizolyatsiya materiali.

QO'LLANILISH SOHALARI

Barcha turdagi ichki va tashqi bino konstruksiyalarini himoyalash va gidroizolyatsiya qilishda qo'llaniladi.

Hojatxonalar, hammomlar, oshxonalar, suv rezervuarlari (ichimlik suvi uchun moslik sertifikat mavjud), poydevorlar, terrasa va balkonlar (yuqori qatlamni himoyalash uchun), shuningdek hammomlar va turk hamomlari kabi suv ko'p ishlatiladigan joylarda to'liq elastik gidroizolyatsiya sifatida ishlatiladi.

Manfiy suv bosimi mavjud joylarda qo'llash mumkin emas.

XUSUSIYATLARI

- Yuqori yopishish qobiliyati.
- To'liq elastik va suv o'tkazmaydi.
- Hosil qilgan elastik qatlamni tufayli mexanik ta'sirlarga chidamli.
- Yuzada keyinchalik paydo bo'lishi mumkin bo'lgan kapillyar yoriqlarda (0,1 mm gacha) xossalarini saqlaydi.
- Choksiz va uzluksiz doimiy qatlam hosil qiladi.
- Suv bug'ini o'tkazadi.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

Tashqi ko'rinish / rang:	A komponent: oq suyuqlik B komponent: kulrang kukun
Aralashma rangi:	sement kulrang
Aralashtirish nisbati:	20 kg kukun (qop) + 10 kg suyuqlik (chelak) Og'irlik bo'yicha A/B nisbati: 1/2
Kukun zichligi:	1,35 ± 0,05 kg/l
Yangi qorishma zichligi:	1,70 ± 0,05 kg/l
Suv yutuvchanligi:	≤ 0,1 kg/m ² ·soat ^{0.5}
Bosimli suvga chidamlilik:	≥ 1,5 bar (musbat yo'nalishda)
Yopishish mustahkamligi:	≥ 1,0 N/mm ² (28 kun)
Yuza harorati:	+5°C – +30°C
Atrof-muhit harorati:	+5°C – +30°C
Yetilish vaqti:	3–5 daqiqa
Ishlash muddati:	2 soat (+20°C da)
Qatlamlar orasidagi vaqt:	4 soat
To'liq qurish vaqti:	24 soat



Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88

OOO "COLORLAB"



QO‘LLASH

Yuzani mahsulot yopishishiga xalaqit beradigan chang, kir va yog‘lardan tozalang. Zarur bo‘lsa bosimli suv va iliq sovunli suvdan foydalaning.

Toza suvoq yoki beton yuzaga qo‘llang. Qoplama va bo‘yoqlarni mexanik usul bilan to‘liq olib tashlang. Yuza nam-quruq holatda bo‘lishi kerak.

Suv to‘planmasligi uchun kamida 5% qiyalik ta‘minlang.

Tekislash uchun Betek Stako va/yoki Betek Stako 0 ta‘mirlash qorishmalaridan foydalaning.

Gorizontal va vertikal sovuq choklarni Stako bilan faska shaklida to‘ldiring.

Tayyorlashdan so‘ng yuzani namlang.

A komponentning 1 qismi (suyuqlik)ni B komponentning 2 qismi (kukun) bilan past tezlikli mikserda (400–600 ayl/min) aralashtirib, cho‘tka yoki valik uchun suyuq massa hosil qiling.

Shpatel bilan qo‘llash uchun suyuqlik miqdorini 30–35% ga kamaytirib, pasta holatiga keltiring. 2 qatlamda qo‘llang.

OGOHLANTIRISHLAR

- +5°C dan +30°C gacha bo‘lgan haroratda qo‘llang.
- Yuzani yomg‘ir, sovuq, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri va yuklamalardan kamida 24 soat himoyalang.
- Quyosh to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushadigan joylarni yopib qo‘ying.
- Ish asboblarni suv bilan darhol tozalang.
- Ish vaqtida qo‘lqop kiying.
- Teri yoki ko‘zga tegsa, ko‘p suv bilan yuvib tashlang.
- Allergik holatda darhol shifokorga murojaat qiling.

SARF

A + B komponentlari: o‘rtacha 3 kg/m² (2 qatlam).

Ko‘rsatilgan qiymatlar taxmini bo‘lib, aniq sarf ish yakunida aniqlanadi.

SAQLASH

Asl yopiq qadoqda, quruq va salqin joyda, namlik, sovuq va to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyoshdan himoyalangan holda 6 oy saqlanadi.

QADOQ

30 kg to‘plam (A+B)

A komponent: 10 kg plastik chelak

B komponent: 20 kg qop

XAVF

Teri uchun tirnash xususiyati beruvchi.

Xavf iboralari

H317 Teri allergik reaksiyasini keltirib chiqarishi mumkin.

Ehtiyot choralar

P101 Tibbiy yordam kerak bo‘lsa, mahsulot idishi yoki yorlig‘ini yoningizda saqlang.

P102 Bolalar ololmaydigan joyda saqlang.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto‘g‘on ko‘chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



P103 Ishlatishdan oldin yorliqni o'qing.

P261 Chang/bug'/aerozolni nafasga olmang.

P280 Himoya qo'lqoplari, kiyim, ko'z va yuz himoyasidan foydalaning.

P321 Maxsus davolash (yorliqqa qarang).

P363 Ifloslangan kiyimni qayta ishlatishdan oldin yuving.

P333+P313 Teri qizarishi yoki toshma bo'lsa, shifokorga murojaat qiling.

P501 Tarkib va idishni amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qiling.

Ushbu texnik hujjat normal sharoitdagi laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan.

Yuqorida keltirilmagan ma'lumotlar bo'yicha texnik mutaxassislarga murojaat qiling.

Ma'lumot yetishmasligi sababli yuzaga kelgan nosozliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

Kompaniya ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Agar kerak bo'lsa, sog'liq, xavfsizlik va mahsulot bilan ishlash bo'yicha batafsil ma'lumotlarni

MSDS hujjatlarida topishingiz mumkin.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88