



QURILISH KIMYOVIY MAHSULOTLARI GURUHI

BETEK BEPERMO®

MAHSULOT TAVSIFI

BEPERMO® — bu tarkibida oq xloridlar bo'lmagan kukunli qo'shimcha bo'lib, barcha turdagi suvoq, qorishma (stijka) va beton ishlarida yuqori sifatli suv o'tkazmaydigan yuzalar hosil qilish uchun mo'ljallangan.

QO'LLANILISH SOHALARI

BEPERMO® suv va namlik ta'siriga uchraydigan barcha turdagi mineral asosli qurilish elementlarida bajariladigan suvoq va qorishma ishlarida xavfsiz qo'llanilishi mumkin. Doimiy ravishda suv bilan aloqada bo'ladigan yuzalarda, masalan, hammom, oshxona va balkonlarda keramik plitka osti qorishmalarida ishlatiladi.

Tashqi suvoqlarda, suv baklarida, suzish havzalarida, yerto'lalarda, galeriyalarda, poydevorlarda va kesuvchi beton konstruksiyalarda yomg'ir yoki yuvish suvlari sababli yuzaga keladigan namlikdan himoya qilish uchun suv itaruvchi qo'shimcha sifatida qo'llaniladi.

XUSUSIYATLARI

Tarkibidagi gidrofob (suvni itaruvchi) kimyoviy moddalarning qorishmadagi sement bilan reaksiyaga kirishishi natijasida suvoq, qorishma va beton ichida kapillyar yoriqlar va bo'shliqlar hosil bo'lishining oldini olib, suv o'tkazmaslikni ta'minlaydi.

Shu orqali suv zarrachalarining namlantiruvchi xususiyatini yo'q qilib, yuqori darajada suvga chidamli yuzalar hosil qiladi.

Suvoq ishlarida ishlatiladigan ohak BEPERMO® ga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Yangi suvoq va beton qorishmasida havo miqdorini oshirish orqali material sifati va mustahkamligini yaxshilaydi.

Oddiy portlandsementning qotish vaqtiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi.

TEXNIK KO'RSATKICHLAR

- Rang: oq
- Holati: kukun
- Xloridlar: mavjud emas

QO'LLASH USULI

Har bir sement qopi (50 kg) uchun quruq suvoq yoki beton qorishmasiga BEPERMO® ning bitta qadoqchasi (330 g) qo'shiladi.

Avval quruq aralashma yaxshilab aralashtiriladi, shundan keyingina suv qo'shiladi, chunki BEPERMO® tarkibida suvni itaruvchi kimyoviy moddalar mavjud.

BEPERMO® qo'shilgan suvoq, qorishma va beton ehtiyotkorlik bilan tayyorlangandan so'ng, umumiy qurilish qoidalariga muvofiq barcha ma'lum usullar bilan qo'llanishi mumkin.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88



SARF

Minimal dozasi 300 kg/m³ bo'lgan (kamida 6 qop sement) qorishmada har bir yangi portlandsement qopi (50 kg) uchun BEPERMO® ning bitta qadoqchasi (330 g) qo'shilishi kerak. Shu usul bilan eng tejamkor va suvga chidamli yuzalar hosil qilinadi.

SAQLASH SHAROITLARI

Ochilmagan original qadoqda, salqin va quruq joyda 2 yilgacha saqlanishi mumkin.

DIQQAT

BEPERMO® quruq aralashmaga qo'shilishi va ikki marta aralashtirilishi shart.

Shundan keyingina suv qo'shishga ruxsat etiladi.

Suv qo'shilgan qorishmaga BEPERMO® ni qo'shish qat'iy tanqislanadi.

XAVFSIZLIK BO'YICHA BAYONOTLAR

- S 2: Bolalar ololmaydigan joyda saqlang.
- S 45: Baxtsiz hodisa yuz bersa yoki o'zingizni yomon his qilsangiz, darhol shifokorga murojaat qiling (imkon bo'lsa, yorliqni ko'rsating).
- S 46: Yutib yuborilganda darhol tibbiy yordamga murojaat qiling va qadoq yoki yorliqni ko'rsating.
- S 56: Ushbu mahsulot va uning idishini xavfli yoki maxsus chiqindilarni yig'ish punktiga topshiring.



OOO "COLORLAB"
Toshkent shahri, Olmazor tumani, Miskin MFY, Chilto'g'on ko'chasi, 24/3-uy

Tel: +998 99 866-89-88,

+998 77 119-89-88