

## PRIMER 1200

### Техническая спецификация

**НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:** PRIMER 1200

**ГРУППА:** грунтовка (праймер) белого цвета на водной основе

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** легко наносимая акрил-силоксановая грунтовка на водной основе для внутренних и наружных работ

**СОСТАВ:** специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие воздухопроницаемость.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** вода

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Удельный вес:</b> | 1550 ± 30 г/л при 20°C                                                                                                                                        |
| <b>Вязкость:</b>     | 8000 сП                                                                                                                                                       |
| <b>Расход:</b>       | 1 л на 8-10 м <sup>2</sup> при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) |
| <b>Стабильность:</b> | 24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C                                                                                                           |
| <b>Цвета:</b>        | белый и цветные                                                                                                                                               |

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>На поверхности:</b>                        | 2 часа при 20°C    |
| <b>При нанесении в качестве второго слоя:</b> | 4-6 часов при 20°C |
| <b>На глубине:</b>                            | 24 часа при 20°C   |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Primer 1200 является продуктом на водной основе, легко наносится, отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

**ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:** Разведение: разводится водой на 15-20 %.

**НАНЕСЕНИЕ:** тип: кистью - валиком – краскопультом  
кол-во слоев: 1-2

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ VELIDOR FINE:** Старые основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите на всю поверхность один или два слоя

грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine. Новые основания. Тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите на всю поверхность один или два слоя грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine. страница. 1 из 3 SC 00239

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ ARTECO' 7 METAL:** Нанесите на новые и старые основания, при условии, что их поверхность является прочной, не влажной и свободной от жира и пыли. В противном случае выполните надлежащую обработку поверхности и нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите на всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Primer 1200 следует наносить с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульты, используя перекрестные проходы для максимально полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите краску Artesco 7 Metal. **ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ KLONDIKE CORTEN:** Гладкие основания. Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте там, где это необходимо, для получения однородной поверхности. После высыхания зачистите наждачной бумагой и нанесите подходящий фиксатор, особенно на поверхности, покрытые известью или штукатуркой на основе извести. Затем нанесите грунтовку Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульты, используя перекрестные проходы для максимально полного покрытия поверхности. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike Corten.

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКАМИ METEORE 10 CEMENTO И MARMORIZZATO:**

Убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим средством. Заштукатурьте поверхность там, где это необходимо, дайте высохнуть и затем нанесите подходящий фиксатор. Затем нанесите грунтовку Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульты. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Meteore 10 и C100 Over или Sabulador Soft в зависимости от нужного эффекта.

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПОКРЫТИЯМИ ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 800 И ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE:**

Новые основания: Там где необходимо, тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность, используя подходящую штукатурку. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Примерно через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococo' Stucco Veneziano или Rococo' Grassetto di Calce. Старые основания: удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую краску с поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите только один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococo' Stucco Veneziano или Rococo' Grassetto di Calce. страница. 2 из 3 SC 00239

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ С КРАСКОЙ KLONDIKE FERRO:** Убедитесь в прочности основания и удалите с него все загрязнения. Удалите остатки старой краски, если она отслаивается или крошится и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем заштукатурьте там, где это необходимо, и после высыхания нанесите на всю поверхность один слой грунтовки Primer 1200 с помощью шерстяного валика, кисти или краскопульты. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Klondike Ferro в соответствии с нужным эффектом.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Продукт не является морозоустойчивым. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

**Спецификация № SC 00239, выпущенная руководителем службы контроля качества:  
Выпуск № 7 Октябрь 2017 г.**