

PRIMER 900

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: PRIMER 1200

ГРУППА: грунтовка (праймер) на водной основе

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Легко наносимая грунтовка на водной основе серого цвета для внутренних работ.

СОСТАВ: Специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие воздухопроницаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Удельный вес:** • 1490 ± 30 г/л при 20°C
- Расход:** • 1 л на 10–11 м² при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
- Стабильность:** • 24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C
- Цвета:** • серый

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

- На поверхности:** 2 часа при 20°C
- При нанесении в качестве второго слоя:** 4-6 часов при 20°C
- На глубине:** 24 часа при 20°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

Грунтовка на водной основе серого цвета, необходимая для достижения как при внутренних, так и при наружных работах декоративных эффектов, создаваемых при использовании краски **Klondike**.

Primer 900 легко наносится, отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности, такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, а также на уже окрашенные поверхности при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
СВОБОДА ОТ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
КОЭФФИЦИЕНТ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	< 0,005 мг/м ² ·ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, ГОТОВОМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	Директива 2004/42/CE	макс. 15 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам EC 200 г/л) Кат. A/I	

**ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТА:**

Разведение: продукт готов к использованию

НАНЕСЕНИЕ:

тип: кистью - валиком - краскопультом

кол-во слоев: 1-2 или больше с нанесением на всю поверхность

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Старые стены. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем нанесите на поверхность фиксатор, соответствующий типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 900 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike.

Новые стены. Очистите и при необходимости тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите один слой фиксатора, соответствующего типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 900 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike.

Основания из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенной стали. Тщательно обезжирьте основание и обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой и чистой. Нанесите один слой грунтовки, соответствующей типу основания, затем нанесите один слой грунтовки Primer 900. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike.

Новые основания из стали (необработанной). Обезжирьте основание, тщательно удалив возможные слои ржавчины, затем нанесите один слой (или несколько слоев) подходящего антикоррозийного средства. Когда оно высохнет, нанесите один слой грунтовки Primer 900. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike.

ПРИМЕЧАНИЯ: Температура нанесения и хранения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Продукт не является морозоустойчивым. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

**Спецификация № SC 00219, выпущенная руководителем службы контроля качества:
Выпуск № 3 Декабрь 2019 г**