

BIAMAX

Texnik Varaq

NOMI: BIAMAX ISHLAB CHIQARUVCHI: OIKOS

Tavsifi

Mat effektli ekologik antibakterial ichki bezak bo'yog'i — to'ldiruvchi, maskirovka qiluvchi, nafas oladigan, ishqalanishga juda yuqori chidamlilik bilan. Ikki dona zarra o'lchami — **03** va **07** — yuqori qoplanish quvvati hisobiga kichik nuqsonlarni yopish imkonini beradi. Yuzalarda qumtosh, eskirgan, materialli, tejamli va ba'zan baxmal effekt yaratadi — qo'llash va retush qilish oson. Patentlangan antimikrob texnologiya — tarkibida kumush xlorid biositsi mavjud bo'lib, mikroblar va bakteriyalardan himoya qiladi (ISO 22196). Formaldegidsiz.

QO'LLANILISHI: Ichki devorlarni bezash.

Yuzani Tayyorlash

Bezatiladigan yuzani tozalab, barcha ko'chib turgan qismlarni olib tashlang. Eski yoki emirilayotgan asoslar bo'lsa, OIKOS kompaniyasining **NEOFIX** ni bir qatlam qo'llash tavsiya etiladi. Yaxshi holatdagi asos uchun OIKOS kompaniyasining **IL PRIMER** grunt qo'llaniladi. Tugatish mahsulotini qo'llashdan kamida **8 soat** oldin kutiladi.

Qo'llash Texnikasi

Sabbiato effekti. BIAMAX ni ichimlik suvi bilan **20–25%** suyultirib mo'yqalam bilan kesishuvchi harakatlar bilan bir qatlam qo'llang. Qurigach, xuddi shu usulda ikkinchi qatlam qo'llaniladi.

Polvere di sabbia effekti. "Qumtosh" effekti yaratilgandan so'ng, yanada baxmalsimon ko'rinish va yengil oqargan chiziqlar hosil qilish uchun **220** donadorlikdagi qo'pol qog'oz bilan biroz ishlov berish mumkin. So'ngra changni biroz nam mato yoki gubka bilan olib tashlang.

Sabbia Compatta effekti. BIAMAX ning ikki qatlamini zanglamaydigan po'lat shpatel bilan **7–8 soat** oralig'ida tekis qo'llang. Ikkinchi qatlam qurishidan oldin plastik shpatel bilan aylana harakatlar orqali yuzani tekislash va silliqlashtirish boshlang.

Bezak va Himoya

Yaltiroq jilo bilan **Stellata** effektini olish uchun mahsulotga OIKOS kompaniyasining **DECORGLITTER** qo'shimchasini aralashtirish mumkin.

Qo'llash Ko'rsatkichlari

Parametr	Ko'rsatkich
Suyultirish	Sabbiato: ichimlik suvi bilan 20–25%; Sabbia Compatta: ishlatishga tayyor
Sarfi (Sabbiato)	BIAMAX 03: 3–4 m ² /L; BIAMAX 07: 2,5–3 m ² /L
Sarfi (Sabbia Compatta)	BIAMAX 03: 2–2,5 m ² /L; BIAMAX 07: 1–1,2 m ² /L
Qo'llash asboblari	Mo'yqalam, zanglamaydigan po'lat shpatel, plastik shpatel
Mustahkamlovchi vositalar	NEOFIX, IL PRIMER (OIKOS)
Qo'llash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Ko'rinma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 2–3 soat
To'liq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 12–14 soat
Ustiga bo'yash mumkin	20 °C da, 75% namlikda 6–8 soat
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Ko'rsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, tanlangan granulometriyali to'ldiruvchilar, titan dioksidi, organik va anorganik pigmentlar, qo'shimchalar
Solishtirma og'irlik	1,6 kg/L ±3% (oq)
Zarra o'lchami	BIAMAX 03: maks. 0,3 mm; BIAMAX 07: maks. 0,7 mm
pH	8,5–9,5
Qovushqoqlik	BIAMAX 03: 30 000 CPS ±5%; BIAMAX 07: 37 500 CPS ±5% (Brookfield RVT, 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoqga chidamaydi
Bug' o'tkazuvchanligi Sd	BIAMAX 03: Yuqori — Sd: 0,009 m; BIAMAX 07: Yuqori — Sd: 0,007 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yopishish chidamliligi	2 MPa, A/B uzilish (UNI EN ISO 4624:2006)



Parametr	Ko'rsatkich
Antibakterial faollik	ISO 22196:2011 ga muvofiq
VOC (BIAMAX 03)	Maks. 16 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
VOC (BIAMAX 07)	Maks. 26 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 12 L

Xavfsizlik Ma'lumotlari

Mahsulot xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Texnik jihatdan to'g'ri ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi bo'yoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini ko'rish tavsiya etiladi.

