



FINITURA AUTOLUCIDANTE

TEXNIK TAVSIF

Oikos kompaniyasining FINITURA AUTOLUCIDANTE mahsuloti — bu ichki va tashqi makonlardagi sirlarga glyansli (yaltiroq) mramor effektini berish maqsadida, kompaniyaning *MARMORINO NATURALE* dekorativ qoplamasi ustidan surtish uchun mo'ljallangan yakuniy pardoqlash materialidir.

Uzoq muddat davomida yetiltirilgan ohak xmiri asosidagi ushbu tarkib sirtga juda oson surtiladi va qoplamaning bug' o'tkazuvchanlik (nafas olish) xususiyatiga zarar yetkazmagan holda, sirtni tez fursatda polirovka qilish (yaltiratish) imkonini beradi. Uning asosiy xususiyatlaridan biri MARMORINO NATURALE qoplamasi bilan mukammal darajada yopishishi (adageziya) bo'lib, bu yuqori bug' o'tkazuvchanlikni kafolatlaydi. Tarkibidagi yuqori ishqorlilik (alkalinity) muhiti sirtida mog'or, zamburug' va bakteriyalar hosil bo'lishiga faol qarshilik ko'rsatadi.

FINITURA AUTOLUCIDANTE deyarli hidsiz, yonmaydi hamda inson salomatligi va atrof-muhit uchun butunlay xavfsizdir.

Qo'llanish sohasi

Tarixiy obidalar, diqqatga sazovor va qadrli binolarning ichki hamda tashqi devorlariga surtilgan OIKOS kompaniyasining MARMORINO NATURALE qoplamasiga glyansli, yaltiroq ko'rinish berish uchun ishlatiladi.

Sirtni tayyorlash

OIKOS kompaniyasining MARMORINO NATURALE dekorativ materialidan ikki qatlam surting va to'liq qurishi uchun 7-8 soat kuting.

Surtish usuli

OIKOS kompaniyasining zanglamaydigan po'latdan yasalgan maxsus molgasi (*Frattazzo by OIKOS*) yordamida FINITURA AUTOLUCIDANTE mahsulotini yupqa qatlam qilib surting. Glyansli "mramor" effektini hosil qilish uchun zudlik bilan shpatelning o'tkir qirrasi bilan sirtni sidirib-tekislang (polirovka qiling). Surtish ishlari yakunlangach, dastlabki 24-48 soat davomida sirtni yomg'irdan va namlikdan ehtiyot qiling.

Yakuniy himoya

Agar mahsulot binoning tashqi (fasad) qismiga surtilgan bo'lsa, uning suv qaytaruvchanlik xususiyatini yanada oshirish va atmosferaning turli salbiy ta'sirlaridan himoya qilish maqsadida, oradan taxminan 7 kun o'tgach, yuzaga OIKOS kompaniyasining **PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO** himoya vositasini surtish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Mahsulot foydalanishga tayyor (suyultirilmaydi).
Sarfi	Sirtning shimuvchanlik xususiyatiga qarab 8 - 10 m ² /kg.
Surtish asboblari	Zanglamaydigan po'latdan yasalgan molga (<i>Frattazzo by OIKOS</i>).
Asos qatlam	OIKOS kompaniyasining MARMORINO NATURALE mahsuloti.
Himoya vositalari	OIKOS kompaniyasining PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO mahsuloti.
Surtish harorati	+5°C ÷ +36°C (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan sharoitda).
Yuzaki qurish vaqti	1,30 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
To'liq qurish vaqti	24 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Asboblarni tozalash	Suv bilan.
Ogohlantirish	Sirtni kamida dastlabki 24-48 soat davomida yomg'ir va namlikdan himoya qiling.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Ohak xmiri (izvest), to'ldiruvchilar, titan boksidi (titanium dioxide), temir oksidi asosidagi noorganik pigmentlar va rangli bo'yoqlar.
Solishtirma og'irligi	1,5 kg/l +/- 3%
pH	12,5 ÷ 13,5

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Yong'inga munosabati	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – salbiy (yonmaydi); quriganda qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Bug' o'tkazuvchanligi (Sd)	<i>MARMORINO NATURALE</i> va <i>FINITURA AUTOLUCIDANTE</i> tizimi (sikli) uchun: 0,24 m (Ruxsat etilgan maksimal chegara 2 m, DIN 52 615).
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Direktivasiga muvofiq: Tegishli klass: A/I; VOC: 3 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (01.01.2007 dan): 300 g/l, II-faza cheklovi (01.01.2010 dan): 200 g/l.
Rangi	Oq va maxsus ranglar katalogi (kolerovka kartasi) bo'yicha.
Qadoqlanishi	1 – 5 - 20 – 25 kg.

Ogohlantirish: Ohak — bu mutlaqo tabiiy material bo'lib, uning estetik effekti, o'ziga xos vizual xususiyatlari va uzoq muddatga chidamliligi bevosita atrof-muhit, atmosfera sharoitlari hamda ostki asos (podlojka)ning holatiga juda chambarchas bog'liqdir.

Xavfsizlik choralari va ma'lumotlar

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik va xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. Mahsulot (CE) 1272/2008 (CLP) Reaglamanti va uning keyingi o'zgartirish hamda moslashtirishlariga muvofiq xavfli (ishqoriy tabiati sababli ko'z va terini ta'sirlantiruvchi) moddalar toifasiga kiritilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun Texnik Xavfsizlik Varag'i (MSDS) bilan tanishib chiqing.

Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralar ko'rilmaydi; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida bartaraf etilishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi (qayta ishlanishi) shart. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim.

Eslatmalar

OIKOS srl kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan yakuniy natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki



surtish usullari, ishlatiladigan texnikalar va ob-havo sharoitlari kompaniyaning bevosita nazorati yoki tekshiruvdan tashqaridadir. Shundan kelib chiqqan holda, har bir mahsulotning alohida holatda mos kelishini oldindan kichik yuzada sinovdan o'tkazib ko'rish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88

