

STUCCO IN PASTA per RASATURA

TEXNIK TAVSIF

Texnik xususiyatlari

STUCCO IN PASTA per RASATURA – bu ichki devorlar uchun mo‘ljallangan, foydalanishga tayyor shpatlyovka pastasi bo‘lib, uning tarkibiga materialga yuqori elastiklik beruvchi maxsus smolalar va qoplama noorganik pigmentlar kiradi. Bu xususiyatlar surtish jarayonining osonligini va yuza bilan mukammal yopishishni (adhezivni) ta’minlaydi. Materialning ushbu muhim sifatlari ohakli va dars ketgan g‘adir-budur suvoqlar kabi mineral asosli ichki devorlarni, shuningdek, yig‘ma panellarni tekislash va suvap (shpatlyovka qilib) chiqish uchun g‘oyat mos keladi. Ushbu shpatlyovka yoriq devorlarni ta’mirlash uchun eng samarali vositadir. Hidi past, yonmaydi, inson salomatligi va atrof-muhit uchun xavfsiz.

Qo‘llanish sohasi

Ichki devorlar.

Asosni (yuzani) tayyorlash

Yuzani tozalab, ko‘chayotgan va qatlamlanib ketgan qismlarini olib tashlang. Yangi suvoq bo‘lsa, asos yaxshi qurigan va qotgan bo‘lishi kerak. To‘kilib uvalanadigan gipsli suvoq holatida, avvaldan OIKOS kompaniyasining ichimlik suvi bilan 50% gacha suyultirilgan NEOFIX mustahkamlovchi vositasidan bir qatlam surting.

Surish usuli

Mahsulotni zanglamaydigan po‘latdan yasalgan shpatel yordamida, qalinligi taxminan 0,5 mm bo‘lgunga qadar bir yoki ikki qatlam qilib surting.

Pardozlash / Himoya vositalari

Interior by Oikos liniyasining pardozlash materiallari.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko‘rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Mahsulot foydalanishga tayyor. Uni ichimlik suvi bilan suyultirish ham mumkin.
Sarfi	1 — 1,5 kv.m/l (sarf miqdori surtilgan qatlam qalinligiga qarab o‘zgaradi)
Surtish asboblari	Zanglamaydigan po‘latdan yasalgan shpatel
Mustahkamlovchi vositalar	OIKOS kompaniyasining NEOFIX grunti

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Surtish harorati	+5°C dan +36°C gacha (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan holatda)
Yuzaki qurish vaqti	1 - 2 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
To'liq qurish vaqti	6 - 8 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Ustidan qayta bo'yash vaqti	6 - 8 soatdan keyin (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi maxsus smolalar, saralangan to'ldiruvchilar, titan dioksidi asosidagi noorganik pigmentlar, rutil va turli qo'shimchalar.
Solishtirma og'irligi	1,7 kg/l +/- 3%
pH	8 - 9
Yopishqoqligi	Pasta simon
Saqlash harorati	+2°C dan +36°C gacha. Muzlashdan asrang
Olovga reaksiya	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – manfiy (yonmaydi); qurigan holatdagi qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Ko'chishga chidamlilik va yopishish	DIN ISO 4624 standartiga (normasiga) javob beradi
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) ajralishi bo'yicha cheklov	2004/42/CE Ko'rsatmasiga (Direktiva) muvofiq tegishli klass: A/ a; VOC: 15 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (1.1.2007-yildan): 75 g/l, II-faza cheklovi (1.1.2010-yildan): 30 g/l
Rangi	Oq
Qadoqlanishi	14 litr

Xavfsizlik ma'lumotlari

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shundan tashqari, tarkibida zaharli, aromatik, xlor tutuvchi erituvchilar yo'q. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmaydi. Ko'rsatmalarga muvofiq ishlatilganda mahsulot xavfsiz modda hisoblanadi. Suv asosidagi bo'yoq/shpatlyovka materiallari bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralariga rioya qilish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun hech qanday maxsus choralar ko'zda tutilmagan; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan joylar qum, tuproq va shunga o'xshash inert adsorbent materiallar yordamida yig'ib olinishi hamda amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro shartnomalarga muvofiq amalga oshirilishi lozim.

Asosiy texnik shartlar

Yuzani tozalab, ko'chayotgan qismlarini olib tashlang. To'kilib uvalanadigan gipsli suvoq holatida, avvaldan OIKOS kompaniyasining ichimlik suvi bilan 50% gacha suyultirilgan NEOFIX mustahkamlovchi vositasidan bir qatlam surting. Mahsulotni zanglamaydigan po'latdan yasalgan shpatel yordamida, qalinligi taxminan 0,5 mm bo'lgunga qadar bir yoki ikki qatlam qilib surting.

Surtishning barcha qoidalariga rioya qilinishi shart.

Eslatmalar

OIKOS srl kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng xolis va aniq tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotini qo'llash natijasida olingan natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki mahsulotni surish va qo'llash usullari kompaniyaning nazorati yoki tekshiruvi doirasidan tashqaridadir.

Shu sababli, har bir mahsulotning muayyan sharoitga va har bir alohida holatga mos kelishini oldindan tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.