

VALSETIN 2

Texnik Varaq

NOMI: VALSETIN 2 **TURI:** Ipak mato effektini takrorlovchi yangi avlod polimer smolalari va marvaridrang pigmentlar yordamida yaratilgan suv bazasidagi bezak qoplama. Ichki bezak uchun bo'yoq. **QO'LLANILISHI:** Ichki bezak ishlari uchun suv bazasidagi bo'yoqlar

XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	1 080 ± 30 g/L, 20 °C da
Qovushqoqlik	Ishlab chiqarishda 13 000 sP
Sarfi	Bir qatlam, butun yuzaga: 1 L → 7–9 m ² (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Ipaksimon satin
Ranglar	Katalog bo'yicha
Format	1 L / 2,5 L / 4 L


QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 2 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 4–6 soat
To'liq qurishi	20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Interiorga individuallik va o'ziga xoslik beruvchi nafis va muhtasham ichki bezak bo'yog'i. Ipak effekti Valsetin 2 ning ko'plab soyalariga mukammal uyg'unlashib, klassik ham, zamonaviy uslubdagi ham eksklyuziv interiorlar yaratish imkonini beradi. To'liq qattiqlashgandan so'ng elastik, nafas oladigan plyonka hosil bo'lib, u zarbalar va oddiy ishqalanishga yaxshi chidamlilik ta'minlaydi.

Ekologik Ko'rsatkichlar

Xususiyatlari	Standart	Ma'nosi	Belgi
ICHKI MUHITGA IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR CHIQRISHI	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ , A+ sinfi	
XAVFLI MODDALARDAN XOLI	-	FREE (XOLI)	
FORMALDEGID CHIQRARISH DARAJASI, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² soatiga F****	
VOC — ishlatishga tayyor mahsulotdagi miqdori	Direktiva 2004/42/E C	maks. 33 g/l (Yevropa Ittifoqi me'yorida 200 g/l gacha) Kat. A/1	

Yuzani Tayyorlash

Ko'chib va yoriqlanib turgan eski bo'yoqni olib tashlang va suv hamda tegishli yuvish vositalari bilan tozalang. Quruq yuzani suvash bilan tekislang va qurigach, qo'pol qog'oz bilan yaxshilab ishlov bering. Fiksator sifatida suvda **50%** suyultirilgan **Primer 400** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da **4–6 soat** o'tgach, suyultirilmagan Primer 400 ning ikkinchi qatlami qo'llaniladi. Primer 400 jun g'ildirakcha, mo'yqalam yoki purkagich bilan kesishuvchi harakatlar bilan qo'llaniladi.

Agar yuzalar yaxshi holatda, silliq va ko'chib ketmayotgan bo'lsa, faqat tekislik kerak bo'lgan joylarga qo'pol qog'oz bilan ishlov bering. So'ngra faqat suvash qo'llanilgan joylarga suyultirilmagan **Primer 400** ni qo'llang. 20 °C da **4–6 soat** o'tgach, butun yuzaga ikkinchi qatlam qo'llaniladi. 20 °C da **4 soat** o'tgach, **Valsetin 2** qo'llaniladi.

Eslatma: Primer 400 ni qo'llashdan oldin tanlangan Valsetin 2 rangiga mos ravishda ranglash kerak.

Mahsulotni Tayyorlash

Suyultirish: Ishlatishga tayyor **Qo'llash usuli:** Zanglamaydigan po'lat shpatel **Qatlamlar soni:** 1 qatlam

Qo'llash Texnikasi

Ipak fakturasi effekti

PV 43 zanglamaydigan po'lat shpatel bilan VALSETIN 2 ning yupqa qatlamini qo'llang. Taxminan **1 m²** yuzaga qo'llangandan so'ng, satin, tovlanuvchi vizual effekt — ipakka o'xshash ko'rinish hosil qilish uchun shpatel bilan turli yo'nalishlarda kesishuvchi harakatlar o'tkazing. Qo'llash tugagandan so'ng, yuqorida ta'riflangan yorug'-to'q jilolanish effektini yaratib, VALSETIN 2 ni shpatel harakatlari bilan qayta qo'llash orqali mumkin bo'lgan nuqsonlarni tuzatish mumkin.

Eslatma: Qo'llashdan oldin kerakli effekt bo'yicha o'quv videosini diqqat bilan ko'rib chiqing.

Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Eslatmalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

Texnik Varaq № SC 00268 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 2-nashr, 2019-yil iyun