

DUCA DI VENEZIA

TEXNIK TAVSIF

DUCA DI VENEZIA va uning chiziqsiz/naqshsiz tekis dekorativ o'tish effektlari uchunchi ming yillikda ham o'z qiymatini yo'qotmagan qadimiy dekorativ texnika sohasidagi ko'p yillik tadqiqotlar va tajribalar mahsulidir. DUCA DI VENEZIA juda keng ranglar gammasida taqdim etiladi. Uni ranglarning garmonik uyg'unligidan, ya'ni sirtida "naqshsiz bo'yoq" effektini hosil qilishidan tanib olish mumkin. Xromatik (rangli) jlolarning unikal uyg'unligi devorlarga jonlilik va energiya bag'ishlaydi.

Mahsulot maxsus astar bo'yoq (gruntovka) ustidan choklar hosil qilmasdan, juda oson surtiladi. DUCA DI VENEZIA uzoq muddatli va nafis dekorni kafolatlaydi. Mahsulot yuviladigan, yuqori bug' o'tkazuvchanlik (nafas oluvchi) xususiyatiga ega, hidsiz deyarli, yonmaydi, inson salomatligi va atrof-muhit uchun butunlay xavfsizdir.

Qo'llanish sohasi

Binolarning ichki devorlarini dekorativ pardoqlash uchun mo'ljallangan.

Sirtni tayyorlash

- Yangi sirtlar yaxshi qurigan va qotgan bo'lishi kerak.
- Ko'chayotgan, bo'shashgan sirtlar yoki eski bo'yoqli qoplamalar mavjud bo'lsa, yuza yaxshilab tozalanadi va tekislanadi, so'ngra Oikos kompaniyasining **Crilux** yoki **Neofix** mahsulotidan bir qatlam surtiladi.
- Ehtiyojga qarab, oq va bir xil tekis yuza hosil qilish uchun Oikos kompaniyasining **Fondo Murales** astar bo'yog'idan bir yoki ikki qatlam surtiladi.

Surtish usuli

10 - 15% suv bilan suyultirilgan DUCA DI VENEZIA mahsuloti katta cho'tka (kist) yordamida alohida joylarga ketma-ket, notekis shaklda surtiladi. Shundan so'ng, zudlik bilan butun yuza bo'ylab sintetik gubka (g'ovak) yordamida aylanma harakatlar bilan ishlov beriladi.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 10 - 15% gacha.
Sarfi	Sirtning shimuvchanligiga qarab $12 \div 14$ m ² /l.
Surtish asboblari	Katta cho'tka (kist), sintetik gubka.

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Mustahkamlovchi vositalar	OIKOS kompaniyasining Crilux yoki Neofix mahsulotlari.
Astar bo'yoqlar (grunt)	OIKOS kompaniyasining Fondo Murales mahsuloti.
Surtish harorati	+10°C ÷ +36°C (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan sharoitda).
Qurish vaqti (tegib ko'rishga)	1 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Yuvishga chidamlilik muddati	7 kun (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda to'liq qotgach).
Asboblarni tozalash	Suv bilan.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi akril sopolimerlari, organik va noorganik pigmentlar, saralangan to'ldiruvchilar hamda surtishni osonlashtiruvchi qo'shimchalar.
Solishtirma og'irligi	1,15 kg/l ±3%
pH	8 ÷ 9
Yopishqoqligi	2000 ÷ 3000 CPS (RVT 20 aylanish/daqqa, 25°C haroratda).
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Yong'inga munosabati	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – salbiy (yonmaydi); quriganda qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Suv shimuvchanligi	O'rtacha: $W_{24} = 0,149 \text{ kg/m}^2/\text{t}^{1/2}$ (UNI EN 1062-3:2001)
Bug' o'tkazuvchanligi (Sd)	Yuqori; Sd: 0,011 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Yuvishga bardoshliligi	2-klass (UNI EN ISO 11998:2003)
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Direktivasiga muvofiq: Tegishli klass: A/I; VOC: 40 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (01.01.2007 dan): 300 g/l, II-faza cheklovi (01.01.2010 dan): 200 g/l.
Rangi	Ranglar katalogi (kolerovka kartasi) bo'yicha.
Qadoqlanishi	1 – 2,5 litr.

Toksikologik ko'rsatkichlar va xavfsizlik

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik va xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. Ko'rsatmalarga muvofiq foydalanilganda mahsulot xavfli modda hisoblanmaydi. Suv asosidagi bo'yoqlar bilan ishlashda odatiy xavfsizlik choralariga rioya qilish tavsiya etiladi.

Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralar ko'rilmaydi; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida bartaraf etilishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq qayta ishlanishi (utilizatsiya qilinishi) shart. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim.

Asosiy texnik shartlar va bajarilish ketma-ketligi

Sirtni ko'chayotgan qismlardan yaxshilab tozalang. Zarurat tug'ilganda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** turidagi akril izolyatsiya qiluvchi (gruntovka) mahsulotlarini surting. Oq va bir xil tekis yuza hosil qilish uchun OIKOS kompaniyasining **Fondo Murales** astaridan bir yoki ikki qatlam qo'llang.

10 - 15% suv bilan suyultirilgan DUCA DI VENEZIA mahsulotini katta cho'tka yordamida alohida joylarga ketma-ket, notekis shaklda surting. Keyin esa, butun yuza bo'ylab bir tekis qoplama hosil bo'lguncha sintetik gubka yordamida aylanma harakatlar bilan zudlik bilan ishlov bering.

Surtishning barcha qoidalariga qat'iy rioya qilinishi shart.

Qiymati — 1 kv.m. uchun (material va bajarilgan ish haqini hisobga olgan holda).

Eslatmalar

OIKOS srl kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi. Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan yakuniy natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki



surtish usullari va sharoitlari kompaniyaning bevosita nazorati yoki tekshiruvdan tashqaridadir.

Shundan kelib chiqqan holda, har bir mahsulotning alohida holatda mos kelishini oldindan kichik yuzada sinovdan o'tkazib ko'rish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88

