



KREOS

TEXNIK TAVSIF

KREOS — ichki makonlardagi ishlar uchun mo'ljallangan ekologik toza akril bo'y oqdir. 2001-yildan buyon ishlab chiqariladigan original mahsulot. O'zining maxsus tarkibi tufayli u sirtni yaxshi to'ldiradi va ushlab ko'rilganda yumshoq (baxmalsimon) tuyuladi. Sirtga surtish juda oson.

KREOS loyihachi (dizayner)ning fantaziyasi hamda ustaning professional mahoratini birlashtirgan holda, eng klassik uslublardan tortib eng zamonaviy dekorlarga yaratish imkonini beradi. Maxsus asboblari — oddiy tampon yoki "mille righe" chiziqli tampon-shchyotkasi yordamida pardozlanayotgan xonaning uslubi va rangiga mos keladigan har qanday dizaynni shakllantirish mumkin. KREOS bug' o'tkazuvchan (sirtni nafas oldiruvchi) va ishqalanishga chidamli mahsulotdir.

Mahsulot havoga zararli moddalar chiqarish bo'yicha yuqori "A+" klassi sertifikatiga ega (Fransiya Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-apreldagi qarori).

Qo'llanish sohasi

Ichki devorlar va mebel jihozlarini dekorativ pardozlash.

Sirtni tayyorlash

Bo'yaladigan sirtni ko'chib ko'tarilgan qismlardan tozalang. Agar ostki asos eski, zaif yoki uvalanuvchan bo'lsa, OIKOS kompaniyasining **NEOFIX** yoki **CRILUX** gruntidan bir qatlam surtish tavsiya etiladi. Sirt shpatlyovkalanib, tekislangan bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Materialning yuqori to'ldirish xususiyati mayda suvoqli (shtukaturali) sirtlarda ham, oldindan bo'yalgan devorlarda ham yaxshi natija beradi. Muhimi, keyinchalik qayta shpatlyovkalash talab etilmasligi uchun sirt bir jinsli va yirik g'adir-budurliklardan xoli bo'lishi kerak.

Surtish usuli (Effektlar bo'yicha)

1.Kreos (Klassik uslub):Sarf: 4-5 m²/l.

KREOS mahsulotini 10-15% iste'mol suvi bilan suyultirib, mo'yqalam yordamida tartibsiz, o'zaro kesishtirilgan (xochsimon) harakatlar bilan surting. Qurigandan keyin xuddi shu usulda ikkinchi qatlamni qo'llang.

2.Fil Posé (Ip simon / Chiziqli effekt):Sarf: 1-2 m²/l.

Dastlab silliq va tekis asos hosil qilish uchun KREOS'ni 10-15% suv bilan suyultirib, mo'yqalamda bir qatlam tekis qilib yoying.

U qurigach, suyultirilmagan KREOS'ni ikkinchi qatlam sifatida, bo'lajak dekor yo'nalishi bo'yicha mo'l qilib surting. Zudlik bilan hali material ho'lligida maxsus "**Mille Righe**" (**Art. 133**) chiziqli tampon-shchyotkasi bilan ishlov bering. Surtish texnikasi tamponni devor



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



bo'ylab to'g'ri chiziqli parallel chiziqlar hosil qilgan holda qisqa, cho'zuvchan harakatlar bilan yuritish orqali bajariladi. Qatlamlar orasidagi chok (stik)larni yo'qotish uchun ho'l sirt bo'ylab bir necha marta tampon yurgizing.

3.Juta (Bo'yra / Qop mato effekti):Sarf: 1-2 m²/l.

Suyultirilmagan KREOS mahsulotini ikkinchi qatlam sifatida mo'l qilib surting. Zudlik bilan maxsus **"Mille Righe" (Art. 133)** tampon-shchiotkasi yordamida kerakli yo'nalishda (vertikal yoki gorizontal) parallel chiziqlar tortib chiqing. Sirt ho'lligida choklarni yo'qotish uchun qayta yurgizing. Sirt to'liq qurigandan so'ng, xuddi shu jarayonni faqat **teskari (perpendikulyar) yo'nalishda** takrorlang.

4.Ardesia (Slonets / Tabiiy tosh relyefi):Sarf: 1-2 m²/l.

Suyultirilmagan KREOS'ni ikkinchi qatlam qilib mo'l miqdorda surting. Darhol uchta tamponning birlashmasidan hosil qilingan maxsus asbob (**Art. 102***) bilan kerakli yo'nalishda (vertikal yoki gorizontal) parallel chiziqlar torting. Bir jinsli tekstura hosil qilish uchun asbobni ortiqcha bo'yoqsiz (quruqroq holda) yurgizish lozim. Material qisman qurishi uchun taxminan 10-15 daqiqa kuting, so'ngra zanglamaydigan po'lat shpatelning tekis tomoni bilan hosil bo'lgan bo'rtmalarni chiziqlar yo'nalishi bo'yicha yengil bosib, silliqlang.

5.Motus (To'lqinsimon effekt):Sarf: 1-2 m²/l.

Suyultirilmagan KREOS'ni ikkinchi qatlam qilib sirtga to'ldirib surting. Darhol uchta tampon birikmasidan iborat maxsus asbob (**Art. 102***) yordamida sirtga to'lqinsimon chiziqlar hosil qiling. Bir tekis pardozga erishish uchun asbobni ortiqcha materialdan tozalab (yengil holda) ishlashga harakat qiling.

***Maxsus asbobni tayyorlash usuli (Art. 102):** Tampon qadog'idagi 3 ta varaqni qo'lingizga oling va ularni o'zaro biroz burab, 12 ta qirrali yulduz shakliga keltiring. Ikkinchi qo'lingiz barmog'ini varaqlar markaziga qo'yib, kaftingizni yoping — shunda konus yoki gul shaklidagi tampon hosil bo'ladi. Konusning ostki qismini plastik skotch (yopishqoq lenta) bilan mahkamlang. Avval ishlatilgan (biroz qotgan) tamponlar bilan ishlash jarayonni yanada osonlashtiradi.

Pardozlash va Himoya vositalari

KREOS relyefli bo'yog'i to'liq qurigandan keyin uning ustidan quyidagi yakuniy bezak bo'yoqlarini surtib, ajoyib vizual effektlar olish mumkin: OIKOS kompaniyasining **PALLAS, MULTIDECOR, OTTOCENTO, IMPERIUM, DUCA DI VENEZIA** va **ULTRASATEN** mahsulotlari.

KREOS qoplamasini eskirish va siyqalishdan asrash uchun sirtga shaffof himoya bo'yog'i — **WATINS LUX** yoki **IGROLUX** surting. Himoya qatlami, ayniqsa, to'q rangli devorlar uchun qat'iy tavsiya etiladi.

Yaltiroq (blostki) jilo berish uchun ushbu himoya vositalari ichiga **DECORGLITTER by Oikos** qo'shimchasini aralashtirish mumkin.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Birinchi qatlam (asos) uchun: 10-15% iste'mol suvi bilan. Ikkinchi qatlam (relyef) uchun: tayyor holda (suyultirilmaydi).
Sarfi	Tanlangan effekt turiga va ostki asosning holatiga bog'liq.
Surtish asboblari	TAMPONE MILLE RIGHE (Art. 133), TAMPONI (Art. 102), zanglamaydigan po'lat shpatel, mo'yqalam.
Mustahkamlovchi gruntlar	OIKOS kompaniyasining CRILUX yoki NEOFIX mahsulotlari.
Surtish harorati	+5°C ÷ +36°C (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan sharoitda).
Yuzaki qurish vaqti	2 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
To'liq qurish vaqti	7 kun (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Asboblarni tozalash	Suv bilan.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi maxsus akril smolalari, organik va noorganik pigmentlar, titan boksidi, saralangan to'ldiruvchilar.
Solishtirma og'irligi	1,17 kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Yopishqoqligi	18.000 ÷ 23.000 CPS Brukfeld bo'yicha (RVT 20 ayl/daqqa, 25°C haroratda).
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Bug' o'tkazuvchanligi (Sd)	0,22 m (Ruxsat etilgan maksimal chegara 2 m, DIN 52 615).

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Yong'inga munosabati	Evroklass B-s1, d0 (EN 13501-1:2019).
Yuvishga chidamliligi	DIN 53 778 normasiga mos keladi, 1000 dan ortiq ishqalash tsikliga bardosh beradi.
Ishqalanishga chidamliligi	DIN 53 778 normasiga mos keladi, 5000 dan ortiq abraziv tsikliga bardosh beradi.
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Direktivasiga muvofiq: Tegishli klass: A/I; VOC: 41 g/l (maksimal); II-faza cheklovi (01.01.2010 dan): 200 g/l.
Emissiya klassi	A+ (Fransiya Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-apreldagi qarori).
Rangi	Oq va maxsus ranglar katalogi (kolerovka kartasi) bo'yicha.
Qadoqlanishi	1 – 4 – 10 litr.

Xavfsizlik choralari va ma'lumotlar

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik va xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. To'g'ri foydalanilganda mahsulot xavfli emas. Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralar ko'rilmaydi; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida bartaraf etilishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi shart. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim.

Asosiy texnik shartlar (Smeta / Spetsifikatsiya uchun)

Bo'yaladigan sirtning barcha ko'chib ko'tarilgan qismlardan tozalang. Asos eski yoki uvalanuvchan bo'lsa, OIKOS kompaniyasining NEOFIX yoki CRILUX gruntidan bir qatlam surting. So'ngra maxsus asbob yordamida OIKOS kompaniyasining ichki makonlar uchun mo'ljallangan KREOS ekologik toza akril bo'yog'i bilan dekorativ effektini bajaring. Barcha texnik operatsiyalar materialni surtish qoidalariga to'liq mos ravishda bajarilishi shart.

Foydalanish va saqlash bo'yicha tavsiyalar

- Materialni suyultirish uchun faqat va faqat iste'mol (toza) suvidan foydalaning.

- Suyultirilmagan qoldiq materialni mos hajmdagi toza, mahkam yopiladigan idishlarda saqlash mumkin. Idishlar mahkam yopilgan, muzlashdan va haddan tashqari issiqdan himoyalangan bo‘lishi kerak.
- **Rang idroki bo‘yicha muhim eslatma:** Inson ko‘zi materiallarning tabiati va teksturasi har xil bo‘lganda, hatto bir xil rangdagi (oq yoki boshqa tusdagi) bo‘yoqlarni ham turlicha qabul qilishi mumkin. Agar bitta devorga bir xil rangdagi ikki xil material surtish rejalashtirilsa, buni inobatga olish zarur. Bitta devorni bo‘yashda har xil partiyada kolerovka qilingan (bo‘yalgan) materiallardan foydalanmaslik tavsiya etiladi.

Eslatmalar

OIKOS Spa kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma’lumotlar o‘zining texnik va ilmiy tadqiqotlariga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o‘tilganlarga qaramay, OIKOS o‘z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan yakuniy natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki surtish usullari, ishlatiladigan texnikalar va ob-havo sharoitlari kompaniyaning bevosita nazorati yoki tekshiruvidan tashqaridadir. Shundan kelib chiqqan holda, har bir mahsulotning alohida holatda mos kelishini oldindan kichik yuzada sinovdan o‘tkazib ko‘rish tavsiya etiladi.