

V44 MATT

Texnik Varaq

NOMI: V44 MATT **TURI:** Ichki ishlar uchun nafas oladigan suv bazasidagi bo'yoq

QO'LLANILISHI: Ichki yuzalar uchun professional oq suv bazasidagi bo'yoq

XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	Oq: $1\,341 \pm 30$ g/L; Neytral: $1\,355 \pm 30$ g/L, 20 °C da
Sarfi	Ikki qatlam: 1 L → 9–12 m ² (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Mat
Ranglar	Oq va katalog ranglari
Format	1 L / 4 L / 12 L

QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 30 daqiqa
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 4 soat
To'liq qurishi	20 °C da 12 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Tarkibi tufayli V44 MATT yupqa qatlam qo'llanilganda ham yuqori qoplanish va ajoyib oqlikni ta'minlaydi. Bu mahsulotning oddiy nafas oladigan ichki bo'yoqlarga nisbatan o'ziga xos xususiyati — mo'yqalam, g'ildirakcha yoki purkagich bilan qo'llash qulayligidir. Mo'yqalam yoki g'ildirakcha bilan qo'llanganda, o'rta soyalarda ham qurigandan so'ng mo'yqalam yoki g'ildirakcha izlari ko'rinmaydi. Bundan tashqari, och soyalarda mahalliy joylarni qayta bo'yashda ko'rinadigan dog'lar qolmaydi. Oddiy ishqalanishga yaxshi chidamlilik ta'minlaydi.

Texnik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Yuvish vositalari ta'siriga chidamlilik	UNI EN ISO 2812-1	Faol xlor, kislotali erituvchi, ishqorli yog'sizlantiruvchi vositalarga chidamli	UNI EN ISO 2612-1  DISINFECTION
Ifloslanish	UNI 10792	Juda past — $\Delta L = 2$	UNI 10792  NO DIRT
Jilo	EN ISO 2813	5–10 GU	
Qoplanish quvvati	UNI EN ISO 6504-3	98,55	

Ekologik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Xavfli moddalardan xoliligi	—	Xoli (FREE)	
Formaldegid chiqarish darajasi, X	JIS A 1902-3	$X < 0,005 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{h}$ — F****	
VOC miqdori (ishlatishga tayyor mahsulotda)	Direktiva 2004/42/CE	Maks. 16 g/L (EU chegara: 200 g/L) — Kat. A/I	

Yuzani Tayyorlash va Qo'llash Sikli

Yuzaning holatini baholang — changga aylangan yoki yomon holatdagi eski bo'yoqlarni olib tashlang. **Fissativo Acrilico 30G** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da **6 soat** o'tgach, kichik chuqurchalar, yoriq va tirqishlarni gips bilan to'ldiring. **6–8 soat** o'tgach, nafas oladigan **V44 MATT** ni suvda **1:5** nisbatda suyultirib qo'llang. Birinchi va ikkinchi qatlam orasida 20 °C da kamida **4 soat** kutiladi.

Mahsulotni Tayyorlash

Suyultirish:

- 1-qatlam uchun — ichimlik suvi bilan og'irlik bo'yicha **20%**
- 2-qatlam uchun — ichimlik suvi bilan og'irlik bo'yicha **15%**

Qo'llash usuli: Mo'yqalam — g'ildirakcha — purkagich **Qatlamlar soni:** 2 qatlam

Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Eslatmalar

Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol suv bilan yuvib tozalang. Bo'yoq qoldiqlarini yoki yuvishda ishlatilgan suvni suv havzalari yoki kanalizatsiyaga to'kib yubormang.

Texnik Varaq № SC 00329 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 1-nashr, 2024-yil dekabr