

EXTRAPAINТ

Texnik Varaq

NOMI: EXTRAPAINТ **ISHLAB CHIQARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

Ichki ishlar uchun super yuviluvchi akril boyoq. Ajoyib qoplanish quvvati tufayli allaqachon yorqin va toq ranglarda boyalgan devorlarni ham qoplash mumkin. Yuviluvchanlikka yaxshi chidamlilik (2-sinf), tozalash oson, yuqori otish joylariga mos keladi. Past sarfi tufayli narx/sifat/samaradorlik nisbati ajoyib. Yuqori bug otkazuvchanligi uy ichidagi qulay muhitni ta'minlaydi. Silliq/mat effektli qoplama hosil qilib, devorlarga elegant va nafis ko'rinish beradi. Emissiya sinfi "A+" (Fransuz Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-aprel farmoni).



QOLLANILISHI: Barcha ichki yuzalar uchun universal.

Yuzani Tayyorlash

Yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Sokilib turuvchi yoki kuchli singib oluvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** akril fiksajini qo'llash tavsiya etiladi. Qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qo'llang. Yaxshi holatdagi devorlar yoki gipskarton uchun grunt qo'llamasdan ishlatish mumkin. Tugatish mahsulotini qo'llashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi.

Qo'llash Usuli

EXTRAPAINТ ning ikki qatlamini ichimlik suvi bilan **50%** suyultirib qo'llang.

Diqqat: Allaqachon yorqin ranglarda boyalgan devorlarga qoplanish quvvatini oshirish uchun avval xuddi shu rangdagi **IL PIGMENTATO** ni qo'llab, mahsulotni **25%** suyultirish tavsiya etiladi.

Qo'llash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 50%; yorqin ranglar uchun 25%

Parametr	Korsatkich
Sarfi — yangi devorlar, ohakli aralashmalar	2 qatlam: 8–10 m ² /L
Sarfi — yangi devorlar, gipsli aralashmalar	2 qatlam: 10–12 m ² /L
Sarfi — yorqin rangli boyalgan devorlar	2 qatlam: 9–11 m ² /L
Sarfi — och yoki pastel rangli boyalgan devorlar	2 qatlam: 14–16 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik, purkagich (1,7 mm forsunka)
Grunt	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

(Yorqin rangli devorlarga qollanganda sarf ortishi mumkin)

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi organik va anorganik qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,46 kg/L ±3% (oq)
pH	8–9
Qovushqoqlik	22 000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,003 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	2-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
Olovga munosabat	Evrosinf B-s1, d0 (EN 13501-1:2019)
VOC	Maks. 18 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Emissiya sinfi	A+
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.