

V55 MATT

Texnik va Ekologik Varaq

NOMI: V55 MATT **TURI:** Mat effektli ichki ishlar uchun bezak gidroemal.

QO'LLANILISHI: Ichki yuzalarga suv itarish effekti bilan qo'llash.

XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	Oq: $1\,390 \pm 30$ g/L; Neytral: $1\,400 \pm 30$ g/L, 20 °C da (ISO 2811-1)
Sarfi	Ikki qatlam, to'liq qoplash: 1 L → 9–11 m ² (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Mat
Ranglar	Oq, neytral va katalog bo'yicha yoki NCS INDEX 1950 ranglari
Format	1 L / 4 L / 10 L

QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 2 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 4–6 soat
To'liq qurishi	20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

O'ziga xos tarkibi tufayli V55 MATT yupqa qatlam qo'llanilganda ham yuzani yuqori darajada qoplaydi. Bundan tashqari, mahsulot antibakterial va suv itaruvchi xususiyatlarga ega hamda past VOC miqdori va ISO 16000-9 standarti bo'yicha A+ emissiya sinfi tufayli ekologik toza hisoblanadi.

V55 MATT an'anaviy mog'orga qarshi vositalarning xususiyatlarini kumush ionlari yordamida erishiladigan innovatsion texnologik ko'rsatkichlar bilan birlashtiradi — bu bakteriyalarning ko'payishini oldini olib, ichki yuzalar va havoning gigiyenik tozaligini ta'minlaydi. Shuning uchun V55 MATT maktablar, bolalar bog'chalari, kasalxonalar, qariyalar uylari, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar hamda jamoat binolari uchun ideal hisoblanadi.

Mahsulot **UNI 11021:2002** standarti bo'yicha **HACCP** sertifikatiga ega — yuqori chidamlilik, yuviluvchanlik va xavfsizlik ko'rsatkichlari tufayli oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa bo'ladigan barcha xonalarda qo'llanilishi mumkin. Maxsus sinov namlilik **80%** dan yuqori bo'lgan xonalarda ham qo'llanilishga yaroqliligini tasdiqladi.

Texnik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Yuviluvchanlik	UNI 10560, EN 13300	>5 000 — Maksimal nam ishqalanishga chidamlilik, 1-sinf	UNI 10560 · EN 13300  WASHABILITY
Antibakterial ta'sir	ISO 22196, JIS Z 2801	Samarali — bakteriyalar sonini 99% ga kamaytirish	ISO 22196 · JIS Z 2801  ANTIBACTERIAL
Yuqori namlikka chidamlilik	EN ISO 6270-1	Talablarga javob beradi	EN ISO 6270-1  HUMIDITY
Yuvish vositalari ta'siriga chidamlilik	UNI EN ISO 2812-1	Faol xlor, kislotali erituvchi, qo'shimcha va ishqorli yog'sizlantiruvchi vositalarga chidamli	UNI EN ISO 2612-1  DISINFECTION
Ifloslanish	UNI 10792	Juda past — $\Delta L = 2$	UNI 10792  NO DIRT
HACCP	UNI 11021	Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa bo'ladigan xonalar	UNI 11021  HACCP
Jilo	EN ISO 2813	5–10 GU (jilo birligi)	

Ekologik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Ichki muhitga ifloslantiruvchi moddalar chiqarishi	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ — A+ sinfi	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A+ A+ A B C

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Xavfli moddalardan xoliligi	—	Xoli (FREE)	
Formaldegid chiqarish darajasi, X	JIS A 1902-3	$X < 0,005 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{h}$ — F****	
VOC miqdori (ishlatishga tayyor mahsulotda)	Direktiva 2004/42/CE	Maks. 16 g/L (EU chegara: 200 g/L) — Kat. A/1	
CAM	—	Minimal ekologik mezonlarga muvofiq	

Yuzani Tayyorlash

V55 MATT beton, suvash, gips va gipsokartón, yog'och, po'lat va allaqachon bo'yalgan yuzalar (bo'yoq asosga mustahkam yopishgan bo'lsa) kabi turli yuzalarga qo'llanilishi mumkin. Ko'chib turgan, yoriqli yoki changga to'lgan eski bo'yoq qatlamlarini olib tashlang. Fiksator sifatida allaqachon ranglangan V55 MATT ni suvda **1:5** nisbatda suyultirib bir qatlam qo'llang. 20 °C da **4–6 soat** o'tgach, kichik chuqurchalar, yoriq va tirqishlarni to'ldiring. Bir xil singib olishni ta'minlash uchun faqat to'ldirilgan joylarga yana ranglangan V55 MATT ni suvda **1:5** nisbatda suyultirib qo'llang va 20 °C da yana **6–8 soat** kuting.

Mahsulotni Tayyorlash va Qo'llash

Suyultirish:

- Fiksator sifatida — suvda **1:5** nisbatda
- Tugatish qoplama sifatida — suvda **20–30%**

Qo'llash usuli: Mo'yqalam — g'ildirakcha — purkagich **Qatlamlar soni:** 1–2 qatlam

Fiksator sifatida V55 MATT qo'llanilganidan **6–8 soat** o'tgach, ranglangan V55 MATT ni tugatish qoplama sifatida suvda **20–30%** suyultirib qo'llang. Birinchi va ikkinchi qatlam orasida 20 °C da kamida **4–6 soat** kutiladi.

Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Eslatmalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

Texnik Varaq № SC 00254 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 3-nashr, 2020-yil iyun

V55 SATINE'

Texnik va Ekologik Varaq

NOMI: V88 SATINE' **TURI:** Satin effektli ichki ishlar uchun bezak gidroemal.

QO'LLANILISHI: Ichki yuzalarga suv itarish va antibakterial effekt bilan qo'llash.

XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	Oq: $1\,350 \pm 30$ g/L; Neytral: $1\,290 \pm 30$ g/L, 20 °C da (ISO 2811-1)
Sarfi	Ikki qatlam, to'liq qoplash: 1 L → 10–12 m ² (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Satin
Ranglar	Oq, neytral va katalog bo'yicha yoki NCS INDEX 1950 ranglari
Format	1 L / 4 L / 10 L

QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 2 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 4–6 soat
To'liq qurishi	20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

O'ziga xos tarkibi tufayli V88 Satinè yupqa qatlam qo'llanilganda ham yuzani yuqori darajada qoplaydi. Mahsulot antibakterial va suv itaruvchi xususiyatlarga ega hamda past VOC miqdori va ISO 16000-9 standarti bo'yicha A+ emissiya sinfi tufayli ekologik toza hisoblanadi. V88 Satinè an'anaviy mog'orga qarshi vositalarning xususiyatlarini kumush ionlari yordamida erishiladigan innovatsion texnologik ko'rsatkichlar bilan birlashtiradi — bu bakteriyalarning ko'payishini oldini olib, ichki yuzalar va havoning gigiyenik tozaligini ta'minlaydi. Shuning uchun maktablar, bolalar bog'chalari, kasalxonalar, qariyalar uylari, go'zallik salonlari va sartareshxonalar hamda jamoat binolari uchun ideal. Mahsulot **UNI 11021:2002** standarti bo'yicha **HACCP** sertifikatiga ega. Namlilik **80%** dan yuqori bo'lgan xonalarda qo'llanilishga yaroqliligi tasdiqlangan.

Texnik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Yuviluvchanlik	UNI 10560, EN 13300	>5 000 — Maksimal nam ishqalanishga chidamlilik, 1-sinf	UNI 10560 · EN 13300  WASHABILITY
Antibakterial ta'sir	ISO 22196, JIS Z 2801	Samarali — bakteriyalar sonini 99% ga kamaytirish	ISO 22196 · JIS Z 2801  ANTIBACTERIAL
Yuqori namlikka chidamlilik	EN ISO 6270-1	Talablarga javob beradi	EN ISO 6270-1  HUMIDITY
Yuvish vositalari ta'siriga chidamlilik	UNI EN ISO 2812-1	Faol xlor, kislotali erituvchi, qo'shimcha va ishqorli yog'sizlantiruvchi vositalarga chidamli	UNI EN ISO 2612-1  DISINFECTION
Ifloslanish	UNI 10792	Juda past — $\Delta L = 1,8$	UNI 10792  NO DIRT
HACCP	UNI 11021	Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aloqa bo'ladigan xonalar	UNI 11021  HACCP
Jilo	EN ISO 2813	20–25 GU (jilo birligi)	

Ekologik Ko'rsatkichlar

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Ichki muhitga ifloslantiruvchi moddalar chiqarishi	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ — A+ sinfi	EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A+ A+ A B C

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Xavfli moddalardan xoliligi	—	Xoli (FREE)	
Formaldegid chiqarish darajasi, X	JIS A 1902-3	$X < 0,005 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{h}$ — F****	
VOC miqdori (ishlatishga tayyor mahsulotda)	Direktiva 2004/42/CE	Maks. 15 g/L (EU chegara: 200 g/L) — Kat. A/1	
CAM	—	Minimal ekologik mezonlarga muvofiq	

Yuzani Tayyorlash

V88 Satinè beton, suvash, gips va gipsokartón, yog'och, po'lat va allaqachon bo'yalgan yuzalarga (bo'yoq asosga mustahkam yopishgan bo'lsa) qo'llanilishi mumkin. Ko'chib turgan, yoriqli yoki changga to'lgan eski bo'yoq qatlamlarini olib tashlang. Fiksator sifatida ranglangan V88 Satinè ni suvda **1:5** nisbatda suyultirib bir qatlam qo'llang. 20 °C da **4–6 soat** o'tgach, kichik chuqurchalar, yoriq va tirqishlarni to'ldiring. Bir xil singib olishni ta'minlash uchun faqat to'ldirilgan joylarga yana ranglangan V88 Satinè ni suvda **1:5** nisbatda suyultirib qo'llang va 20 °C da yana **6–8 soat** kuting.

Mahsulotni Tayyorlash va Qo'llash

Suyultirish:

- Fiksator sifatida — suvda **1:5** nisbatda
- Tugatish qoplama sifatida — suvda **20–30%**

Qo'llash usuli: Mo'yqalam — g'ildirakcha — purkagich **Qatlamlar soni:** 1–2 qatlam

Fiksator sifatida V88 Satinè qo'llanilganidan **6–8 soat** o'tgach, ranglangan V88 Satinè ni tugatish qoplama sifatida suvda **20–30%** suyultirib qo'llang. Birinchi va ikkinchi qatlam orasida 20 °C da kamida **4–6 soat** kutiladi.

Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Eslatmalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

Texnik Varaq № SC 00255 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 3-nashr, 2020-yil iyun