

MULTIFUND

Texnik Varaq

NOMI: MULTIFUND ISHLAB CHIQUARUVCHI: OIKOS

Tavsifi

MULTIFUND — baxmal effektli ekologik akril ichki boyoq. Oz kategoriyasida eng qulay sarfga ega — bu pul tejash imkonini beradi, samaradorlik/narx nisbatini yuqori saqlaydi. Super yuviluvchi, uy ichidagi barcha xonalar uchun ideal. Emissiya sinfi "A+" (Fransuz Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-aprel farmoni).



QOLLANILISHI: Uy ichidagi barcha xonalar uchun universal.

Yuzani Tayyorlash

Boyalanadigan yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** maxsus akril mustahkamlovchisini qollang. Boyashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi. Qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qollang.

Qollash Usuli

MULTIFUND ning ikki qatlamini **4–6 soat** oraligida qollang. Birinchi qatlam uchun ichimlik suvi bilan **50%**, ikkinchi qatlam uchun **40%** suyultiring. MULTIFUND kist, valik yoki purkagich bilan qollanilishi mumkin. Bu oz-ozini tekislovchi mahsulot — valik yoki kist izlari qolmaydi.

Bezak/Himoya vositalari: VELDECOR yoki MULTIDECOR (OIKOS)

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	1-qatlam: ichimlik suvi bilan 50%; 2-qatlam: 40%
Sarfi	2 qatlam: 14–16 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik yoki purkagich (1,7 mm forsunka)
Mustahkamlovchi vositalar	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)

Parametr	Korsatkich
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, organik va anorganik pigmentlar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,4 kg/L $\pm 3\%$ (oq)
pH	8,5–9
Qovushqoqlik	20 000 $\pm 5\%$ CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,002 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	2-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
Ifloslanish	Past (UNI 10792:1999)
VOC	Maks. 20 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Emissiya sinfi	A+
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 10 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.