

FLEXIGRAP

Texnik Varaq

NOMI: FLEXIGRAP LISCIO (SILLIQ) **ISHLAB CHIQUARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

FLEXIGRAP LISCIO — silliq effektli, suv bazasidagi tengsiz super grunt bo'lib, yuqori samaradorlik va qollash qulayligini ekologik tozalik bilan uyg'unlashtiradi. Mahsulot boshqa gruntlar uchun muammoli bo'lishi mumkin bo'lgan eng murakkab yuzalarda ham (keramika, plastmassa, PVX, shisha, devorlar, gipskarton) ishonchli natija berish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Boshqa mahsulotlar ojiz bo'lgan joylarda ham ajoyib yopishish ta'minlaydi. Har qanday xonaga yangi hayot berish imkonini beradi.

Afzalliklari:

- Istemolchining didi va ijodkorligi asosida har qanday yuzani yangilash imkonini beradi
- Qurilish ishlari zaruriyatisiz xona uslubini o'zgartirish yoki oson yangilash imkonini beradi
- Aqlli va oddiy pul va vaqt tejash imkonini beradi
- Maksimal sifatni taminlaydi
- Past LOB li ekologik toza mahsulot

QOLLANILISHI: Ichki va tashqi yuzalar — keramika, ruxlangan qoplamalar, plastik laminat, alyuminiy, PVX va shu kabilar kabi govali bolmagan va yomon singib oluvchi yuzalar uchun.

Qollanish sohalari: Uy — vanna/oshxona/koridorlar/yerto'la/garaj/cherdak; Ish joyi — ovqatxona va restoran oshxonalar/ do'konlar/mehmonxonalar/omborlar/ishlab chiqarish sexlari/ofis binolari/skladlar.

Yuzani Tayyorlash

Ishlov beriladigan yuzalarni yaxshilab tozalang, maxsus vositalar bilan yogsizlantiring va mayda qopol qogoz bilan jilolang.

Qollash Usuli

Valik, kist yoki purkagich (1,3–1,7 mm forsunka) bilan FLEXIGRAP LISCIO ning bir qatlamini qollab, tugatish mahsulotlarini qollashdan oldin taxminan **6 soat** kutiladi.

Tugatish materiallari: INTERIOR PAINT, INTERIOR DECOR, ECOSMALTI NOVALIS gammasidagi mahsulotlar: NOVALIS ECOSMALTO UNIVERSALE, NOVALIS ECOSMALTO FERROMICACEO, NOVALIS ECOSMALTO METALLIZZATO.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish (Valik/Kist)	Ishlatishga tayyor, maks. 5% ichimlik suvi
Suyultirish (Purkagich)	5–10% ichimlik suvi
Sarfi	Asosning turiga qarab: 8–14 m ² /L (har bir qatlam uchun)
Qollash asboblari	Akril emallar uchun kist, valik, purkagich (1,3–1,7 mm forsunka)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 2–4 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 36 soat
Ustiga boyash mumkin	20 °C da, 75% namlikda 6 soatdan keyin
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi maxsus akril smolalar, titan dioksidi asosidagi qoplovchi toldiruvchilar, organik va anorganik boyoqlar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,2 kg/L ±3%
pH	8,5–9,5
Qovushqoqlik	1 500–2 000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
VOC	Maks. 50 g/L — A/i sinfi; chegara: 140 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

FLEXIGRAP 03

Texnik Varaq

NOMI: FLEXIGRAP 03 ISHLAB CHIQUARUVCHI: OIKOS

Tavsifi

FLEXIGRAP 03 — mat, qopol effektli, ichki va tashqi devorlar uchun super yopishuvchi, toldiruvchi (0,3 mm), tekislovchi, egiluvchan suv bazasidagi grunt. Tarkibidagi akril, elastomer va silanlashtirilgan smolalar yuqori egiluvchanlik va ajoyib yopishishni — hatto murakkab yuzalarda ham (keramika, tosh, silliq beton) — taminlaydi.

Ichki yuzalarda notekis asoslarni tekislash, keramik plitka va silliq devorlarni tez va oson boyash imkonini beradi. Emissiya sinfi "A+". Minimal ekologik mezonlarga (CAM) javob beradi — III daraja sertifikatitsiyasi. EPD.

Fasadlarda yaxshi holatdagi yuzalarga qollanganda FLEXIGRAP 03 ning bir qatlami va Exterior Oikos gammasidan bir qatlam tugatish materiali bilan butun fasadni tugatish mumkin — bu xarajat va vaqtni sezilarli darajada kamaytiradi.

FLEXIGRAP 03 EN 1504-2:2005 standart bo'yicha beton yuzalarni himoya qilish tizimlariga ega — ya'ni temir-beton yuzalarni karbonizatsiyadan himoya qiladi.

QOLLANILISHI: Tashqi va ichki devorlar.

Yuzani Tayyorlash

Silliq yuzalar: Asosni to'liq tozalang, maxsus vosita bilan yogsizlantiring va "nol" qopol qogoz bilan jilolang.

Yaxshi holatdagi yuzalar: Maxsus mustahkamlovchi vosita talab etilmaydi.



Sokilib turuvchi, zich bolmagan, kochib turuvchi yuzalar: Chang, qurum va boshqa qoldiqlarni supurib yoki yuvib oling. Kochib turgan qismlarni olib tashlang, so'ngra maxsus mustahkamlovchi vositaning bir qatlamini qollab **4–6 soat** qurishini kuting.

Qollash Usuli

Kist yoki valik bilan FLEXIGRAP 03 ni ichimlik suvi bilan **10%** suyultirib yuzaga bir xil taqsimlab qollang. **4–6 soat** qurishini kuting.

Tugatish materiallari:

- Ichki yuzalarda: Deco Paint gammasidagi boyoqlar
- Fasadlarda: Exterior Oikos gammasidan bir qatlam tugatish materiali

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish (Valik/Kist)	Maks. 10% ichimlik suvi
Suyultirish (Purkagich)	Maks. 10% ichimlik suvi (asbobga qarab)
Sarfi	1 qatlam: asosning singib olishiga qarab 3–4 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik, purkagich (mos apparat bilan)
Mustahkamlovchi vositalar	Ichki: Neofix; Tashqi: Neokryll (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Tegib qurishi	20 °C da, 75% namlikda 2–3 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 24 soat
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril, silanlashtirilgan smolalar va akril elastomerlar, titan dioksidi asosidagi qoplovchi toldiruvchilar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,50–1,60 kg/L (oq)
Donadorlik	Maks. 0,3 mm
pH	8–9
Qovushqoqlik	17 000–22 000 CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



Parametr	Korsatkich
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Suv singdirishi	W3 — Past (UNI EN 1062-3:2008)
Bug otkazuvchanligi	V2 — Urtacha (UNI EN ISO 7783-2:2012)
Yoriq koptirish qobiliyati	A2 sinfi (UNI EN 1062-7:2005)
EN 1504-2:2005 boyicha CE belgisi	CO ₂ otkazmasligi: SdCO ₂ > 50 m; Yopishish: fh > 0,8 MPa; Suv singdirishi: w < 0,1 kg/m ² h ^{0.5} ; Bug otkazuvchanligi: Sd < 5 m, I-sinf
CAM	III daraja sertifikatitsiyasi. EPD
VOC	8 g/L (ISO 11890-2) — A/h sinfi; chegara: 30 g/L
Emissiya sinfi	A+
Ranglar	Oq + pastel ranglar + ECS ranglash tizimi boyicha ranglar
Format	1 L / 4 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.