

DRYWALL PAINT

Texnik Varaq

NOMI: DRYWALL PAINT **ISHLAB CHIQUARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

DRYWALL PAINT BY OIKOS — grunt qo'llamasdan to'g'ridan-to'g'ri devorgaqo'llash mumkin bo'lgan, yuqori qoplanish quvvatli, yuvilishi mumkin va dermatologik jihatdan sinovdan o'tgan ekologik akril boyoq. Ajoyib qoplanish quvvati tufayli gipskarton, qurituvchi suvashlarga va uy ichidagi barcha muhitlarga qo'llash uchun ideal. Keng pastel ranglar gammasida mavjud.

Minimal ekologik mezonlarga (CAM) javob beradi — III daraja sertifikatitsiyasi. EPD. Ferrara universiteti tomonidan dermatologik jihatdan sinovdan o'tgan. Formaldegidsiz. Emissiya sinfi "A+" (Fransuz Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-aprel farmoni).



QOLLANILISHI: Yangi yoki allaqachon boyalgan ichki g'isht va gipskarton devorlar.

Yuzani Tayyorlash

Boyalanadigan yuzani tozalab, chang va kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** mustahkamlovchi vositasini qollang. Qoplama siklining qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qollang. Gipskarton devorlar yoki yaxshi holatdagi yuzalarga tozalab, asosiy nuqsonlarni bartaraf etgandan so'ng mustahkamlovchi vositasiz qollash mumkin.

Qollash Usuli

Istalgan qoplanish darajasiga qarab DRYWALL PAINT BY OIKOS ning bir yoki ikki qatlamini valik yoki kist bilan qollang. Valik bilan qollashda **20%**, kist bilan qollashda **30%** suv bilan suyultiring. Qatlamlar orasida **4 soat** kutiladi. Shtukaturlangan devorlar yoki gipskarton kabi silliq yuzalarga valik bilan qollanilishi tavsiya etiladi — materialning bir xil tarqalishi uchun darhol Rullo per Smalto **art. A04** emalli valik bilan ishlov bering.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	Valik: maks. 20%; Kist: maks. 30% ichimlik suvi bilan
Sarfi	Har bir qatlam: 10–12 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik, Rullo per Smalto art. A04 emalli valik

Parametr	Korsatkich
Mustahkamlovchi vositalar	NEOFIX, CRILUX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi vinil-akril smolalar, organik va anorganik pigmentlar va qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,57 kg/L $\pm 3\%$ (oq)
pH	8–9
Qovushqoqlik	9 500 $\pm 20\%$ CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Olovga munosabat	Evrosinf B-s1, d0 (EN 13501-1:2019)
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,0194 m (UNI EN ISO 7783-2:2002)
Yuviluvchanlik	2-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
CAM	III daraja sertifikatitsiyasi. EPD
VOC	Maks. 4 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Emissiya sinfi	A+
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	4 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.