

TOPMATT

Texnik Varaq

NOMI: TOPMATT **ISHLAB CHIQUARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

TOPMATT — formaldegidsiz, ajoyib qoplanish quvvati va yoqimli mat effektga ega ekologik professional ichki boyoq. Maxsus formulasi devorlarga ajoyib bug otkazuvchanlik beradi va xona ichidagi farovonlikni taminlaydi. Materialning ajoyib yoyilishi qollashni osonlashtiradi va tugatishning bir xilligi va matlik tufayli mumkin bolgan qollash va tamirlash nuqsonlarini yashirishga yordam beradi.

Suyultirish talab etilmaydi. Boyoq purkagich bilan qollash uchun ideal — tez qollanadi, choklar bilan muammo tugdirmaydi, ish vaqtini optimallashtiradi.

- BUG OTKAZUVCHANQOPLOVCHI
- MAT

QOLLANILISHI: Ichki devorlar.



NO FORMALDEIDE

Yuzani Tayyorlash

Boyalanadigan yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** maxsus akril mustahkamlovchisini qollang. Qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qollang. Tugatish mahsulotini qollashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi.

Qollash Usuli

Ishlatishdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtiring. TOPMATT ning ikki qatlamini **4–6 soat** oraligida qollang. Mahsulot suyultirish talab etmaydi, lekin qollashni osonlashtirish uchun ichimlik suviga **5%** gacha qoshish mumkin. Bir xil tugatish uchun yaxshi sifatli purkagich yoki valik bilan qollash tavsiya etiladi. Kist bilan ham qollash mumkin — bir xil qollanishga alohida etibor bering.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish (Valik/Kist)	Ishlatishga tayyor, maks. 5% ichimlik suvi
Suyultirish (Airless)	Maks. 5%, HEA 413-415 forsunka (0,013–0,015 dyuym), 120–130 atm
Suyultirish (HVLP)	Maks. 5% (1,6–1,8 mm forsunka)
Sarfi	2 qatlam: 3,5–5 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik yoki purkagich
Mustahkamlovchi vositalar	NEOFIX, CRILUX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Tegib qurishi	20 °C da, 75% namlikda 2–4 soat
Yuvishga tayyor bolish vaqti	20 °C da, 75% namlikda 7 kun
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 36 soat
Ustiga boyash mumkin	20 °C da, 75% namlikda 6 soatdan keyin
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi vinil emulsiya, organik va anorganik pigmentlar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,54 kg/L ±3%
pH	8–9,5
Qovushqoqlik	3 000–4 000 CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Yuviluvchanlik	4-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,004 m (UNI EN ISO 7783-2:2012)
VOC	< 30 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 10 L / 14 L (so'rov boyicha 1000 L gacha)

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi.

Foydalanish va Saqlash Boyicha Tavsiyalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Suyultirish uchun faqat ichimlik suvidan foydalaning. Suyultirilmagan mahsulotni mos hajmdagi idishlarda saqlash mumkin. Idishlar toza, yaxshi yopilgan va ayoz va ortiqcha issiqlikdan himoyalangan bolishi kerak.

Inson kozi oq (yoki boshqa rang)ni har xil tabiatdagi materiallarni solishtirganda farqli idrok qilishi mumkin. Bir xil devorni boyashda turli partiyalardagi ranglangan materialdan foydalanmaslik tavsiya etiladi.