

SUPERCOLOR

Texnik Varaq

NOMI: SUPERCOLOR ISHLAB CHIQRUVCHI: OIKOS

Tavsifi

Yuviluvchanlik, bug otkazuvchanlik, sarf va qoplanish quvvati boyicha maksimal samaradorlikni kafolatlovchi ekologik boyoq. Uy va ish muhitlari uchun, jumladan ifloslanish xavfi yuqori va nam zonalar uchun ideal. Yuvishga chidamliligi va bug otkazuvchanligi tufayli oson tozalanadi va devorlarga yaxshi nafas olish imkonini beradi. Tejamkor sarfi past kvadrat metr narxini kafolatlaydi va ajoyib narx/sifat nisbatini taminlaydi. Ajoyib qoplanish quvvati tufayli toq ranglarda boyalgan yuzalarni ham qayta boyash mumkin — bu vaqt va mahsulotni tejaydi.



Minimal ekologik mezonlarga (CAM) javob beradi — III daraja sertifikatitsiyasi. EPD. Emissiya sinfi "A+" (Fransuz Rasmiy Gazetasining 2011-yil 19-aprel farmoni).

QOLLANILISHI: Uy va ish muhitlari uchun universal.

Yuzani Tayyorlash

Boyalanadigan yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** maxsus akril mustahkamlovchisini qollang. Qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qollang. Gipskarton devorlar yoki yaxshi holatdagi yuzalarga mustahkamlovchi vositasiz qollash mumkin. Tugatish mahsulotini qollashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi.

Qollash Usuli

SUPERCOLOR ning ikki qatlamini ichimlik suvi bilan **50%** suyultirib qollang.

Diqqat: Toq ranglarda boyalgan yuzalarga qoplanish quvvatini oshirish uchun avval xuddi shu rangdagi **IL PIGMENTATO** ni qollab, mahsulotni **25%** suyultirish tavsiya etiladi.

Bezak/Himoya vositalari: PALLAS yoki OTTOCENTO (OIKOS)

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 50%; toq ranglar uchun 25%
Sarfi — yangi devor, tsement suvash	2 qatlam: 7–8 m ² /L
Sarfi — yangi devor, gips suvash	2 qatlam: 9–11 m ² /L
Sarfi — toq rangda boyalgan devor	2 qatlam: 8–9 m ² /L
Sarfi — och yoki pastel rangda boyalgan devor	2 qatlam: 12–15 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik yoki purkagich (1,7 mm forsunka)
Mustahkamlovchi vositalar	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

(Toq rangda boyalgan yuzalarga qollanganda sarf kamayishi mumkin)

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, organik va anorganik pigmentlar, qollashni osonlashtiruvchi maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,57 kg/L ±3% (oq)
pH	8–9
Qovushqoqlik	21 000 ±5% CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Olovga munosabat	Evrosinf B-s1, d0 (EN 13501-1:2019)
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,001 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	2-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
CAM	III daraja sertifikatitsiyasi. EPD
Emissiya sinfi	A+
VOC	Maks. 12 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 10 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.