

FONDO MURALES

Texnik Varaq

NOMI: FONDO MURALES **ISHLAB CHIQARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

FONDO MURALES — atrof-muhitga past tasirli maxsus toldiruvchi akril boyoq. Ranglangan mat effektli tugatish sifatida yoki maxsus bezak effektlari yaratish uchun birinchi qatlam sifatida qollaniladi. Akril smolalar asosidagi maxsus tarkibi devorlarning nafas olish qobiliyatini, ajoyib qoplanish quvvatini va yuqori yuviluvchanlik chidamliligini taminlaydi. Past singib olishi tufayli bezak mahsulotlari uchun birinchi qatlam sifatida ham qollaniladi — yuzani bezash uchun ideal holatga keltiradi. Zaif hidli, inson va atrof-muhit uchun xavfsiz.

QOLLANILISHI: Ichki yuzalarni bezash.

Yuzani Tayyorlash

Yangi asoslar yaxshilab quritilgan va yetilgan bolishi kerak. Eski asoslardan kochib turgan qismlarni olib tashlang. Zarur bolsa OIKOS kompaniyasining **NEOFIX** maxsus mustahkamlovchi vositasining bir qatlamini qollab **4–6 soat** qurishini kuting.

Qollash Usuli

OIKOS kompaniyasining FONDO MURALES ni ichimlik suvi bilan **20–30%** suyultirib kist yoki valik bilan taxminan **6 soat** oraligida ikki qatlam qolling.

Tugatish va himoya vositalari: GRANADA, NEVADA (OIKOS)

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish	Ichimlik suvi bilan 20–30%
Sarfi	2 qatlam: asosning singib olishiga qarab 4–6 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik
Mustahkamlovchi vositalar	NEOFIX (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)

Parametr	Korsatkich
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 2–3 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 24 soat
Ustiga boyash mumkin	20 °C da, 75% namlikda 4–6 soatdan keyin
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, titan dioksidi asosidagi toldiruvchilar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,55 kg/L $\pm$ 3% (oq)
pH	8–9
Qovushqoqlik	25 000 $\pm$ 5% CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoqga chidamaydi
Olovga munosabat	Yonmaydigan yuzaga qollanganda salbiy; quruq holatda 0,600 mm dan kam qalinlikdagi suv bazasidagi material
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,021 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	2-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
Yopishish chidamliligi	2 MPa, A/B uzilish (UNI EN ISO 4624:2006)
VOC	Maks. 8 g/L — A/h sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq va rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 10 L / 14 L

Toksikologik Korsatkichlar

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.