

WALLSATIN

Texnik Varaq

NOMI: WALLSATIN ISHLAB CHIQARUVCHI: OIKOS

Tavsifi

WALLSATIN — formaldegidsiz, yoqimli satin effektli ekologik professional ichki boyoq. Mahsulot juda yuqori yuviluvchanlik va yeyilishga chidamlilik, oson artish va doglarni olib tashlash xususiyatlariga ega — bu uni yuqori otish joylariga ideal qiladi. Ajoyib qoplanish quvvati va yuqori oqlikni taminlaydi, xona ichidagi farovonlikni kafolatlaydi. Suyultirish talab etilmaydi. Purkagich bilan qollash uchun ideal. Formaldegidsiz.

- YUVILUVCHI
- SUPER-QOPLOVCHI
- SATIN



NO FORMALDEIDE

QOLLANILISHI: Kuchli yeyilish yoki ifloslanishga duchor boladigan ichki devorlar yoki bezak mahsulotlari uchun asos sifatida.

Yuzani Tayyorlash

Yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining **CRILUX** yoki **NEOFIX** maxsus akril mustahkamlovchisini qollang. Boyashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi. Qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining **IL PIGMENTATO** gruntini qollang.

Qollash Usuli

Ishlatishdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtiring. WALLSATIN ning ikki qatlamini **4–6 soat** oraligida qollang. Mahsulot suyultirish talab etmaydi, lekin qollashni osonlashtirish uchun ichimlik suviga **5%** gacha qoshish mumkin. Bir xil tugatish uchun yaxshi sifatli purkagich yoki valik bilan qollash tavsiya etiladi. Kist bilan ham qollash mumkin — bir xil qollanishga alohida etibor bering.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish (Valik/Kist)	Ishlatishga tayyor, maks. 5% ichimlik suvi
Suyultirish (Airless)	Maks. 5%, HEA 413-415 forsunka (0,013–0,015 dyuym), 120–130 atm
Suyultirish (HVLP)	Maks. 5% (1,6–1,8 mm forsunka)
Sarfi	2 qatlam: 5–8 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik yoki purkagich
Mustahkamlovchi vositalar	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO (OIKOS)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Tegib qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, organik va anorganik pigmentlar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi maxsus qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,25 kg/L ±3%
pH	8,5–9,5
Qovushqoqlik	3 000–4 000 CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Olovga munosabat	Evrosinf B-s1, d0 (EN 13501-1:2019)
Yuviluvchanlik	1-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,0699 m (UNI EN ISO 7783-2:2012)
VOC	23 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	1 L / 4 L / 10 L / 14 L (sorov boyicha 1000 L gacha)

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Foydalanish va Saqlash Boyicha Tavsiyalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Suyultirish uchun faqat ichimlik suvidan foydalaning. Suyultirilmagan mahsulotni mos hajmdagi idishlarda saqlash mumkin. Idishlar toza, yaxshi yopilgan va ayoz va ortiqcha issiqlikdan himoyalangan bolishi kerak. Inson kozi oq (yoki boshqa rang)ni har xil tabiatdagi materiallarni solishtirganda farqli idrok qilishi mumkin — bir xil devorni boyashda turli partiyalardagi ranglangan materialdan foydalanmaslik tavsiya etiladi.