

FINITURA MADREPERLATA

TEXNIK TAVSIF

FINITURA MADREPERLATA – bu marvarid (perlamutr) effektiga ega bo‘lgan pastosimon dekorativ mum bo‘lib, *Raffaello Decor Stucco* materialining ustidan yakuniy (finish) qatlam sifatida surtish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Uning o‘ziga xos formulasi materialni oson va tez surtish hamda oson polirovka qilish (yaltiratish) imkonini beradi.

Faqatgina bir qatlam surtish orqali devorda dekorativ shtukaturaning tabiiy go‘zalligiga va material teksturasiga zarar yetkazmagan holda, unikal va rang-barang marvarid jilolarini yaratish mumkin. Shuningdek, FINITURA MADREPERLATA sirtni qo‘shimcha himoya qilib, uni ishqalanish va siyqalanishga nisbatan yanada chidamli qiladi.

Qo‘llanish sohasi

Raffaello Decor Stucco turidagi dekorativ shtukaturalar bilan pardozlangan devorlar va mebel jihozlarini yaltiratish hamda himoya qilish uchun ishlatiladi.

Sirtni tayyorlash

Shtukaturaning oxirgi qatlami surtilganidan keyin kamida 6-8 soat kutilishi va har qanday holatda ham sirt to‘liq qurigan bo‘lishi shart.

Surtish usuli

Mukammal holatdagi (tirnalmagan va toza) po‘lat shpatel yordamida, ortiqcha kuch ishlatmasdan FINITURA MADREPERLATA mahsulotini atigi bir qatlam va yupqa qilib surting.

Materialni shpatel harakatlarini o‘zaro kesishtirgan (xochsimon) holda yupqa qoplama ko‘rinishida qo‘llang. Sirtida material to‘planib qolishiga (tepaliklar hosil bo‘lishiga) yo‘l qo‘ymang va ortiqcha mahsulotni darhol sidirib oling.

Eslatma: Agar yanada glyansli (yaltiroq) effekt hosil qilishni istasangiz, surtishdan keyin 30 daqiqa kuting va so‘ngra yuzani yumshoq mato (latta) yordamida polirovka qiling.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko‘rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Foydalanishga tayyor (suyultirilmaydi).
Sarfi	80 - 120 m ² /l (sirtning holatiga ko‘ra).
Surtish asboblari	OIKOS kompaniyasining zanglamaydigan "inox" po‘lat shpatellari.

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Asos qatlam (podlojka)	Raffaello Decor Stucco.
Surtish harorati	+5°C ÷ +36°C (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan sharoitda).
Yuzaki qurish vaqti	1 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
To'liq qurish vaqti	20 - 24 kun (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Asboblarni tozalash	Suv bilan.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Marvarid effektli pigmentlar va mumlar (vosk) dispersiyasi.
Solishtirma og'irligi	0,98 kg/l +/- 3%
Yopishqoqligi	Pastosimon (pasta shaklida).
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Yong'inga munosabati	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – salbiy (yonmaydi); quriganda qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Direktivasiga muvofiq: Tegishli klass: A/I; VOC: 70 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (01.01.2007 dan): 300 g/l, II-faza cheklovi (01.01.2010 dan): 200 g/l.
Ranglari	Rang katalogi (kolerovka kartasi) bo'yicha maxsus tuslar.
Qadoqlanishi	0,5 litr.

Xavfsizlik choralari va ma'lumotlar

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik hamda xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. Ko'rsatmalarga muvofiq to'g'ri foydalanilganda



mahsulot xavfli modda hisoblanmaydi. Suv asosidagi materiallar bilan ishlashda odatiy xavfsizlik choralariga rioya qilish tavsiya etiladi.

Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralar ko‘rish ko‘zda tutilmagan; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to‘kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida yig‘ib olinishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi (qayta ishlanishi) shart. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim.

Eslatmalar

OIKOS Spa kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma’lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o‘tilganlarga qaramay, OIKOS o‘z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan yakuniy natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki surtish usullari, ustaning mahorati va ish sharoitlari kompaniyaning bevosita nazorati yoki tekshiruvdan tashqaridadir. Shundan kelib chiqqan holda, mahsulotning har bir alohida vaziyatga mos kelishini oldindan kichik yuzada sinovdan o‘tkazib ko‘rish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88

