



COPRIMAX

Texnik Varaq

NOMI: COPRIMAX **ISHLAB CHIQARUVCHI:** OIKOS

Tavsifi

COPRIMAX — mat effektli, nafas oladigan, ekologik akril ichki boyoq. Mahsulot toldiruvchi, yaxshi qoplanuvchi, yuviluvchanlik va ajoyib oqlikka ega. Keng pastel ranglar gammasida mavjud.

QOLLANILISHI: Shpatlevka yoki tekislangan, yangi yoki allaqachon boyalgan ichki devorlar va shiftlar.

Yuzani Tayyorlash

Boyalanadigan yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Kuchli singib oluvchi yoki sokilib turuvchi yuzalarda OIKOS kompaniyasining maxsus akril mustahkamlovchi vositasi **CRILUX** yoki **NEOFIX** ni qollang. Qoplama siklining qoplanish quvvatini oshirish uchun OIKOS kompaniyasining pigmentlangan gruntu **IL PIGMENTATO** ni qollang. Yaxshi holatdagi yuzalarga mustahkamlovchi vositasiz toghridan-togri qollash mumkin. Tugatish mahsulotini qollashdan kamida **6 soat** oldin kutiladi.

Qollash Usuli

COPRIMAX ning ikki qatlamini qollash asbobiga qarab suyultirib qollang.

Qollash usuli	Suyultirish
Kist	Ichimlik suvi bilan 30–40% (1 va 2-qatlam uchun)
Valik	Ichimlik suvi bilan 30%
Purkagich	Ichimlik suvi bilan 25–30% (1 va 2-qatlam uchun)

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Sarfi	2 qatlam: 4–5 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik, purkagich (1,7 mm forsunka)
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–1,5 soat



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



Parametr	Korsatkich
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 4 kun
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, qollash va plyonka hosil qilishni osonlashtiruvchi organik va anorganik qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1,57 kg/L $\pm$ 3%
pH	8–9
Qovushqoqlik	22 000 $\pm$ 5% CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoqga chidamaydi
Bug otkazuvchanligi Sd	Yuqori — Sd: 0,0005 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuviluvchanlik	3-sinf (UNI EN ISO 11998:2006)
VOC	Maks. 10 g/L — A/a sinfi; chegara: 30 g/L
Ranglar	Oq + rang jadvalidagi ranglar
Format	4 L / 10 L / 14 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni oz ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi milliy yoki mintaqaviy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.