



IMPERIUM

TEXNIK TAVSIF

OIKOS ishlab chiqargan IMPERIUM — bu ichki va tashqi sirtlar uchun mo'ljallangan, qimmatbaho metallarning nafis effektlarini yaratishga imkon beruvchi ekologik toza dekorativ bo'yoqdir. Mahsulot ikki xil variantda taqdim etiladi: **metallashgan mot (xira)** va **metallashgan glyans (yaltiroq)**. Ishlatiladigan asbob turiga qarab juda keng ranglar gammasi va teksturali ko'rinishlarni hosil qilish mumkin.

IMPERIUM zamonaviy interyerlarga ulug'vorlik va nufuz bag'ishlaydi, ularni tarixdan sado beruvchi qadrlar elementlar bilan boyitadi. Devorlar va mebel jihozlarini o'ziga xos hamda betakror uslubda bezab, har doim urfda bo'ladigan va kuchli energetikaga ega sirtlarni yaratadi. Mahsulot yuviladigan (namli tozalashga chidamli) va ishqalanishga bardoshli bo'lib, u yong'inga qarshi xususiyatga ega hamda tarkibiga formaldegid qo'shilmagan.

Qo'llanish sohasi

Ichki va tashqi devorlar, shuningdek, mebel jihozlarini dekorativ pardoqlash uchun ishlatiladi.

Sirtni tayyorlash

Bo'yaladigan sirtni ko'chib ko'tarilgan qismlardan tozalang. Kir yoki yog' qoldiqlarini maxsus vositalar bilan g'oyatda puxta yuving. Barcha turdagi pardoqlash usullari uchun, bo'yoqning sirtga mukammal yopishishini (adhezivni) ta'minlash maqsadida OIKOS kompaniyasining maxsus mustahkamlovchi **IL PRIMER** gruntini surting. To'liq qurishi uchun 6÷8 soat kuting.

- **Foglia d'Oro / d'Argento – Dorature – Metallizzato effektlari uchun:** Sirt silliq va bir jinsli bo'lishi uchun devorni OIKOS kompaniyasining **STUCCO IN PASTA PER RASATURA** tayyor shpatlyovkasi bilan tekislang. Qurigandan so'ng, sirtning shimuvchanligini kamaytirish va bir xillashtirish uchun OIKOS'ning **NEOFIX** gruntidan bir qatlam surting.
- **Polvere d'Oro effekti uchun:** Mo'yqalam yordamida, surtish harakatlarini o'zaro kesishtirgan (xochsimon) holda asos qatlam sifatida oq rangdagi **IMPERIUM 03 (by Oikos)** mahsulotidan bir qatlam surting. To'liq qurishi uchun 6÷8 soat kuting.
- **Boshqa barcha turdagi effektlar uchun:** "Surtish usuli" bo'limida ko'rsatilgan yo'riqnomalarga amal qiling.

Surtish usuli (Effektlar bo'yicha)

1.Foglia d'Oro / Foglia d'Argento (Oltin / Kumush barglar):Sarf: 6-7 m²/l.

Materialni iste'mol suvi bilan 10% gacha suyultiring. IMPERIUM bo'yog'ini devorning kichik bo'laklariga (taxminan 50x50 sm o'lchamda) mo'yqalam bilan surting va zudlik bilan butun maydon bo'ylab maxsus gubka tampon (**TAMPONE IN SPUGNA, Art. 116**)



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



yordamida urib chiqib tekstura bering. 5-6 soat qurgach, ikkinchi qatlamni ham xuddi shu usulda bajarang.

2.Dorature (Zarhal effekt):Sarf: 6-7 m²/l.

Materialni suv bilan 10% gacha suyultiring. IMPERIUM bo'yog'ini devorning kichik bo'laklariga (50x50 sm) mo'yqalam bilan surting va darhol maxsus gubka qo'lqop (**GUANTO IN SPUGNA, Art. 115**) bilan urib chiqib naqsh bering. 5-6 soat to'liq qurgach, ikkinchi qatlamni ham xuddi shu tarzda surting.

3.Metallizzato (Silliq metall):Sarf: 6-7 m²/l.

Silliq va bir jinsli metall effektini olish uchun 20% suv bilan suyultirilgan IMPERIUM bo'yog'ini kraskapult (purkagich, soplosi 1,3 mm) yordamida ikki qatlam qilib seping.

1-qatlam: Purkagichni to'xtovsiz chapdan o'ngga va o'ngdan chapga (yo'nalishlagichni gorizontall qilib) hamda yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga (yo'nalishlagichni vertikal qilib) kesishtirib seping.

2-qatlam: 3-4 soatdan so'ng birinchi qatlam qurigach, jarayonni aynan qaytaring.

4.Polvere d'Oro (Oltin kukuni):Sarf: 7-8 m²/l.

Oldindan tayyorlangan qumli asos qatlam (IMPERIUM 03) ustidan, 15% iste'mol suvi bilan suyultirilgan IMPERIUM bo'yog'ini mo'yqalam yordamida, surtish harakatlarini o'zaro kesishtirgan (xochsimon) holda bir qatlam qilib surting.

5.Oro Antico (Qadimgi oltin):Sarf: ULTRASATEN 7-9 m²/l, IMPERIUM 15-20 m²/l.

Devorni shpatlyovkalab, 50% suv bilan suyultirilgan **IL PIGMENTATO (N 168)** gruntidan bir qatlam surting. Qurigach, zanglamaydigan po'lat molga bilan **ULTRASATEN OPACO (B 715)** bo'yog'ini yuqoridan pastga qarab vertikal harakatlar bilan surting. U ham qurigach, xuddi shu usulda maksimal 15% suyultirilgan IMPERIUM'ni 30-40 sm kenglikdagi yo'llar bilan surting. Sirtida kichik yoriqlar/uzilishlar hosil qilish va fon rangi ko'rinib turishi uchun molgani sirt bo'ylab qayta-qayta yuritib silliqlang.

6.Delabrè (Eskirtirilgan metall):Sarf: IMPERIUM 10-12 m²/l.

Sirt shpatlyovkalanib, NEOFIX bilan mustahkamlangach, emal uchun mo'ljallangan valik (**RULLO PER SMALTO, Art. A04**) yordamida 50% suv bilan suyultirilgan IMPERIUM'ni sirtga tekis qilib yoying. Qurigandan keyin, zanglamaydigan po'lat molga bilan 30% suyultirilgan IMPERIUM bo'yog'idan yana bir qatlam surting (bunda bir joyning o'zidan bir necha marta o'tmaslikka harakat qiling). Bir jinsli ko'rinish uchun oz miqdordagi material bilan ikkinchi qatlamni ham yuritish mumkin.

7.Spazzolato (Sidirilgan / Chizilgan effekt):Sarf: ULTRASATEN OPACO 8-10 m²/l, IMPERIUM 6-7 m²/l.

Sirt shpatlyovkalanib, NEOFIX surtilgach, yuzani to'liq qoplaydigan qilib **ULTRASATEN OPACO (B 715)** surting. Qurigandan so'ng, maxsus ispan mo'yqalami (**PENNELLO SPAGNA, Art. 140/149**) yordamida 40% suv bilan suyultirilgan IMPERIUM (IMP 264)

bo'yog'ini vertikal chiziqlar holida surting. Darhol sirt bo'ylab qattiq tukli tampon (**TAMPONE IN SETOLA, Art. 135**) bilan yurib, vertikal chiziqlarni bo'rttirib ko'rsating. Qurigach, ikkinchi qatlamni ham xuddi shu usulda takrorlang.

Muhim eslatma: Yuqorida sanab o'tilgan barcha pardoqlash effektlarini **IMPERIUM OPACO** mahsulotidan foydalangan holda mot (xira) variantda ham bajarish mumkin.

Mahsulotni binolarning tashqi fasad qismida qo'llashda, surtish sikli va bosqichlari ishlov beriladigan sirt turiga hamda uning joylashuviga (quyosh/soya va ekspozitsiyasiga) qarab, majburiy tartibda **Oikos Texnik Bo'limi** bilan kelishilgan va tekshirilgan bo'lishi kerak.

Pardoqlash va Himoya vositalari

Yaltiroq (blostki) effektga erishish uchun material ichiga **DECORGLITTER by Oikos** qo'shimchasini aralashtirish mumkin. Eng yaxshi dekorativ effektga *Metallizzato* va *Polvere d'Oro* usullarida erishiladi.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Bajarilayotgan effekt turiga qarab iste'mol suvi bilan suyultiriladi.
Sarfi	Tanlangan pardoqlash (effekt) turiga qarab o'zgaradi.
Surtish asboblari	Effekt turiga qarab har xil asboblari qo'llaniladi.
Mustahkamlovchi grunt	NEOFIX
Asos qatlamlar	STUCCO IN PASTA PER RASATURA, IMPERIUM 03 (by OIKOS).
Surtish harorati	+5°C ÷ +36°C (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan sharoitda).
Yuzaki qurish vaqti	2 ÷ 4 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Yuvishga chidamlilik vaqti	7 kun (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
To'liq qurish vaqti	36 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Ikkinchi qatlamni surtish vaqti	6 soatdan keyin (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Asboblarni tozalash	Suv bilan.
Alohida ko'rsatma	Material cho'kishga moyil: ishlatishdan oldin mexanik usulda (mikser yordamida) yaxshilab aralashtiring va chayqating.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi maxsus akril smolalari, organik va noorganik pigmentlar, metallashgan pigmentlar hamda surtishni va plyonka hosil bo'lishini osonlashtiruvchi qo'shimchalar.
Solishtirma og'irligi	1,1 kg/l +/- 3%
Glyans darajasi	45 ÷ 70 glyans (Eriksen 500/60° reflektometri bo'yicha).
pH	8 ÷ 9
Yopishqoqligi	3.000 ÷ 6.000 CPS +/-5% Brukfeld bo'yicha (RVT 20 ayl/daqqa, 25°C haroratda).
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Yuvish va suv muhitida ishqalanishga chidamliligi	Klas 1; UNI EN ISO 11998:2003 (Klass 1: Maksimal – Klass 5: Minimal).
Asosga yopishish (adgeziya) testi	Klass 0; UNI EN ISO 2409:1996 (Klass 0: Maksimal – Klass 5: Minimal).
Yong'inga munosabati	Evroklass B-s1, d0 (EN 13501-1:2019).
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Direktivasiga muvofiq: Tegishli klass: A/b; VOC: 50 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (01.01.2007 dan): 150 g/l, II-faza cheklovi (01.01.2010 dan): 100 g/l.
Ranglari	Rang katalogi (karta) bo'yicha.
Qadoqlanishi	0,25 – 1 – 4 litr.

Xavfsizlik choralari va ma'lumotlar

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik, xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. To'g'ri foydalanilganda mahsulot hech qanday xavf tug'dirmaydi. Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralar ko'rilmaydi; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida bartaraf etilishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi shart. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim. Xavfsizlik varag'i (MSDS) so'rov bo'yicha taqdim etiladi.

Asosiy texnik shartlar (Smeta/Spetsifikatsiya uchun)

Bo'yaladigan sirtning barcha ko'chib ko'tarilgan qismlardan tozalang. Kir yoki yog' qoldiqlarini maxsus mahsulotlar bilan yuving. Tanlangan yakuniy effektga qarab sirtning tayyorlang. So'ngra yuvishga chidamliligi bo'yicha 1-klassga, yong'inga chidamliligi bo'yicha Evroklass B-s1,d0 (EN 13501-1:2019) klassiga mansub bo'lgan ekologik toza IMPERIUM (OIKOS) metallashgan dekorativ bo'yog'ini kerakli effekt va tavsiya etilgan asboblarda yordamida surting. Barcha texnik operatsiyalar surtish qoidalariga to'liq mos ravishda bajarilishi shart. Narxi: 1 m² uchun material va ishchi kuchi xarajatlarini hisobga olgan holda — so'm.

Eslatmalar

OIKOS Spa kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar o'zining texnik va ilmiy bilimlariga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganlarga qaramay, OIKOS o'z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan yakuniy natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki surtish usullari, ustaning mahorati va ish sharoitlari kompaniyaning bevosita nazorati yoki tekshiruvdan tashqaridadir. Shundan kelib chiqqan holda, mahsulotning har bir alohida vaziyatga mos kelishini oldindan kichik yuzada sinovdan o'tkazib ko'rish tavsiya etiladi.