



ENCANTO

TEXNIK TAVSIF

ENCANTO – bu suv asosidagi maxsus dekorativ bo‘yoq bo‘lib, o‘zining metalllashgan rang urg‘ulari (aksentlari), surtishning osongini usuli va yorug‘lik burchagiga qarab qimmatbaho jilolar hosil qilish xususiyati bilan ajralib turadi. U qadimiy pardozlash texnikalarini zamonaviy material imkoniyatlari bilan birlashtirib, xonaga oddiy bo‘yoqlar yordamida erishib bo‘lmaydigan maftunkor va boy garmoniyani baxsh etadi. Cho‘tka yordamida tez va oson surtiladi, chok (styik) muammolarini keltirib chiqarmaydi.

O‘zining maxsus tarkibi tufayli ushbu material ichki pardozlash ishlarida devorlarga yarim tonli jozibador effekt yoki metalllashgan zarralarning boy tovlanishi bilan to‘yingan ranglarni berish uchun qo‘llaniladi. ENCANTO bilan qadimiy san’at, zamonaviy dizayn va moda go‘yoki sehrgarlikdek bir materialda mujassamlashib, devorlarda metallsimon rang tovlanishlarining maftunkor effektini yaratadi. ENCANTO bug‘ o‘tkazuvchan (nafas oluvchi), hidsiz, yonmaydi hamda inson va atrof-muhit uchun butunlay xavfsizdir. Tarkibida formaldegid mavjud emas.

Qo‘llanish sohalari

Ichki makonlarni dekorativ pardozlash uchun.

Sirtni tayyorlash

Yangi devorlar to‘liq qurishi va qotishi kerak. Agar devor yuzasi ko‘chayotgan, yetarlicha zich bo‘lmagan holatda bo‘lsa yoki unda eski bo‘yoq qoldiqlari bo‘lsa, sirtni yaxshilab tozalash va ko‘chgan qismlarni olib tashlash, so‘ngra Oikos kompaniyasining **Crilux** yoki **Neofix** fiksatorlaridan bir qatlam surtish lozim.

Bir xil (odnorod) yuza hosil qilish uchun astar (grunt) sifatida Oikos kompaniyasining oq rangli yoki ENCANTO rang katalogida ko‘rsatilgan rangdagi **Ultrasaten Opaco** bo‘yog‘idan 2 qatlam surting. Faqatgina *Silver*, *Grey* va *Gold* bazalarida tayyorlanadigan ranglar uchun yanada motroq yuza hosil qilish maqsadida ehtiyojga qarab Oikos kompaniyasining **Fondo Murales** astaridan bir yoki ikki qatlam foydalanish mumkin.

Surtish usullari

- **Encanto (Klassik usul):** ENCANTO‘ning bir qatlamini Oikos kompaniyasining maxsus ispan cho‘tkasi (*Pennello-Spagna by Oikos*) yordamida, mahsulot tekis taqsimlanishi uchun xochsimon (kesishgan) harakatlar bilan surting. Shundan so‘ng, bir xil effekt hosil qilish uchun darhol o‘sha cho‘tkaning o‘zi bilan (material olmasdan) yuza bo‘ylab qayta yurgizib chiqing. Yanada tekis va silliq effektga erishish uchun mahsulotni suv bilan 20% gacha suyultirib, qatlamlararo 4 soatlik kutilma bilan 2 qatlam surtish mumkin. Agar asos qatlami sifatida yakuniy ENCANTO rangiga nisbatan kontrast bo‘lgan Ultrasaten Opaco rangidan foydalanilsa, metall zarralari va ranglarning qo‘shimcha tovlanuvchi effektlarini olish mumkin. ENCANTO ustida



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



cho'tka bilan qanchalik uzoq ishlov berilsa, ushbu effekt shunchalik kuchayadi va ostki qatlam rangi ko'proq ko'zga tashlanadi.

- **Encanto Stellato (Yulduzli osmon effekti):** Lipillovchi yulduzlar effektini hosil qilish uchun yuqorida tavsiflangan pardozlash ishlarini boshlashdan oldin ENCANTO tarkibiga Oikos kompaniyasining **Decorglitter** mahsulotini qo'shing va aralashtiring.

Klasik usullardan tashqari, yangi ranglar uyg'unligi yoki turli xil asboblarni qo'llash evaziga quyidagi qo'shimcha dekorativ effektlarni olish mumkin:

- **Verticale (Vertikal effekt):** 5% suv bilan suyultirilgan ENCANTO materialini Pennello-Spagna maxsus ispan cho'tkasi yordamida surting. Materialni cho'tkaning bo'ylama tomoni bilan, vertikal harakatlar bilan mo'l miqdorda surting. Hosil bo'lgan chiziqlarni cho'tkaning keng tomoni bilan (materialsiz) tekislang. Pardozlashni eni 30-40 sm bo'lgan vertikal polosalarda ketma-ket bajaring.
- **Pegaso (Tampone Millerighe):** Tekis va silliq yuzaga asos qatlam sifatida Ultrasaten Opaco surting. Suyultirilmagan ENCANTO'ni cho'tkaning vertikal yoki gorizontal harakatlari bilan surting va surtilgandan so'ng darhol yuzaga o'sha yo'nalish bo'yicha **Tampone Millerighe** (art. 113) asbobi bilan ishlov bering. Ushbu yuza ustidan 25% suv bilan suyultirilgan Oikos **Imperium** bo'yog'ini emallar uchun mo'ljallangan valik (*Rullo per Smalti*, art. A04) yordamida surtish mumkin. Bunda yuzadagi kamchiliklarning oldini olish va metall effektini yanada kuchaytirish uchun valikning oxirgi yurishi mutlaqo bir xil yo'nalishda bo'lishiga harakat qiling. Yulduzli effekt uchun Imperium tarkibiga Decorglitter qo'shing.

Sarf miqdori: ENCANTO: 6-8 m²/l, Imperium: 12-13 m²/l.

- **Pegaso incrociato (Kesishgan Millerighe effekti):** Silliq yuzaga asos qatlam sifatida Ultrasaten Opaco surting. Suyultirilmagan ENCANTO'ni cho'tka yordamida gorizontal yo'nalishda surting va surtishdan keyin darhol Millerighe (art. 133) asbobi bilan o'sha yo'nalishda ishlov bering. Qurigandan so'ng, xuddi shu jarayonni vertikal yo'nalishda takrorlang. Bu yuzaga ham 25% suv bilan suyultirilgan Imperium bo'yog'ini emal valigi (art. A04) bilan surtish mumkin (oxirgi yurish bir xil yo'nalishda bo'lishi shart).

Sarf miqdori: ENCANTO: 3-3,5 m²/l, Imperium: 12-14 m²/l.

- **Centaurus:** Asos qatlam sifatida Il Primer surting. Qurigandan so'ng, yuzani **Raffaello (R00)** materiali bilan bir qatlam tekislang. Birinchi qatlam qurigach, yuzani silliqlash uchun ikkinchi qatlam Raffaello (R00) surting. Material qurishidan oldin zanglamaydigan po'lat shpatelning tekis tomoniga ozroq material olib, gorizontal yo'nalishda qisqa zarblar bilan, materialni bosib va uzib-uzib bo'rttirilgan marzalar (tepajiklar) hosil qiling. Marzalar haddan tashqari silliqqlanib ketmasligi uchun ularning ustidan qayta yurmaslik muhimdir. Qurigandan so'ng, butun yuza bo'ylab katta cho'tka bilan suyultirilmagan ENCANTO (Base Grey) bo'yog'ini mo'l miqdorda, material to'planib qolishi yoki cho'tka izlari ko'rinmaydigan darajada surting (ortiqcha to'plangan materialni yo'qotish uchun yuzani bo'sh cho'tka bilan

yengil surting). Zudlik bilan faqat bo'rttirilgan tepaliklar ustidan quruq sintetik gubka (*Spugna Sintetica*, art. 139) bilan o'tib, ortiqcha materialni oling va ENCANTO'ni tekislang, shunda u yanada yaltiroq ko'rinish oladi. Ushbu pardoqlashni Raffaello va ENCANTO'ning turli ranglarini kombinatsiya qilish orqali bajarish mumkin.

Sarf miqdori: Raffaello: 1,7-1,5 kg/m²; ENCANTO: 6-7 m²/l.

- **Dorado:** Silliq yuzaga rang katalogida ko'rsatilgan rangdagi Ultrasaten Opaco'ni asos sifatida surting. Qurigandan so'ng, katta cho'tka yordamida 5% suv bilan suyultirilgan ENCANTO'ning birinchi qatlamini qiyalama (qiyshiq) yo'nalishda surting. Qurishidan oldin, material tekis taqsimlanishi uchun yuzani yana bir bor material olinmagan bo'sh cho'tka bilan qiyalama yo'nalishda yurgizib chiqing. Qurigandan keyin, 5% suv bilan suyultirilgan ENCANTO'ning ikkinchi qatlamini zanglamaydigan po'lat shpatelning tekis tomoniga oz miqdorda olib, qisqa vertikal harakatlar bilan surting. Zarblar bir-biridan uzilgan va bir-biriga nisbatan siljigan (shaxmatsimon) holda surtilishi kerak.

Sarf miqdori: 7-8 m²/l.

- **Elettra:** Yuzani *Stucco in Pasta per Rasatura* bilan tekislang. Shimuvchanlikni kamaytirish uchun bir qatlam Neofix surting. Qurigach, bir xil qoplama olish uchun suyultirilmagan Imperium bo'yog'ini emal valigi (art. A04) bilan bir yoki ikki qatlam surting. U ham qurigandan so'ng, 20% suv bilan suyultirilgan ENCANTO'ni cho'tka bilan vertikal yo'nalishda surting va gubkali qo'lqopning (*Guanto in Spugna*, art. 115) g'adir-budur tomoni bilan vertikal egat (ariqcha)larni urg'ulab ishlov bering. Ishni eni 30-40 sm bo'lgan vertikal polosalarda bajaring. 8 soatdan keyin ENCANTO'ning ikkinchi qatlamini xuddi shu texnikada, lekin gorizontal yo'nalishda surtib, kesishgan (kataksimon) naqsh hosil qiling. Imperium va ENCANTO ranglarini uyg'unlashtirib turli natijalar olish mumkin.

Sarf miqdori: Imperium: ikki qatlamda 6-7 m²/l; ENCANTO: 7-8 m²/l.

- **Perseo:** Nuqsonsiz, mutlaqo tekis yuzada ishlash tavsiya etiladi. Zarur bo'lsa, yuzani *Stucco in Pasta per Rasatura* bilan tekislang. Asos qatlam sifatida rang katalogida ko'rsatilgan rangdagi Ultrasaten Opaco surting. Qurigach, katta cho'tka bilan suyultirilmagan ENCANTO'ni taxminan 80x80 sm o'lchamdagi maydonga surting. Yangi surtilgan ho'l material ustiga oldindan g'ijimlangan polietilen plyonka (*Pellicola*, art. A12) qo'ying, so'ngra kaft bilan plyonkani yengil bosib, biroz harakatlantiring. Shu tarzda bir nechta plyonka varaqlarini bir-biriga yaqin va notekis joylashtirib, butun sirt qoplanguncha davom eting. Ko'zga yaqqol tashlanadigan choklar hosil bo'lmasligi uchun varaqlarni shaxmat tartibida emas, balki notekis foniyl (yelpig'ichsimon) tartibda joylashtirish tavsiya etiladi. Bir necha soat qurishga qo'ying. Plyonkalarni devordan material ko'chib ketmasligi uchun juda vaqtli ham, devorga yopishib qolmasligi uchun juda kech ham olmaslik kerak. Ideal vaqt haroratga qarab 2 dan 5 soatgacha davom etadi. To'liq qurigandan so'ng, yuzadagi mayda kamchiliklar va quruq qoldiqlarni yumshoq, quruq latta bilan yengil artib tozalash mumkin.

Sarf miqdori: 3-4 m²/l.

- **Izar:** Nuqsonsiz tekis yuzada ishlash tavsiya etiladi. Zarurat bo'lsa, yuzani *Stucco in Pasta per Rasature* bilan tekislang. Rang katalogida ko'rsatilgan rangdagi **Supercolor** bo'yog'ini asos qatlami sifatida surting. Qurigandan so'ng, suyultirilmagan ENCANTO'ning birinchi qatlamini polikarbonat shpatel (*Spatola Policarbonato*, art. A11) yordamida devor to'liq tekislanguncha surting. Qurigach, xuddi shu texnikada ikkinchi qatlamni surting. Yanada silliqroq yuza hosil qilish uchun, material to'liq qurishidan oldin uni polikarbonat shpatel pichog'i (art. A11) bilan jilolab (polirovka qilib) zichlashtirish tavsiya etiladi.

Sarf miqdori: 3 m²/l.

- **Cygnus:** Silliq va tekis yuzada ishlash tavsiya etiladi. Zarurat bo'lsa, yuzani *Stucco in Pasta per Rasature* bilan tekislang. Asos qatlam sifatida rang katalogidagi rangda *Ultrasaten Opaco* surting. Qurigach, 20% suv bilan suyultirilgan ENCANTO'ni cho'tka bilan gorizontal yo'nalishda surting va dengiz gubkasining (*Spugna Marina*, art. 115) g'adir-budur tomoni bilan gorizontal chiziqlarni urg'ulab ishlov bering. Ishni 30-40 sm kenglikdagi polosalarda bajaring. Qurigandan keyin ENCANTO'ning ikkinchi qatlamini xuddi shu texnikada, lekin vertikal yo'nalishda surting. Zudlik bilan material ustidan vertikal yo'nalishda **Tampone Legnato** (art. 109) asbobi bilan ishlov bering.

Sarf miqdori: 3 m²/l.

Qo'shimcha texnikalar

- **Guanto in Spugna (Gubkali qo'lqop) texnikasi:** Tekis yuzaga asos qatlam sifatida *Ultrasaten Opaco* surting. ENCANTO an'anaviy usulda surtilib, to'liq qurigandan so'ng, metall effektini yanada kuchaytirish uchun 10-15% suv bilan suyultirilgan Oikos **Imperium** bo'yog'ini gubkali qo'lqop (*Guanto in Spugna*, art. 115) yordamida surtish mumkin. Lipillovchi yulduzlar effekti uchun **Imperium** tarkibiga **Decorglitter** qo'shing.

Sarf miqdori: ENCANTO: 6-8 m²/l, Imperium: 12-14 m²/l.

- **Cho'tka (kist) bilan antiqa effekt texnikasi:** Qadimiy (antiqa) ko'rinish hosil qilish uchun asos qatlam sifatida **Biamax 03** yoki **07** mahsulotini xochsimon cho'tka harakatlari bilan surting. Agar uning ustidan 15-20% suv bilan suyultirilgan ENCANTO xuddi shu surtish texnikasida qo'llanilsa, metall jiloli qadimiy (antik) effekt yuzaga keladi. Yulduzli effekt uchun ENCANTO'ga **Decorglitter** qo'shing.

Sarf miqdori: Biamax 03: 4-4,5 m²/l; Biamax 07: 3,5-4 m²/l; ENCANTO: 6-9 m²/l.

Yakuniy qo'shimchalar va himoya qatlamlari

ENCANTO qoplamasini eskirish va mexanik ta'sirlardan yanada kuchliroq himoya qilish uchun Oikos kompaniyasining maxsus shaffof (bezsvetniy) **WATINS LUX** yoki **IGROLUX**

himoya bo'yog'ini surting. Tovlanuvchi effekt hosil qilish uchun ushbu himoya tarkibiga DECORGLITTER qo'shish mumkin.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Surtish usuliga qarab ichimlik suvi bilan suyultiriladi.
Sarfi	Sirtning shimuvchanligi va tanlangan surtish usuliga bog'liq.
Surtish asboblari	Tanlangan dekorativ effekt usuliga qarab belgilanadi.
Mustahkamlovchi vositalar	OIKOS kompaniyasining CRILUX yoki NEOFIX fiksatorlari.
Astar (Grunt)	Surtish usuliga qarab (Ultrasaten Opaco, Fondo Murales, Biamax yoki Il Primer).
Surtish harorati	+10°C ÷ +36°C (nisbiy namlik 80% dan yuqori bo'lmagan sharoitda).
Yuzaki qurish vaqti	1 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda).
Yuvishga chidamlilik muddati	7 kun (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda to'liq qotgach).
Asboblarni tozalash	Suv bilan.

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Suvli dispersiyadagi akril sopolimerlari, maxsus effektli pigmentlar, saralangan to'ldiruvchilar va surtishni osonlashtiruvchi qo'shimchalar.
Solishtirma og'irligi	0,9 kg/l +/- 3%
pH	6 ÷ 7
Yopishqoqligi	10.000 ÷ 15.000 CPS Brookfield (RVT 20 aylanish/daqqa, 25°C haroratda).

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.
Yong'inga munosabati	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – salbiy (yonmaydi); quriganda qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Bug' o'tkazuvchanligi (Sd)	Yuqori: Sd = 0,008 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Yuvishga bardoshliligi	3-klass (UNI EN ISO 11998:2003)
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Direktivasiga muvofiq: Tegishli klass: A/l; VOC: 40 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (01.01.2007 dan): 300 g/l, II-faza cheklovi (01.01.2010 dan): 200 g/l.
Ranglari	Rang katalogi bo'yicha.
Qadoqlanishi	1 – 4 litr.

Xavfsizlik choralari va ma'lumotlar

Mahsulot tarkibida xrom yoki qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Toksik erituvchilar, aromatizatorlar va xlorli qo'shimchalardan xoli. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayonlari kuzatilmagan. Texnik tavsifga muvofiq to'g'ri foydalanilganda mahsulot butunlay xavfsiz hisoblanadi. Suv asosidagi bo'yoqlar bilan ishlashda odatiy xavfsizlik choralariga rioya qilish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus talablar yo'q.

To'kilib ketgan taqdirda mahsulotni qum va tuproq kabi inert shimuvchi materiallar yordamida yig'ib olish mumkin. Bo'sh idishlar va yig'ilgan qoldiqlar milliy yoki hududiy qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinadi. Transportirovka amaldagi xalqaro shartnomalarga binoan amalga oshiriladi.

Asosiy texnik shartlar

Sirtni ko'chayotgan qismlardan yaxshilab tozalang. Zarurat bo'lganda Oikos kompaniyasining **Crilux** yoki **Neofix** kabi akril izolyatsiya qiluvchi tarkiblarini surting. Tanlangan effektini bajarish uchun talab qilinadigan materialni asos qatlam sifatida qo'llang. Istalgan natijaga erishish uchun yarim tonli effekt va metallashgan zarralarga ega Oikos kompaniyasining **ENCANTO** turidagi dekorativ qoplamasini surting. Barcha surtish jarayonlari mahsulotning texnik tavsifiga muvofiq bo'lishi shart.

1 m² uchun narx (material va bajarilgan ish haqini hisobga olgan holda) — tashkil etadi.



Eslatmalar

OIKOS SPA kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar mavjud texnik va ilmiy ma'lumotlarga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi. Shunga qaramay, OIKOS o'z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan yakuniy natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki surtish usullari va sharoitlari ishlab chiqaruvchining bevosita nazorati yoki tekshiruvidan tashqaridadir. Har qanday holatda ham, mahsulotning muayyan vaziyatga mos kelishini oldindan kichik yuzada tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88

