

AUREUM

TEXNIK TAVSIF

OIKOS ishlab chiqargan AUREUM – bu devorlardagi haqiqiy oltin jilosini eslatuvchi nafis alkimyo bo‘lib, yirik ohaktosh va maxsus bo‘yalgan kukunlar asosida tayyorlangan, atrof-muhitga past ta’sir ko‘rsatuvchi (ekologik toza) dekorativ qoplamadir. AUREUM ranglari tabiatning issiq va yer osti ranglaridan ilhomlanib yaratilgan. Tarixiy an’analar va zamonaviy texnologiyalarning o‘zaro uyg‘unligi ushbu mahsulotni ham zamonaviy, ham klassik interyerlar uchun mukammal darajaga keltirdi.

AUREUM moddiy tuzilmalarda (teksturalarda) yorug‘lik burchagi o‘zgarishi bilan maftunkor jilolar hosil qilib, turli xil rang tonlarida qimmatbaho va nafis qoplamalarni yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, oltin akslarining to‘yinganligi devorga o‘zgacha hashamat bag‘ishlaydi va xonada xuddi shoyi (ipak) matoga tegingandek tuyg‘uni aks ettiradi. Tarkibida formaldegid mavjud emas.

Sfera primeneniya / Qo‘llanish sohasi

Interyerdagi ichki devorlarni dekorativ bezash.

Asosni (yuzani) tayyorlash

Bo‘yaladigan sirtni tozalang, ko‘chayotgan qismlarni olib tashlang. Mukammal yopishishni (adgeziyani) ta’minlash uchun OIKOS ishlab chiqargan **IL PRIMER** fiksatoridan bir qatlam surting. Sirtni OIKOS’ning **STUCCO IN PASTA PER RASATURA** shpatlyovkasi bilan tekislang.

Surtish usuli

Ideal natijaga erishish uchun AUREUM materialini OIKOS zanglamaydigan po‘lat shpateli (art. 113) yordamida ikki qatlam qilib surting:

- **Birinchi qatlam:** AUREUM materialini STUCCO IN PASTA PER RASATURA qatlami ustidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri, keng harakatlar bilan, asos butunlay yopilguncha juda yupqa qilib surting. Qurishi uchun 6-8 soat kuting.
- **Pardozlash qatlami (Finishing):** Materialni bir-birining ustiga yengil yurgizib juda yupqa qatlamda surting va shpatel pichog‘i bilan yuzani sekin silliqlang (baxromalang). Taxminan bir soat o‘tgach, yakuniy yaltiratish (polirovka) uchun sirt bo‘ylab yana bir bor shpatel yurgizib chiqing.

Pardozlash va himoya vositalari

- Yuzaga yanada yorqinroq g‘lyanets va himoya berish uchun 6-8 soatdan keyin OIKOS **CERA PER STUCCO** (mum) surting.
- Yuzani suv qaytaruvchi va yuviladigan holatga keltirish uchun 4-5 kundan keyin OIKOS **PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO** himoya vositasini surting.

Texnik xususiyatlari: Surtish jarayoni

Ko'rsatkich	Tavsif / Shartlar
Suyultirish	Foydalanishga tayyor. Zarur bo'lsa, suv bilan maksimal 5% gacha suyultiriladi.
Sarfi	5 ÷ 6 m ² /kg
Surtish asboblari	OIKOS zanglamaydigan po'lat (inox) shpateli.
Mustahkamlovchi vositalar	IL PRIMER by OIKOS
Astar (Gruntovka)	STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS
Himoya vositalari	CERA PER STUCCO, PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS
Surtish harorati	+5°C ÷ +36°C (havoning nisbiy namligi 80% dan yuqori bo'lmagan holatda)
Yuzaki qurish vaqti	1 soat (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
To'liq qurish vaqti	20 ÷ 25 kun (20°C harorat va 75% nisbiy namlikda)
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Texnik xususiyatlari: Mahsulot

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Tarkibi	Ohak suti (izvestkovoe molochko), tilla rang beruvchi pigmentlar, tabiiy qo'shimchalar, temir oksidi asosidagi nororganik pigmentlar.
Solishtirma og'irligi	1,2 kg/l +/-3%
pH	12 ÷ 13
Yopishqoqligi	Tiksotropik pasta (Thixotropic paste)
Saqlash harorati	+2°C ÷ +36°C. Muzlashdan asrang.

Ko'rsatkich	Tavsif / Qiymat
Yong'inga munosabati	Agar tarkib yonmaydigan yuzaga surtilsa – salbiy (yonmaydi); quriganda qalinligi 0,600 mm dan kam bo'lgan suv asosidagi material.
Suv shimuvchanligi	W24 Past; {24}: 0,032 { kg/m }^2 (UNI EN 1062-3:2001)
Bug' va gaz o'tkazuvchanligi (Sd)	Yuqori; Sd: 0,0002 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Uchuvchi Organik Birikmalar (VOC) cheklovi	2004/42/CE Ko'rsatmasiga muvofiq tegishli klass: A/I; VOC: 60 g/l (maksimal); I-faza cheklovi (1.1.2007-yildan): 300 g/l, II-faza cheklovi (1.1.2010-yildan): 200 g/l
Ranglari	Rang katalogidagi maxsus tuslar
Qadoqlanishi	1 – 5 kg

Xavfsizlik choralari va eslatmalar

- Tana bilan kontakt:** Teri bilan uzoq vaqt aloqa qilishdan saqlanish. Ta'sirlanish (bosh og'rig'i yoki qichishish) yuzaga kelsa, sovun va suv bilan yaxshilab yuving. Agar qichishish davom etsa, shifokorga murojaat qiling.
- Ko'z bilan kontakt:** Ko'zga tegishidan saqlanish. Agar bo'yoq ko'zga tushsa, ko'zni shakarli suv bilan yaxshilab chaying. Agar ta'sirlanish o'tib ketmasa, shifokorga ko'ringing.

Xavfsizlik to'g'risida ma'lumot

Mahsulot tarkibida xrom va qo'rg'oshin kabi og'ir metallar mavjud emas. Shuningdek, toksik, aromatik va xlorli erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Sog'liq uchun xavfli bo'lgan polimerizatsiya jarayoni kuzatilmagan. Mahsulot (CE) 1272/2008 (CLP) Reqlamenti hamda uning keyingi o'zgartirishlariga muvofiq xavfli sifatida tasniflanadi. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun "Xavfsizlik varog'i" (Pasport bezopasnosti) bilan tanishib chiqing.

Saqlash va tashish uchun alohida maxsus choralar talab etilmaydi; idishlar, qoldiqlar va tasodifiy to'kilgan materiallar qum, tuproq kabi inert shimuvchi moddalar yordamida yig'ib olinishi hamda milliy yoki hududiy amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Transportirovka xalqaro kelishuvlarga binoan amalga oshirilishi lozim.

Asosiy texnik shartlar

Yuzani yaxshilab tozalang, zarurat bo'lsa ko'chayotgan qismlarni olib tashlang. Optimal yopishishni ta'minlash uchun OIKOS kompaniyasining **IL PRIMER** turidagi bir qatlam



fiksatorini surting. OIKOS'ning **STUCCO IN PASTA PER RASATURA** materiali bilan devorni tekislang. OIKOS ishlab chiqargan **AUREUM** dekorativ qoplamasini ikki qatlam qilib surting. Materialga shpatel yordamida ishlov beriladi.

Eslatmalar

OIKOS SPA kompaniyasi ushbu texnik tavsifda keltirilgan ma'lumotlar tegishli texnik va ilmiy tadqiqotlarga tayangan holda eng mukammal tarzda taqdim etilganini kafolatlaydi. Shunga qaramay, OIKOS o'z mahsulotidan foydalanish natijasida olingan natijalar uchun hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi, chunki surtish usullari va sharoitlari kompaniyaning nazorati yoki tekshiruvidan tashqaridadir. Shundan kelib chiqib, har bir mahsulotning alohida holatda mosligini oldindan sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi.



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88

