



CRILUX

Texnik Varaq

NOMI: CRILUX ISHLAB CHIQUARUVCHI: OIKOS

Tavsifi

CRILUX — govali asoslar uchun bug otkazuvchan, akril smolalar asosidagi maxsus mustahkamlovchi grunt. Texnik xususiyatlari tufayli sokilib turuvchi, gips suvash bilan qoplangan va yangi devorlar yuzalarini mustahkamlashga yordam beradi. DIN 52 615 va DIN ISO 4624 me'yorlariga javob beradi. Zaif hidli, yonmaydigan, inson va atrof-muhit uchun xavfsiz.

QOLLANILISHI: Ichki devorlar.

Yuzani Tayyorlash

Bezatiladigan yuzani tozalab, kochib turgan qismlarni olib tashlang. Yangi suvash holatida asos yaxshilab quritilgan va yetilgan bolishi kerak.

Qollash Usuli

CRILUX ni asosning holatiga qarab suyultirib kist yoki valik bilan qollang. Yangi suvash holatida asosning yaxshilab quriganligiga ishonch hosil qiling.

Bezak/Himoya vositalari: OIKOS kompaniyasining Interior Acrilic Paint liniyasidagi tugatish mahsulotlari.

Qollash Korsatkichlari

Parametr	Korsatkich
Suyultirish — eski boyoq, qurum va kir izlari	Ichimlik suvi bilan 1:3
Suyultirish — yaxshi singib oluvchi suvashli yuzalar	Ichimlik suvi bilan 1:5
Suyultirish — juda yuqori singib oluvchi yuzalar	Ichimlik suvi bilan 1:8
Sarfi	Izolyatsiya qilinadigan asosga qarab 20–60 m ² /L
Qollash asboblari	Kist, valik, purkagich



ООО "COLORLAB"

г. Ташкент, Яшнабадский район Паркентский рынок, 13-блок

Тел: +998 98 304 30 33 +998 99 866 89 88



Parametr	Korsatkich
Qollash harorati	+5 °C dan +36 °C gacha (nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak)
Kornma qurishi	20 °C da, 75% namlikda 1–2 soat
Toliq qurishi	20 °C da, 75% namlikda 10–12 soat
Ustiga boyash mumkin	20 °C da, 75% namlikda 6–8 soatdan keyin
Asboblarni tozalash	Suv bilan

Mahsulot Xususiyatlari

Parametr	Korsatkich
Tarkibi	Suv dispersiyasidagi akril smolalar, asosga singish va yopishishni osonlashtiruvchi qoshimchalar
Solishtirma ogirlik	1 kg/L $\pm 3\%$
pH	8,5–9,5
Qovushqoqlik	50 $\pm 5\%$ CPS Brookfield (RVT 20 ayl/min, 25 °C)
Saqlash harorati	+2 °C dan +36 °C gacha. Ayoza chidamaydi
Olovga munosabat	Yonmaydigan yuzaga qollanganda salbiy; quruq holatda 0,600 mm dan kam qalinlikdagi suv bazasidagi material
Yopishish chidamliligi	DIN ISO 4624 ga muvofiq — 1,3 N/mm ² , lak tasir maydonidan pastda uzilish
VOC	Maks. 1 g/L — A/h sinfi; chegara: 30 g/L
Format	1 L / 4 L / 10 L

Xavfsizlik Malumotlari

Mahsulot xrom va qorgoshin kabi ogir metallar, shuningdek toksik, aromatik va xlor tutuvchi erituvchilarni o'z ichiga olmaydi. Xavfli polimerlanish kuzatilmaydi. Korsatmalarga muvofiq ishlatilganda xavfsiz hisoblanadi. Suv bazasidagi boyoqlar bilan ishlashda odatdagi ehtiyot choralarini korish tavsiya etiladi. Saqlash va tashish uchun maxsus chora-tadbirlar talab etilmaydi. Idish, qoldiqlar va tasodifiy tokilishlar qum, tuproq kabi inert singdiruvchi materiallar yordamida olib tashlanishi va amaldagi qoidalarga muvofiq utilizatsiya qilinishi kerak. Tashish xalqaro kelishuvlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.