

## SABULADOR SOFT

**Texnik va Ekologik Varaq**

**NOMI:** SABULADOR SOFT

**TURI:** Lyuminestsent bo'yoqlar

**QO'LLANILISHI:** Ichki bezak ishlari uchun suv bazasidagi bo'yoqlar

### XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	1 100 ± 30 g/L, 20 °C da
Qovushqoqlik	—
Estetik effekt	Opalestsent (marvaridrang), yarim jilo
Ranglar	Lux Argento 100, Lux Oro 200, Lux Alluminio 300, Lux Bianco Pieno 400, Matt Gesso 500 va katalog bo'yicha
Format	1 L / 2,5 L / 5 L

### SARFI

Effekt	Sarf
"Mo'yqalam effekti" — 2 qatlam, silliq asos	1 L → 9–10 m <sup>2</sup>
"Chizikli effekt" — 2 qatlam, silliq asos	1 L → 8–9 m <sup>2</sup>
Meteore 10 va Meteore 12 ustiga — 2 qatlam, to'liq qoplash	1 L → 14–16 m <sup>2</sup>

*(Sarf yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)*

### QURISHVAQTI





Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishn	20 °C da 1 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 3–4 soat
To'liq qurishn	20 °C da 24 soat

### XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Marvaridrang qumga o'xshash eksklyuziv vizual effekt yaratuvchi ichki bezak uchun suv bazasidagi bo'yoq. Sabulador Soft yordamida zamonaviy ham, klassik uslubdagi ham — lekin har doim yangi bezak tendentsiyalariga mos keladigan — eksklyuziv va elegant

interiorlar yaratish mumkin. Sabulador Soft nafas oladi, yuviladi va ustiga istalgan suv bazasidagi bo'yoq qo'llanilishi mumkin bo'lganligi sababli yuqori sifatli bo'yoq hisoblanadi.

### EKOLOGIK KO'RSATKICHLAR:

Xususiyatlari	Standart	Ma'nosi	Belgi
ICHKI MUHITGA IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR CHIQRISHI	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m <sup>3</sup> , A+ sinfi	
XAVFLI MODDALARDAN XOLI	-	FREE (XOLI)	
FORMALDEGID CHIQRISH DARAJASI, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m <sup>2</sup> soatiga F****	
VOC — ishlatishga tayyor mahsulotdagi miqdori	Direktiva 2004/42/E C	maks. 23 g/l (Yevropa Ittifoqi me'yorida 200 g/l gacha) Kat. A/1	

### Yuzani Tayyorlash

**Eski asoslar.** Ko'chib va yoriqlanib turgan eski bo'yoqni olib tashlang va suv hamda tegishli yuvish vositalari bilan tozalang. Fiksator sifatida suvda **50%** suyultirilgan **Primart 600** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da taxminan **4 soat** o'tgach, suvda **20–30%** suyultirilgan Primart 600 ning ikkinchi qatlami qo'llaniladi. Agar yuzalar mustahkam va yoriqsiz bo'lsa, faqat suvda **15–20%** suyultirilgan rangli Primart 600 ning bir qatlami qo'llaniladi. 20 °C da **4 soat** o'tgach, **Sabulador Soft** qo'llaniladi.

**Yangi asoslar.** Ishlov beriladigan yuzani yaxshilab suvash bilan tekislang. Qurigach, qo'pol qog'oz bilan ishlov bering, so'ngra suvda **15–20%** suyultirilgan **Primart 600** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da **4 soat** o'tgach, **Sabulador Soft** qo'llaniladi.

### Mahsulotni Tayyorlash

**Suyultirish:** Ishlatishga tayyor; Meteore 10 va Meteore 12 ustiga qo'llashda suvda **20–30%** suyultiriladi.

**Qo'llash usuli:** Mo'yqalam — zich gubka **Qatlamlar soni:** 1–2 qatlam

## Qo'llash Texnikasi

### "Mo'yqalam effekti"

Sabulador Soft ni **PV 09** mo'yqalam bilan barcha yo'nalishlarda qo'lling va tekislang. 20 °C da taxminan **4 soat** o'tgach, xuddi shu usulda ikkinchi qatlam qo'llaniladi.

### "Chiziqli effekt"

Sabulador Soft ni **PV 95** g'ildirakcha bilan barcha yo'nalishlarda qo'lling va yakuniy harakat faqat yuqoridan pastga vertikal yo'nalishda tugallang. Bo'yoq hali nam turganida **PV 88** yoki **PV 89** cho'tkasi bilan yuqoridan pastga va teskari yo'nalishda — iloji boricha tekis chiziqlar qoldirib — tekislang. 20 °C da taxminan **4 soat** o'tgach, xuddi shu usulda — cho'tka ham, g'ildirakcha ham bilan — ikkinchi qatlam qo'llaniladi.

### "Marmar effekti" — Meteore 10 ustiga qo'llashda

Sabulador Soft ni ikki qatlam qo'llang — har bir qatlam orasida 20 °C da **4 soat** kutiladi. Qayta qo'llashda bo'yoq butun yuzaga suriladi, so'ngra suv bilan namlangan va yaxshilab siqilgan gubka bilan artiladi. Artishda gubkaga turli kuch bilan bosib, silliqroq joylardagi rangni notekis qiling. Tomirlarda ko'proq yoki kamroq bo'yoq qoldirish mumkin — bu marmar effektini ta'kidlaydi. To'rtinchi qatlam (uchinchi Sabulador Soft qatlami) barcha tomirlar yoki ularga yaqin joylarga qo'llanib, nam gubka bilan surtiladi.

### "Marmar effekti" — Meteore 12 ustiga qo'llashda

Suvda **20–30%** suyultirilgan Sabulador Soft ni zich gubka yordamida butun yuzani to'liq qoplab ikki qatlam qo'llang — qatlamlar orasida 20 °C da kamida **4 soat** kutiladi. Uchinchi qatlam boshqa rangda butun yuzaga surilib, nam gubka bilan artiladi — silliqroq joylarda rang notekis qoldiriladi, tomirlarda esa ko'proq yoki kamroq bo'yoq qoldiriladi. To'rtinchi qatlam yana boshqa rangda faqat tomirlar yoki ularga yaqin joylarga qo'llanib, nam gubka bilan surtiladi.

**Eslatma:** Qo'llashdan oldin kerakli effekt bo'yicha o'quv videosini diqqat bilan ko'rib chiqing.

## Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

## Eslatmalar

Ishlatishdan oldin yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

*Texnik Varaq № SC 00228 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 5-nashr, 2020-yil iyul*