

JUTA

Texnik va Ekologik Varaq

NOMI: JUTA **TURI:** Bezak suv bazasidagi bo'yoq **QO'LLANILISHI:** Ichki bezak ishlari uchun suv bazasidagi bo'yoqlar

XUSUSIYATLARI



Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	1 120 ± 30 g/L, 20 °C da
Qovushqoqlik	—
Qoplanish maydoni	Bir qatlam bilan 7–9 m ² /L (<i>yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin</i>)
Estetik effekt	Jut matosiga o'xshash ko'rinishda satin/mat effekt
Ranglar	Katalog bo'yicha
Format	1 L / 2,5 L / 5 L



QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 3–4 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 5–6 soat
To'liq qurish	20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Bu ichki yuzalar uchun mo'ljallangan suv bazasidagi bezak bo'yog'i bo'lib, **JUT** matosining mashhur arqoq-o'rish to'qimasini takrorlaydi. Notekis vizual effekt va zamonaviy rang palitrasining ilhom manbai — tabiiy tolalardan yasalgan shu matoning o'zidir.

Xususiyatlari	Standart	Ma'nosi	Belgi
ICHKI MUHITGA IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR CHIQRISHI	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ , A+ sinfi	
XAVFLI MODDALARDAN XOLI	-	FREE (XOLI)	

FORMALDEGID CHIQARISH DARAJASI, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² soatiga F****	
VOC — ishlatishga tayyor mahsulotdagi miqdori	Direktiva 2004/42/E C	maks. 20,2 g/l (Yevropa Ittifoqi me'yorida 200 g/l gacha) Kat. A/1	

Yuzani Tayyorlash

Bezatilajak yuza yog'sizlantirilgan, tozalangan va barcha iflosliklardan — chang, mum, yog', silikon, sovun, eski bo'yoq qatlamlari va yopishishga xalaqit beruvchi boshqa moddalardan — xoli bo'lishi kerak. So'ngra yuzadagi nuqsonlar to'ldiriladi, biroq yuzaning mutlaqo silliq bo'lishi shart emas — JUTA qoplama kichik kamchiliklarni yashira oladi. Qurigach, yuzani qo'pol qog'oz bilan ishlov bering va PV 26 g'ildirakcha yordamida butun yuzaga **PRIMER 1500** ning ikki qatlamini yupqa qatlam holida qo'llang. Birinchi va ikkinchi qatlam orasida 20 °C da **4–6 soat** kutiladi. Yana **8 soat** o'tgach, 20 °C da **JUTA** qo'llashga o'tish mumkin.

Mahsulotni Tayyorlash

JUTA ni **VALCLONE** bo'yoq aralash tizimi pastalari bilan ranglangandan so'ng, tekis shpatel' bilan yaxshilab aralashtiring va barcha ranglangan mahsulotni boshqa bo'sh idishga quyung. So'ngra yana bir bor aralashtiring — bu devorga qo'llanilganda rangli chiziqlar paydo bo'lishini oldini oladi.

Eslatma: JUTA ranglangandan keyin **10 kun ichida** ishlatilishi kerak, aks holda mahsulot barqarorligi va rang toni yo'qolishi mumkin.

Suyultirish: Ishlatishga tayyor

Qo'llash

Usul: G'ildirakcha **Qatlamlar soni:** 1 qatlam

Uzluksiz mato effekti:

PV 26 jun g'ildirakcha bilan mahsulot barcha yo'nalishlarda qo'llaniladi, lekin oxirgi harakat faqat yuqoridan pastga — vertikal yo'nalishda tugallanadi. Mahsulot yaxshi tarqalishi va eng tekis bezak natijasiga erishish uchun "eski" va "yangi" qo'llanilgan joylar tutashadigan yerda g'ildirakchani bir necha marta o'tkazing — shunda ikkala zona — achiq va to'q — bir-biriga qo'shilib ketadi.

Darhol so'ngra, mahsulot hali nam turgan holda, **PV 141** yoki **PV 142** maxsus g'ildirakcha (*VALPAIN patenti*) bilan kamida uch gorizontol, so'ngra kamida uch vertikal harakat o'tkaziladi. Bu harakatlar iloji boricha to'g'ri bo'lishi kerak — bu to'qima effektini to'g'ri yaratib, "chok"larni minimallashtirishga yordam beradi.

Yakuniy bosqichda, yuzani hali nam turganida, g'ildirakcha bilan qisqa vertikal harakatlar orqali tekstura biroz tekislanadi. Baribir, ish tugagandan so'ng estetik effekt notekis bo'ladi — bu jut matosining o'ziga xos ko'rinishi.

Eslatma: Bezatiladigan yuza **3 m²** dan katta bo'lsa, effektdagi uzilishlarni kamaytirish uchun devor hajmiga qarab ikki yoki undan ko'p kishi ishlashi tavsiya etiladi. Biri PV 26 jun

BETEK (Valpaint)

g'ildirakcha bilan mahsulot qo'llaydi, qolganlari esa nam yuzada PV 141 yoki PV 142 g'ildirakcha bilan ishlaydi.

Himoya Qoplama

JUTA ma'lum darajada yuvilishi mumkin. Yuzani yanada suv o'tkazmaydigan qilish uchun 20 °C da **10 soat** o'tgach, shaffof himoya qoplama **FINISH V 10 Opaco** g'ildirakcha, mo'yqalam yoki purkagich bilan qo'llaniladi. Istalgan yuviluvchanlik darajasiga qarab 1 yoki 2 qatlam qo'llaniladi. Qatlamlar orasida 20 °C da taxminan **4 soat** kutiladi. Bu himoya qoplama JUTA bezak bo'yog'ining tabiiy mat ko'rinishini o'zgartirmaydi.

Eslatma: Mahsulotni qo'llashdan oldin video qo'llanmani diqqat bilan ko'rib chiqing.

Muhim: JUTA dan eng yaxshi natijaga erishish va tezroq ishlash uchun **PV 141** yoki **PV 142** g'ildirakcha hamda **PV 143** yoki **PV 144** gubka bilan ishlash zarur.

Chidamlilik va Yuviluvchanlik

To'liq qattiqlashgandan so'ng nafas oladigan plyonka hosil bo'lib, u oddiy mexanik ishqalanishga yaxshi chidamlilik ta'minlaydi. Qo'llangandan **15 kun** o'tgach, dog'lar va rang o'chishining oldini olish uchun suv bilan namlangan yumshoq gubka bilan ehtiyotkorlik bilan artib, o'rtacha darajada yuvish mumkin. Yanada yaxshi yuviluvchanlik uchun **FINISH V 10 Opaco** qo'llaniladi.

Foydalanuvchi Uchun Ogohlantirishlar

Ushbu ma'lumotlar tajribamiz asosida to'g'ri va aniqdir. Biroq, qo'llash shartlari nazoratimiz ostida bo'lmaganligi sababli, berilgan tavsiyalar uchun javobgarlik qabul qilinmaydi. Kichik yuzada to'liq qo'llash siklini sinab ko'rish tavsiya etiladi — bu yopishish, chidamlilik, rang va yakuniy effektini oldindan tekshirishga yordam beradi.

Bezash jarayonida erishilgan effektlarni doimo kuzatib boring: **PRIMER 1500** va **JUTA** tabiiy ingredientlar va maxsus smolalardan tashkil topgan bo'lib, qo'llash usuliga qarab har xil reaksiya beradi — shuning uchun har bir loyiha o'ziga xos bo'ladi. Katalogdagi ranglardan **15–20%** farq bo'lishi mumkin, shuningdek turli partiyalar orasida ham farq bo'lishi mumkin. Turli partiyalar bilan ishlashda burchakka yetganda ishni to'xtating va qolgan mahsulotni yangi partiya bilan katta idishda aralashtirib, keyin davom eting.

Xavfsizlik Ko'rsatmalari

Teri bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqadan saqlaning, ko'z va yuzni himoya qiling. Tegib ketgan taqdirda darhol ko'p miqdorda suv bilan yuvib, shifokorga murojaat qiling. Asboblarni suv havzalari, kanalizatsiya va shu kabilarga yuvmang.

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Eslatmalar

Ishlatishdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtiring. Asboblarni bo'yoq qurib qolmasidan oldin darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

Texnik Varaq № SC 00325 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 1-nashr, 2024-yil yanvar