

SETAVEL

Texnik va Ekologik Varaq

NOMI: SETAVEL **TURI:** Mat, suv bazasidagi ichki bezak bo'yog'i ipak effekti bilan

QO'LLANILISHI: Ichki yuzalar uchun oson qo'llaniladigan bezak qoplamasi.





XUSUSIYATLARI:

- **Solishtirma og'irligi:** 1 070 ± 30 g/L, 20 °C da
- **Qo'planish maydoni:** Ikki qatlam bilan 4–5 m²/L (*yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi va singib olish xususiyatiga hamda qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin*)
- **Estetik effekt:** Ipak effektli mat
- **Ranglar:** Katalog bo'yicha
- **Format:** 1 L / 2,5 L / 5 L
- **Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt:** 20 °C da 3–4 soatdan keyin
- **To'liq qurishi:** 20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI:

SETAVEL — ichki yuzalar uchun mo'ljallangan suv bazasidagi bezak bo'yog'i bo'lib, tekkanda yumshoq seziluvchi mat, ipak effektli qoplamasi bilan ajralib turadi. U yuzalarga nozik va nafis harakat hissi berib, xonalarga salobatli va zamonaviy elegantlik baxsh etadi.

Qo'llangandan 15 kun o'tgach, do'lalar yoki rangning o'chib qolishining oldini olish uchun yumshoq, nam gubka bilan ehtiyotkorlik bilan artib, qo'planmani o'rtacha darajada yuvish mumkin. To'liq qattiqlashgandan so'ng, nafas oladigan plyonka hosil bo'lib, u oddiy mexanik ishqalanishga yaxshi chidamlilik ta'minlaydi.

| Xususiyatlari | Standart | Ma'nosi | Belgi |
|---|-----------------------------|--|---|
| ICHKI MUHITGA IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR CHIQRISHI | ISO 16000 | TVOC < 1 mg/m ³ , A+ sinfi |  |
| XAVFLI MODDALARDAN XOLI | - | FREE (XOLI) |  |
| FORMALDEGID CHIQRARISH DARAJASI, X | JIS A 1902-3 | X<0,005 mg/m ² soatiga F**** |  |
| VOC — ishlatishga tayyor mahsulotdagi miqdori | Direktiva 2004/42/E C | maks. 1,3 g/l (Yevropa Ittifoqi me'yorida 200 g/l gacha) Kat. A/l |  |

Yuzani Tayyorlash

Yuzaning yetarlicha mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling va yopishishiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan barcha iflosliklarni olib tashlang, jumladan:

- Chang
- Mum
- Yog'
- Silikon
- Sovun
- Va boshqa ifloslantiruvchi moddalar

Eski bo'yoq ko'chib, qobiqlanib turgan bo'lsa, uni to'liq olib tashlang va tegishli sovunli eritma bilan yuvib tozalang.

Shundan so'ng, zarur bo'lgan joylarga **gips bilan tekislash ishlarini** bajaring va to'liq qurigach, **jun g'ildirakcha, mo'yqalam yoki purkagich** yordamida **PRIMART 800** ni qo'llang.

20 °C da **6 soat** o'tgach, **SETAVEL** ni qo'llashga o'tish mumkin.

Mahsulotni Tayyorlash va Qo'llash

Suyultirish: Ishlatishga tayyor (suyultirish talab etilmaydi)

Qo'llash usuli: Shpatель (qo'l qilich)

Qatlamlar soni: 2 qatlam

Ipak Effekti uchun Shpatel bilan Ishlash Texnikasi

1-qatlam: PV 43 Zanglamaydigan Po'lat Shpatель yordamida SETAVEL ning birinchi qatlamini turli yo'nalishlarda, turli uzunlikdagi harakatlar bilan qo'llang.

2-qatlam: 20 °C da **3–4 soat** kutgach, SETAVEL ning ikkinchi qatlamini "**leopard dog'i**" uslubida, tartibsiz tarzda qo'llang. Taxminan **1 m²** yuza qoplangach, kichik, bir-birini qoplaydigan va kesishuvchi shpatель harakatlari bilan bo'shliqlarni to'ldiring.

Qo'shimcha Ko'rsatmalar

Parametr **Ma'lumot**

Qo'llash harorati +10 °C dan +30 °C gacha

Saqlash Yopiq idishda, ishlatilgandan keyin ham, +5 °C dan +30 °C gacha

Saqlash muddati Ochilmagan, to'g'ri yopilgan idishda taxminan 2 yil

Muhim Eslatmalar

- Mahsulotni **+5 °C dan +30 °C** oralig'ida saqlash va qo'llash zarur
- Mahsulot **sovuqqa chidamaydi** — ayozda shikastlanadi
- Asboblarni ishlatgandan so'ng **darhol sovun va suv** bilan yuvish kerak

Texnik Varaq № SC 00333 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 2-nashr, 2025-yil aprel