

SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

Texnik va Ekologik Varaq

NOMI: SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

TURI: Mat effektli bo'yoq

QO'LLANILISHI: Ichki va tashqi ishlar uchun suv bazasidagi qoplama

XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	Medio: 1 460 ± 30 g/L, 20 °C da
Qovushqoqlik	7 000 sP
Sarfi	1 qatlam: 1 L → 4–5 m ² (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Mat
Ranglar	Katalog bo'yicha
Format	1 L / 5 L / 12 L



QURISHVAQTI




Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishn	20 °C da 2 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 4–6 soat
To'liq qurishn	20 °C da 24 soat

XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI



Qumli, biroz teksturali, ammo har doim nafis bezaklarga ega bo'lgan tashqi ishlar uchun suv bazasidagi, oson qo'llaniladigan bo'yoq. SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO yordamida zamonaviy va dolzarb dizayndagi yuzalar yaratish mumkin. SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO nafas oladi, yuviladi, mog'or va suvo'tlariga chidamli bo'lganligi sababli yuqori sifatli bo'yoq hisoblanadi.

Texnik Ko'rsatkichlar Jadvali

Parametr	Standart	Natija	Belgi
Suv bug'i o'tkazuvchanligi, Sd	UNI EN ISO 7783-2	$Sd \leq 0,14 \text{ m}$	UNI EN ISO 7783  BREATHABLE
Suyuq suv o'tkazmasligi, W	UNI EN 1062-3	$W = 0,023 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$	UNI EN 1062-3  WATERPROOF

Mog'orga chidamlilik	UNI EN 15457	0	UNI EN 15457  ANTIFUNGI
Suvo'tlariga chidamlilik	UNI EN 15458	0	UNI EN 15458  ANTIALGAE
Ifloslanishga moyillik	UNI 10792	DL = 1,35	UNI 10792  NO DIRT
Belgilash	NORM. BFS Nr. 26	A sinfi, guruh (1–3) — rangga qarab	-

EKOLOGIK KO'RSATKICHLAR:

Xususiyatlari	Standart	Ma'nosi	Belgi
XAVFLI MODDALARDAN XOLI	-	FREE (XOLI)	
FORMALDEGID CHIQRISH DARAJASI, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² soatiga F****	
VOC — ishlatishga tayyor mahsulotdagi miqdori	Direktiva 2004/42/E C	maks. 20,2 g/l (Yevropa Ittifoqi me'yorida 200 g/l gacha) Kat. A/1	

Yuzani Tayyorlash

Eski yuzalar yoki ohak asosidagi va ishqoriy pH li yuzalar. Ko'chib va qobiqlanib turgan eski bo'yoqlarni olib tashlang va suv hamda tegishli sovunlar bilan yuvib tozalang. So'ngra ishlov beriladigan yuzani suvash bilan tekislang va qurigach, qo'pol qog'oz bilan ishlov bering. Mo'yqalam yoki g'ildirakcha bilan sintetik erituvchi yoki terpentini bilan **1:1** nisbatda suyultirilgan **WATER FREE TRASPARENTE** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da taxminan **16 soat** o'tgach, suvda **15–20%** suyultirilgan rangli **PRIMER 1400** qo'llaniladi. **PRIMER 1400 PV 09** mo'yqalam yoki **PV 95** g'ildirakcha bilan asosni to'liq qoplab bir yoki ikki qatlam qo'llaniladi. 20 °C da **6–8 soat** o'tgach, **SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO** qo'llaniladi.

Yangi yuzalar. Ishlov beriladigan yuzani yaxshilab suvash bilan tekislang. Qurigach, qo'pol qog'oz bilan ishlov bering va mo'yqalam yoki g'ildirakcha bilan suvda **1:5** nisbatda suyultirilgan shaffof **FISSATIVO ACRILICO 30G** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da taxminan **8 soat** o'tgach, suvda **15–20%** suyultirilgan rangli **PRIMER 1400** qo'llaniladi. **PRIMER 1400 PV 09** mo'yqalam yoki **PV 95** g'ildirakcha bilan bir yoki ikki qatlam qo'llaniladi. 20 °C da **6–8 soat** o'tgach, **SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO** qo'llaniladi.

Mahsulotni Tayyorlash

Suyultirish: Suvda **10%** suyultiriladi **Qo'llash usuli:** PV 09 mo'yqalam **Qatlamlar soni:** 1 qatlam

Qo'llash Texnikasi

Eslatma: Qo'llashdan oldin kerakli effekt bo'yicha o'quv videosini diqqat bilan ko'rib chiqing.

Mo'yqalam effekti

SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO ni **PV 09** mo'yqalam bilan qo'llang va ishlov bering. Qo'llash texnikasi — barcha yo'nalishlarda qisqa va bir xil harakatlar bilan ko'p miqdorda mahsulot surish.

Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Ochilmagan, yaxshi yopilgan idishda taxminan 2 yil

Kuchli quyosh nuri yoki shamolda qo'llamang. Yuqori namlik sharoitida yoki muzlagan yuzalarga qo'llamang. Bezatilgan yuzani texnik va estetik xususiyatlarini saqlash uchun qo'llangandan keyin dastlabki **48 soat** davomida yomg'ir, namlik va +5 °C dan past haroratdan himoya qiling.

Qo'llangandan keyin dastlabki **10 kun** ichida bezak yuzasi yuvilibchetsa, vertikal chiziqlar paydo bo'lishi mumkin — ularni bosimli suv bilan yuvish yoki keyingi yomg'irlar mahsulot xususiyatlarini buzmasdan olib tashlaydi. To'liq qattiqlashgandan so'ng nafas oladigan plyonka hosil bo'lib, u zarbalar va oddiy ishqalanishga yaxshi chidamlilik ta'minlaydi.

Eslatmalar

Ishlatishdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

Texnik Varaq № SC 00315 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 1-nashr, 2022-yil noyabr