

## SABULADOR LUX

### Texnik Varaq

**NOMI:** SABULADOR LUX

**TURI:** Lyuminestsent bo'yoqlar

**QO'LLANILISHI:** Ichki bezak ishlari uchun suv bazasidagi bo'yoqlar

### XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	1 300 ± 30 g/L, 25 °C da
Qovushqoqlik	4 000 sP
Sarfi	1 L → 8–9 m <sup>2</sup> (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Opalestsent (marvaridrang), yarim jilo
Ranglar	Katalog bo'yicha
Format	1 L / 2,5 L / 5 L

### QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 1 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 3–4 soat
To'liq qurishi	20 °C da 24 soat

### XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Marvaridrang qumga o'xshash g'ayrioddiy vizual effekt yaratuvchi ichki ishlar uchun suv bazasidagi bo'yoq. Sabulador Lux yuqori sifatli bo'yoq hisoblanadi — nafas oladi va ustiga istalgan suv bazasidagi bo'yoq qo'llanilishi mumkin. Qo'llangandan **15 kun** o'tgach suv va oddiy yuvish vositalari bilan yaxshi yuviladi.

### Yuzani Tayyorlash

Ko'chib va yoriqlanib turgan eski bo'yoqni olib tashlang va suv hamda tegishli yuvish vositalari bilan tozalang. Quruq yuzani suvash bilan tekislang va qurigach, qo'pol qog'oz bilan yaxshilab ishlov bering. So'ngra fiksator sifatida suvda **50%** suyultirilgan **Primart 600** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da taxminan **4 soat** o'tgach, suvda **15–20%** suyultirilgan Primart 600 ning ikkinchi qatlami qo'llaniladi.

Agar yuzalar yaxshi holatda, silliq va ko'chib ketmayotgan bo'lsa (yangi yuzalar ham), faqat tekislik kerak bo'lgan joylarga qo'pol qog'oz bilan ishlov bering. So'ngra suvda **15–20%** suyultirilgan Primart 600 ning bir qatlamini qo'llang.

Primart 600 jun g'ildirakcha, mo'yqalam yoki purkagich bilan asosni to'liq qoplash uchun kesishuvchi harakatlar bilan qo'llaniladi. 20 °C da **4 soat** o'tgach, **Sabulador Lux** qo'llaniladi.

---

## Mahsulotni Tayyorlash

**Suyultirish:** Ishlatishga tayyor **Qo'llash usuli:** Mo'yqalam **Qatlamlar soni:** 1–2 qatlam

---

## Ranglash

Katalog rangini olish uchun Sabulador Lux ni tegishli miqdorda **Colori'** rangli pasta bilan ranglash kerak. Muqobil sifatida **Valclone** tintometrik tizimi bilan ranglash mumkin. Faqat katalogning **Col. 600 dan Col. 616 gacha** bo'lgan ranglari uchun Sabulador Lux allaqachon ranglangan holda yetkazib beriladi.

---

## Qo'llash Texnikasi

### "Qum tepalari" effekti

PV 76 maxsus mo'yqalam bilan Sabulador Lux ni taxminan **1–2 m<sup>2</sup>** yuzaga asta-sekin qo'lling va suring. Qo'llash texnikasi — barcha yo'nalishlarda mo'yqalam harakatlarini almashtirgan holda, iloji boricha notekis harakatlar bilan kam miqdorda bo'yoq qo'llash. 20 °C da taxminan **5–10 daqiqadan** so'ng, allaqachon qo'llanilgan qoplama ustidan quruq PV 76 mo'yqalam bilan barcha yo'nalishlarda bo'yoq bo'laklarini surib va tekislab, qum tepalari effekti yarating. Shu bilan birga, engil harakatlar bilan mo'yqalam qoldirgan chiziqlarni ham olib tashlang.

### "Qatlamli Buyuk kanyon" effekti

PV 76 mo'yqalam bilan Sabulador Lux ni taxminan **1–2 m<sup>2</sup>** yuzaga asta-sekin qo'lling va suring. Qo'llash texnikasi — **10–15 sm** uzunlikdagi qiyshiq va vertikal, lekin doimo notekis harakatlar bilan kam miqdorda bo'yoq qo'llash. 20 °C da taxminan **5–10 daqiqadan** so'ng, quruq PV 76 mo'yqalam bilan oldingi harakatlar yo'nalishida bo'yoq bo'laklarini surib va tekislab ishlov bering. Shu bilan birga, oldingi harakatlar yo'nalishida engil harakatlar bilan mo'yqalam chiziqlarini olib tashlang.

### "Parchinli qum tepalari" effekti

Parchinli soyalar olish uchun Sabulador Lux ga quyidagi miqdorda **Star P 400 Silver** yoki **Star P 405 Gold** qo'shimchasi aralashtiriladi: 2,5 L Sabulador Lux ga — 40 g qo'shimcha.

---

**Eslatma:** Qo'llashdan oldin kerakli bezak effekti bo'yicha o'quv videosini diqqat bilan ko'rib chiqing.

### Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Taxminan 2 yil

### Eslatmalar

Ishlatishdan oldin mahsulotni yaxshilab aralashtiring. Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

*Texnik Varaq № SC 00206 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 5-nashr, 2018-yil aprel*

## SABULADOR MATT

### Texnik Varaq

**NOMI:** SABULADOR MATT

**TURI:** Mat effektli bo'yoqlar

**QO'LLANILISHI:** Ichki bezak ishlari uchun suv bazasidagi bo'yoqlar

### XUSUSIYATLARI

Parametr	Ko'rsatkich
Solishtirma og'irlik	1 300 ± 30 g/L, 25 °C da
Qovushqoqlik	5 000 sP
Sarfi	1 L → 8–9 m <sup>2</sup> (yuzaning qo'poqligi, g'ovakligi, singib olishi va qo'llash usuliga qarab farq qilishi mumkin)
Estetik effekt	Mat
Ranglar	Katalog bo'yicha
Format	1 L / 2,5 L / 5 L

### QURISHVAQTI

Bosqich	Vaqt
Yuzasi qurishi	20 °C da 1 soat
Ustiga bo'yash mumkin bo'lgan vaqt	20 °C da 3–4 soat
To'liq qurishi	20 °C da 24 soat

### XUSUSIYATLARI VA CHIDAMLILIGI

Marvaridrang qumga o'xshash g'ayrioddiy vizual effekt yaratuvchi ichki ishlar uchun suv bazasidagi bo'yoq. Sabulador Matt yuqori sifatli bo'yoq hisoblanadi — nafas oladi va ustiga istalgan suv bazasidagi bo'yoq qo'llanilishi mumkin. Qo'llangandan **15 kun** o'tgach suv va oddiy yuvish vositalari bilan yaxshi yuviladi.

### Yuzani Tayyorlash

Ko'chib va yoriqlanib turgan eski bo'yoqni olib tashlang va suv hamda tegishli yuvish vositalari bilan tozalang. Quruq yuzani suvash bilan tekislang va qurigach, qo'pol qog'oz bilan yaxshilab ishlov bering. So'ngra fiksator sifatida suvda **50%** suyultirilgan **Primart 600** ning bir qatlamini qo'llang. 20 °C da taxminan **4 soat** o'tgach, suvda **15–20%** suyultirilgan Primart 600 ning ikkinchi qatlami qo'llaniladi.

Agar yuzalar yaxshi holatda, silliq va ko'chib ketmayotgan bo'lsa (yangi yuzalar ham), faqat tekislik kerak bo'lgan joylarga qo'pol qog'oz bilan ishlov bering. So'ngra suvda **15–20%** suyultirilgan Primart 600 ning bir qatlamini qo'llang.

Primart 600 jun g'ildirakcha, mo'yqalam yoki purkagich bilan asosni to'liq qoplash uchun kesishuvchi harakatlar bilan qo'llaniladi. 20 °C da **4 soat** o'tgach, **Sabulador Matt** qo'llaniladi.

---

## Mahsulotni Tayyorlash

**Suyultirish:** Ishlatishga tayyor **Qo'llash usuli:** Mo'yqalam **Qatlamlar soni:** 1–2 qatlam

---

## Ranglash

Katalog rangini olish uchun Sabulador Matt ni har bir tabletkaning pastki tomonida ko'rsatilgan tegishli miqdordagi **COLORI'** rangli pasta bilan aralashtirish kifoya. **COLORI'** rangli pasta **80 ml** va **480 ml** li maxsus dozatorlarda (ko'rinadigan gradus belgisi bilan) yetkazib beriladi — bu kerakli miqdorni aniq olish imkonini beradi.

---

## Qo'llash Texnikasi

### "Qum tepalari" effekti

PV 76 maxsus mo'yqalam bilan Sabulador Matt ni taxminan **1–2 m<sup>2</sup>** yuzaga asta-sekin qo'lling va suring. Qo'llash texnikasi — barcha yo'nalishlarda mo'yqalam harakatlarini almashtirgan holda, iloji boricha notekis harakatlar bilan kam miqdorda bo'yoq qo'llash. 20 °C da taxminan **5–10 daqiqadan** so'ng, allaqachon qo'llanilgan qoplama ustidan quruq PV 76 mo'yqalam bilan barcha yo'nalishlarda bo'yoq bo'laklarini surib va tekislab, qum tepalari effekti yarating. Shu bilan birga, engil harakatlar bilan mo'yqalam qoldirgan chiziqlarni ham olib tashlang.

### "Qatlamli Buyuk kanyon" effekti

PV 76 mo'yqalam bilan Sabulador Matt ni taxminan **1–2 m<sup>2</sup>** yuzaga asta-sekin qo'lling va suring. Qo'llash texnikasi — **10–15 sm** uzunlikdagi qiyshiq va vertikal, lekin doimo notekis harakatlar bilan kam miqdorda bo'yoq qo'llash. 20 °C da taxminan **5–10 daqiqadan** so'ng, quruq PV 76 mo'yqalam bilan oldingi harakatlar yo'nalishida bo'yoq bo'laklarini surib va tekislab ishlov bering. Shu bilan birga, oldingi harakatlar yo'nalishida engil harakatlar bilan mo'yqalam chiziqlarini olib tashlang.

### "Parchinli qum tepalari" effekti

Parchinli soyalar olish uchun Sabulador Matt ga quyidagi miqdorda **Star P 400** yoki **Star P 405 Gold** qo'shimchasi aralashtiriladi: 2,5 L Sabulador Matt ga — 40 g qo'shimcha.

---

**Eslatma:** Qo'llashdan oldin kerakli bezak effekti bo'yicha o'quv videosini diqqat bilan ko'rib chiqing.

---

### Muhim Ko'rsatmalar

Parametr	Ko'rsatkich
Qo'llash harorati	+5 °C dan +30 °C gacha
Saqlash	Yopiq idishda, +10 °C dan +30 °C gacha
Saqlash muddati	Taxminan 2 yil

---

### Eslatmalar

Asboblarni ishlatgandan so'ng darhol sovun va suv bilan yuvib tozalang.

---

*Texnik Varaq № SC 00276 — Sifat Nazorati Menejeri tomonidan chiqarilgan: 1-nashr, 2018-yil aprel*