

Filli Boya Super Selülozik Astar – NP 605

TARIF

Bir komponentli, yuqori to'ldiruvchanlikka va qoplovchanlikka ega, oson silliqlanadigan **selülozik astardir**.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda MDF va yog'och yuzalarni astarlash hamda ustki qatlam bo'yoq uchun yuzani tayyorlash maqsadida qo'llanadi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,38 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: $127 \pm 5 \text{ KU}$ (25°C)
- Qo'llash yopishqoqligi: 15–17" (20°C , DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $66 \pm 1\%$

ARALASHMA NISBATI

Mahsulot	Miqdor
Filli Boya Super Selülozik Astar (NP 605)	100 qism
Filli Boya Super Selülozik Tiner (NT 605)	60 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Yuzalar chang, kir va yog'dan tozalangan bo'lishi kerak.
- Qatlamlar orasida **10–15 daqiqa** kutish zarur.
- Tayyor aralashma yaxshilab aralashtirilib, 10–15 daqiqa kutib qo'llanishi tavsiya etiladi.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Sharoit: $15^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$, 40–70% RH

Qo'llash miqdori: 250–300 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 10 daqiqa
- Pürüz zımpara vaqti: 15 daqiqa
- To'liq silliqlash mumkin bo'ladigan vaqt: 6 soat

SARFIYAT

1 kg Selülozik Astar bilan bir qatlamda **8–10 m²** yuzani qoplash mumkin (yo'qotishlar hisobga olinmagan).

Aniq sarf uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, $5^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$ oralig'idagi, yong'inga qarshi choralar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.