

технические качества

Экологическая антибактериальная декоративная краска для внутренних работ с матовым эффектом, наполняющая, маскирующая, дышащая, с очень высокой устойчивостью к истиранию. Две версии размера зерна 03-07 позволяют закрывать небольшие дефекты благодаря высокой кроющей способности, создавая новую кожу на поверхностях, придавая взгляду пескоструйный, состаренный, материальный, сдержаный, а иногда и бархатистый эффект, простой в создании и ретуши. Благодаря запатентованной антимикробной технологии: продукт содержит биоцид хлорида серебра, который защищает его от микробов и бактерий. (ISO 22196). Без формальдегида.

Сфера применения

Внутренняя отделка стен.

Подготовка опор

Очистите декорируемую поверхность, удалив все незакрепленные части. При наличии старых или разрушающихся опор рекомендуется нанести слой NEOFIX от OIKOS. На опорах в хорошем состоянии нанесите слой грунтовки. БУКВАРЬ от OIKOS. Подождите не менее 8 часов перед нанесением финишного продукта.

Способы применения

эффект Sabbato: нанесите кистью слой BIAMAX, разведенного на 20–25% питьевой водой, пересекая мазки. После высыхания таким же способом нанесите второй слой.

эффект Polvere di sabbia: после создания эффекта «Пескоструйная обработка» можно слегка отшлифовать наждачной бумагой № 220 для создания более бархатистого эффекта с легкими выбеленными полосками. Затем удалите пыль слегка влажной тканью или губкой.

эффект Sabbia Compatta: Равномерно распределите два слоя BIAMAX с интервалом 7 ÷ 8 часов с помощью шпателя из нержавеющей стали. Перед высыханием второго слоя приступите к разглаживанию и разглаживанию поверхности пластиковым шпателем, работая круговыми движениями.

Отделка и защита

Чтобы получить эффект Stellata с блестящими отблесками, можно смешать с продуктом добавку DECORGLITTER от Oikos.

нанесение

Разбавление	Sabbiato: 20 ÷ 25% с питьевой водой. Sabbia compatta : готов к использованию
Сдаватьсь	Sabbiato: 3 ÷ 4 m ² /л BIAMAX 03 2,5 ÷ 3 m ² /л BIAMAX 07 Sabbia Compatta: 2 ÷ 2,5 m ² /л BIAMAX 03 1 ÷ 1,2 m ² /л BIAMAX 07 (Выход может значительно варьироваться в зависимости от типа основания и оставшейся толщины.)
Инструменты для использования	Кисть, шпатель из нержавеющей стали, пластиковый шпатель.
Фиксаторы	NEOFIX, IL PRIMER by OIKOS
Температура нанесения	+05°C ÷ +36°C (при относительной влажности не более 80%)
Время высыхания на ощупь	2 ÷ 3 ч (температура = 20°C при относительной влажности 75%)
Общее время высыхания	12 ÷ 14 ч (температура = 20°C при относительной влажности 75%)
перекрашиваемый	6 ÷ 8 ч (температура = 20°C при относительной влажности 75%)
Чистящие инструменты	водой

продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, наполнители с выбранным размером частиц, диоксид титана, органические и неорганические пигменты, добавки. предназначен для облегчения нанесения и съемок.
Удельный вес	1,6 Kg/l +/- 3% (Белый)
Размер зерна	BIAMAX 03: Maxx 0,3 mm BIAMAX 07: Maxx 0,7 mm
pH	8,5 ÷ 9,5
Вязкость	BIAMAX 03: 30.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 об/мин. 25°C) BIAMAX 07: 37.500 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 об/мин. 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Бойтесь мороза
Паропроницаемость Sd	BIAMAX 03: высокий ; Sd: 0,009 m (UNI EN ISO 7783-2:2001) BIAMAX 07: высокий ; Sd: 0,007 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Сопротивление отделению и цепляясь	2 МПа, разрыв А/В (UNI EN ISO 4624:2006)
Соответствует нормам ИСО 22196:2011	Оценка антибактериальной активности
Предел выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в соответствии с Directive 2004/42/EC.	BIAMAX 03 Класс: А/а; ЛОС: 16 г/л (максимум); BIAMAX 07 Класс: А/а; ЛОС: 26 г/л (максимум); Лимит Фаза II (с 1.1.2010): 30г/л
Цвет	Белый + Цвета из таблицы
Упаковка	Литры 1 – 4 – 12

Информация о безопасности

Продукт не содержит тяжелых металлов, таких как хром или свинец. Не содержит токсичных, ароматических и хлорированных растворителей. Никаких опасных полимеризаций не происходит. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется технически подходящим способом. Предлагаются обычные меры предосторожности, необходимые при обращении с красками на водной основе. Для хранения.

на основе хлорида серебра (ISO 22196), без формальдегида и с паропроницаемостью High sd <0,01, например, BIAMAX от OIKOS, создающую декоративную отделку Все должно быть выполнено с соблюдением правил применения, стоимость за м², включая материал и монтаж.

Характеристики позиций

Нанесите экологическую антибактериальную декоративную краску для внутренних работ с запатентованной антимикробной технологией

Примечания

Компания Oikos spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, представлена в соответствии с ее техническими и научными знаниями. Несмотря на вышеизложенное, Oikos не несет ответственности за результаты, полученные в результате использования ее продукта, поскольку методы применения находятся вне ее контроля и/или проверки. Поэтому мы рекомендуем проверять пригодность каждого отдельного продукта для вашего конкретного случая.