

Filli Boya Ultra Poliüretan Porloq Bo'yoq (1+1) Dark Black

1-komponent: PL 808.00

2-komponent: PH 808



TARIF

Ikki komponentli, poliuretan smola asosidagi, yuqori yaltiroqlikka ega, yuzasi juda tiniq, chuqur qora ko'rinish beradigan, juda yaxshi yoyilishga va to'ldiruvchanlikka ega yakuniy porloq qora bo'yoqdir. Qo'lda qo'llash bilan birga, mos tiner bilan ishlab chiqarish liniyalarida ham ishlatilishi mumkin. 24 soatdan keyin polirovka qilish imkonini beradi. Poliuretan tuzilmasi tufayli egiluvchan va yuqori qoplovchan plyonka hosil qiladi.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda qo'llanadigan, Filli Boya Polyester Astar surtilgan MDF va yog'och yuzalarda himoya ta'minlash hamda dekorativ ko'rinish olish uchun qo'llanadigan yakuniy qatlam bo'yoqdir.

YUZANI TAYYORLASH

Qo'llash usuli va yog'och turiga qarab, yog'och yuzasi mos tarzda tozalanadi va quritiladi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,30 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: $90 \pm 5''$ (20°C , DIN4)
- Qo'llash yopishqoqligi: $13-15''$ (20°C , DIN4)
- Qattiq modda miqdori (og'irlik bo'yicha): $66,5 \pm 1\%$
- Ishlash muddati: 6 soat
- Yaltiroqlik darajasi (gloss): >90

ARALASHMA NISBATI

Material	Og'irlik bo'yicha	Hajm bo'yicha
Filli Boya Ultra Poliüretan Porloq Dark Black Bo'yoq (PL 808.00)	100 qism	100 qism
Filli Boya Ultra Poliüretan Porloq Dark Black Qotirgich (PH 808)	100 qism	100 qism
Filli Boya Ultra Poliüretan Tiner (PT 607)	35-40 qism	40-50 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Qo'llash yuzasi: Polyester astar surtilgan va silliqlangan yuzalar
- Tayyorlangan aralashma yaxshilab aralashtirilib, 10–15 daqiqa kutib qo'llanadi
- Qatlamlar oralig'i: 10–15 daqiqa

Qo'llash texnikasi: Air spray yoki air mix purkagich

Qo'llash yopishqoqligi: 13–15 s (20°C , DIN4)

Sharoit: $15^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$, 40–70% RH

Sarf miqdori: 250–300 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 15–20 daqiqa
- Taxlash darajasi: 48 soat
- Polirovka vaqti: 24 soat

SARFIYAT

1 kg Filli Boya Ultra Poliüretan Porloq Dark Black Bo'yoq bilan, bir qatlamda 6–8 m² maydon qoplanadi (sharoitga qarab).

Aniq sarf uchun sinov namunasi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'idagi, yong'inga qarshi choralar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning o'tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo'yicha ko'rsatilgan shartlarga muvofiq og'ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko'rsatadi.	TR1923532-RV1

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.