



Filli Boya Fine Selülozik Porloq Sedef Vernik - NV 405.00

TARIF

Bir komponentli, selulozik asosli, tez quriydigan, yaxshi yoyilishga ega bo'lgan yakuniy qatlam **porloq sedef** (marvarid effektli) selulozik lakdir.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda, Filli Boya Selulozik Bo'yoq yoki Filli Boya Poliuretan Bo'yoq surtilgan MDF va yog'och yuzalarda himoya ta'minlash va dekorativ sedef (marvarid effektli) ko'rinish olish uchun qo'llanadi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,00 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: 50–60" (20°C, DIN6)
- Qo'llash yopishqoqligi: 14–16" (20°C, DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $38 \pm 1\%$

ARALASHMA NISBATI

Mahsulot	Miqdor
Filli Boya Fine Selülozik Porloq Sedef Vernik (NV 405.00)	100 qism
Filli Boya Super Selülozik Tiner (NT 605)	100 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

- Yuzalar chang, yog' va kir qoldiqlaridan tozalangan bo'lishi kerak.
- Qatlamlar orasida **15–20 daqiqa** kutish zarur.

Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Sharoit: 15°C – 30°C, 40–70% RH

Sarf miqdori: 180–220 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 20 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

SARFIYAT

1 kg Selulozik Porloq Sedef Vernik bilan bir qatlamda **8–10 m²** maydon qoplanadi. Aniq sarf uchun nazorat namunasida sinov o'tkazish tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'idagi, yong'inga qarshi choralari ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning o'tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo'yicha ko'rsatilgan shartlarga muvofiq og'ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko'rsatadi.	TR1923532- RV1

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.