

Filli Boya Super Poliüretan Smooth Mat Bo'yoq (2+1)

1-komponent: PPL 611.5

MAT-5

PL 611.10

MAT-10

PL 611.25

MAT-25

PL 611.40

MAT-40

2-komponent: PL 847

TARIF

Ikki komponentli, poliuretan smola asosidagi, yuzada yoqimli teginish hissi hosil qiladigan va tik (vertikal) qo'llashlarda oqib ketmaydigan tarzda ishlab chiqilgan yakuniy qatlam bo'yoqdir. Ajoyib yoyilish xususiyatiga ega bo'lib, juda yaxshi sarg'ayishga chidamlilikka va yorqinlashishga qarshi chidamlilikka ega. Poliuretan tuzilmasi tufayli egiluvchan va yuqori qoplovchan plyonka hosil qiladigan bo'yoqdir.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda qo'llanadigan, Filli Boya Poliüretan Astar surtilgan MDF va yog'och yuzalarda himoyani ta'minlash va dekorativ ko'rinish olish uchun qo'llaniladigan yakuniy qatlam bo'yoqdir.

YUZANI TAYYORLASH

Qo'llash usuli va yog'och turiga qarab, yog'och yuzasi mos tarzda tozalanadi va quritiladi.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,35 \pm 0,05$ g/cm³
- Qadoq yopishqoqligi (*yaltiloqlik darajasiga ko'ra o'zgaradi*): $20 \pm 3'' - 30 \pm 3''$ (20°C, DIN6)
- Qo'llash yopishqoqligi: 13–15'' (20°C, DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $72 \pm 2\%$
- Ishlash muddati: 8 soat
- Yaltiroqlik darajalari (gloss):
 - Mat-5
 - Mat-10–15
 - Mat-25–30
 - Mat-40–45

ARALASHMA NISBATI

Material	Og'irlik bo'yicha	Hajm bo'yicha
Filli Boya Super Smooth Mat Bo'yoq (PL 611.XX)	100 qism	100 qism
Filli Boya Super Poliuretan Smooth Mat Qotirgich (PH 611)	50 qism	70 qism
Filli Boya Super Poliuretan Tiner (PT 607)	10-15 qism	14-21 qism

QO‘LLASH TAVSIYALARI

- Poliüretan astar surtilgan va silliqlangan yuzalarga qo‘llanadi.
- Tayyor aralashma yaxshilab aralashtirilib, 10–15 daqiqa kutiladi.
- Qatlamlar orasida 10–15 daqiqa kutish tavsiya etiladi.

Qo‘llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich

Qo‘llash yopishqoqligi: 13–15 s (20°C, DIN4)

Sharoit: 15°C – 30°C, 40–70% RH

Sarf miqdori: 250–300 g/m²

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo‘l tekkizish darajasi: 5–8 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

SARFIYAT

1 kg Filli Boya Super Poliüretan Real Mat Bo‘yoq bilan, yuzaga va sharoitga qarab, bir qatlamda 6–8 m² maydon qoplanadi. Aniq sarf uchun sinov namunasi qilish tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig‘idagi, yong‘inga qarshi choralar ko‘rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o‘yinchoqlar bilan o‘ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o‘yinchoq qismlaridan va o‘yinchoq materiallaridan turli og‘ir metallarning o‘tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O‘tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo‘yicha ko‘rsatilgan shartlarga muvofiq og‘ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko‘rsatadi.	TR1923532- RV1

Bu standart, test qilingan mahsulotning qoplama yuzasida qo'llanilgan materialdan qat'i nazar, yuzaning kimyoviy ta'sirlarga chidamliligini o'lchashga qaratilgan bir qator sinovlarni o'z ichiga oladi.	EUROLAB		O'tkazilgan tahlillar natijasida, turli kimyoviy moddalar qo'llangan yuzada hech qanday fizik yoki kimyoviy o'zgarish kuzatilmadi. Mahsulot kimyoviy moddalarga nisbatan 1A sinfida chidamli.	2022240137-R2
Ushbu Yevropa standarti, qo'llanilgan materialdan qat'i nazar, yuzaning quruq issiqlikka nisbatan ko'rsatgan chidamliligini o'lchash metodlarini qamrab oladi.	EUROLAB		Tahlillarga ko'ra mahsulot 55°C dan 200°C gacha (5-daraja) quruq issiqlikka chidamli bo'lib, yuzada hech qanday o'zgarish kuzatilmaydi.	2022240132-R1

Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.