

Filli Boya Super Akrilik Mat Bo'yoqlar (10+1)

1-komponent: AL 605.10 / AL 605.40

2-komponent: AH 659

MAT-10

MAT-40

TARIF

Ikki komponentli, akril qatron asosidagi yakuniy **mat** bo'yoqdir. Qo'llangan yuzaga **mat** ko'rinish beradi.

Akrilik tuzilmasi tufayli yuzada qattiq va elastik plyonka hosil qiladi. Sarg'aymaydi.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda ishlatiladigan Filli Boya Akrilik Astar qo'llangan MDF va yog'och yuzalarida himoya ta'minlash va dekorativ ko'rinish olish uchun qo'llaniladigan yakuniy bo'yoqdir.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,14 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: 110 ± 5 (20°C , DIN4)
- Qo'llash yopishqoqligi: 13–15" (20°C , DIN4)
- Qattiq modda miqdori: $46 \pm 1\%$
- Ishlatish muddati: >6 soat
- Yaltiroqlik darajalari (gloss): Mat-10 (10–15), Mat-40 (40–45)

ARALASHMA NISBATI

Material	Og'irlik bo'yicha	Hajm bo'yicha
Filli Boya Super Akrilik Mat Bo'yoq (AL 605.10, AL 605.40)	100 qism	100 qism
Filli Boya Super Akrilik Vernik Qotirgichi (AH 659)	10 qism	12 qism
Filli Boya Ultra Akrilik Tiner (AT 807)	55 qism	60 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

Akrilik astar qo'llangan va zimparalangan yuzalarga qo'llanadi. Aralashma yaxshilab aralashtirilib, 10–15 daqiqa kutilgach qo'llanadi. Qatlamlar orasida 15–20 daqiqa kutish lozim.

- Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich
- Qo'llash yopishqoqligi: 13–15 s (20°C , DIN4)
- Qo'llash sharoitlari: 15°C – 30°C , 40–70% RH
- Qo'llash miqdori: 200–250 g/m^2

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 25 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

SARFIYAT

1 kg Filli Boya Super Akrilik Mat Bo'yoq bilan bir qatlamda sharoitga qarab 7–8 m^2 yuzani qoplash mumkin. Aniq sarf uchun sinov ishlari o'tkazilishi kerak.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'idagi, yong'inga qarshi choralar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart, bolalar o'yinchoqlar bilan o'ynaganda qo'liga tushmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning ajralishi uchun xususiyatlar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida mahsulot tarkibida EN 71/3 standarti bo'yicha belgilangan og'ir metallar ko'rsatilgan shartlarga ko'ra mavjud emas yoki me'yordan oshmaydi..	TR1923532-RV1

Mahsulotlarning sog'liq-xavfsizlik-tashish xavflari va zarur choralar haqida batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotlar Varag'idan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida yetarli bo'lmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qilish tavsiya etiladi. Aks holda, ma'lumot yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladigan xatolarga ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.