

Filli Boya Ultra 2+1 Akrilik Yaltiroq Bo'yoq

1-komponent: AL 807.00

2-komponent: AH 809



TARIF

Ikki komponentli, akril smola asosidagi yakuniy yaltiroq bo'yoqdir. Qo'llangan yuzaga yorqin ko'rinish beradi.

Akrilik tuzilmasi tufayli yuzada qattiq va elastik plyonka qatlami hosil qiladi. Sarg'ayish xususiyatiga ega emas.

QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda qo'llanadigan Filli Boya Akrilik Astar surtilgan MDF va yog'och yuzalarda himoya ta'minlash va dekorativ ko'rinish olish maqsadida qo'llaniladigan yakuniy yaltiroq bo'yoqdir.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik: $1,25 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi: $20 \pm 3''$ (20°C , DIN6)
- Qo'llash yopishqoqligi: $14-16''$ (20°C , DIN4)
- Qattiq modda miqdori (og'irlik bo'yicha): $64 \pm 1\%$
- Ishlash muddati: 6 soat
- Yaltiroqlik darajasi: 95–100 gloss

ARALASHMA NISBATI

Material	Og'irlik bo'yicha	Hajm bo'yicha
Filli Boya Ultra Akrilik Yaltiroq Bo'yoq (AL 807.00)	100 qism	100 qism
Filli Boya Ultra Akrilik Bo'yoq Qotirgichi (AH 809)	50 qism	60 qism
Filli Boya Ultra Akrilik Tiner (AT 807)	40–45 qism	45–50 qism

QO'LLASH TAVSIYALARI

Akrilik astar surtilgan va silliqlangan yuzalarga qo'llanadi. Tayyorlangan aralashma yaxshilab aralashtirilib, 10–15 daqiqa kutib turilgandan so'ng qo'llanadi. Qatlamlar orasida 15–20 daqiqa kutish kerak.

- Qo'llash usuli: Air spray yoki air mix purkagich
- Ishlash sharoitlari: $15^\circ\text{C}-30^\circ\text{C}$, 40–70% RH
- Qo'llash miqdori: 300–350 g/m^2

QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 35 daqiqa
- Polirovka qilish vaqti: 72 soat
- Taxlash darajasi: 96 soat

SARFIYAT

1 kg bo'yoq bilan, yuzaga va qo'llash usuliga qarab, bir qatlamda 8–10 m^2 maydon qoplanadi (yo'qotishlar hisobga olinmagan). Aniq sarf uchun sinov o'tkazilishi tavsiya etiladi.

SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, $5^\circ\text{C}-30^\circ\text{C}$ oralig'idagi, yong'inga qarshi choralalar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

Sinov standarti/manbasi	Laboratoriya nomi	Belgi	Hisobot	Hisobot raqami
Ushbu standart: o'yinchoqlar bilan o'ynaydigan bolalar yetib bora olmaydigan materiallar bundan mustasno, o'yinchoq qismlaridan va o'yinchoq materiallaridan turli og'ir metallarning o'tishi (migratsiyasi) uchun talablar va sinov usullarini qamrab oladi.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		O'tkazilgan tahlillar natijasida, mahsulot tarkibi EN 71/3 standarti bo'yicha ko'rsatilgan shartlarga muvofiq og'ir metallarning mavjudligi yoki mavjud emasligini ko'rsatadi.	TR1923532-RV1

Mahsulotlarning sog'liq-xavfsizlik-tashish xavflari va zarur choralar haqida batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotlar Varag'idan olishingiz mumkin.

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yuqorida yetarli bo'lmagan tafsilotlar uchun texnik xodimlarga murojaat qilish tavsiya etiladi. Aks holda, ma'lumot yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladigan xatolarga ishlab chiqaruvchi javobgar bo'lmaydi. Ushbu ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga muvofiqlik sertifikatiga ega Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.