

## Filli Boya Super Poliuretan Mat Deep Black Bo'yoq (2+1)

1-komponent: PL 628.10

MAT-10

PL 628.05

MAT-5

2-komponent: PH 613

### TARIF

Ikki komponentli, poliuretan smola asosidagi, yoqimli teginish hissi va chuqur qora rangi bilan ishlab chiqilgan yakuniy qatlam bo'yoqdir. Ajoyib yoyilishga ega va tez qurishi tufayli qisqa vaqt ichida ko'p ish bajarish imkonini beradi. Poliuretan tuzilmasi tufayli egiluvchan va yuqori qoplovchan plyonka hosil qiladi.

### QO'LLANILADIGAN JOYLAR

Ichki makonlarda qo'llaniladigan Filli Boya Poliuretan yoki Polyester Astar surtilgan MDF va yog'och yuzalarda himoya qilish hamda dekorativ ko'rinish berish maqsadida qo'llanadigan yakuniy qatlam bo'yoqdir.

### YUZANI TAYYORLASH

Qo'llash usuli va yog'och turiga qarab, yog'och yuzasi mos tarzda tozalanadi va quritiladi.

### TEXNIK XUSUSIYATLAR

- Zichlik:  $1,02 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$
- Qadoq yopishqoqligi:  $85 \pm 5''$  ( $20^\circ\text{C}$ , DIN4)
- Qo'llash yopishqoqligi:  $13-15''$  ( $20^\circ\text{C}$ , DIN4)
- Qattiq modda miqdori:  $53 \pm 1\%$
- Ishlash muddati: 8 soat
- Yaltiroqlik darajasi (gloss): 10–15

### ARALASHMA NISBATI

| Material                                           | Og'irlik bo'yicha | Hajm bo'yicha |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Filli Boya Super Mat Deep Black Bo'yoq (PL 628.XX) | 100 qism          | 100 qism      |
| Filli Boya Super Poliuretan Qotirgich (PH 613)     | 50 qism           | 62.5 qism     |
| Filli Boya Super Poliuretan Tiner (PT 607)         | 20-25 qism        | 25-30 qism    |

### QO'LLASH TAVSIYALARI

- Poliüretan yoki Polyester astar surtilgan va silliqlangan yuzalarga qo'llanadi.
- Tayyorlangan aralashma yaxshilab aralashtirilib, 10–15 daqiqadan keyin ishlatiladi.
- Qatlamlar orasida 10–15 daqiqa kutish kerak.

**Qo'llash usuli:** Air spray yoki air mix purkagich

**Qo'llash yopishqoqligi:** 13–15 s ( $20^\circ\text{C}$ , DIN4)

**Sharoit:**  $15^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$ , 40–70% RH

**Sarf miqdori:** 200–250 g/m<sup>2</sup>

## QURISH VAQTI (22°C)

- Qo'l tekkizish darajasi: 5–7 daqiqa
- Taxlash darajasi: 24 soat

## SARFIYAT

1 kg Filli Boya Super Poliüretan Deep Black bo'yoq bilan bir qatlamda **5–7 m<sup>2</sup>** maydon qoplanadi. Aniq sarf uchun sinov namunasi qilish tavsiya etiladi.

## SAQLASH

Ochilmagan original qadoqda 1 yil saqlanadi. Shamollatilgan, quyosh nuri tushmaydigan, 5°C–30°C oralig'idagi, yong'inga qarshi choralar ko'rilgan joyda saqlanishi kerak.

## MAHSULOTGA OID SINOV STANDARTLARI

| Sinov standarti/manbasi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laboratoriya nomi                                                 | Belgi                                                                               | Hisobot                                                                                                                                                                                                | Hisobot raqami    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ushbu standart:<br>o'yinchoqlar bilan<br>o'ynaydigan bolalar yetib<br>bora olmaydigan materiallar<br>bundan mustasno, o'yinchoq<br>qismlaridan va o'yinchoq<br>materiallaridan turli og'ir<br>metallarning o'tishi<br>(migratsiyasi) uchun talablar<br>va sinov usullarini qamrab<br>oladi. | SGS<br>Supervise<br>Gözetme<br>Etüd Kontrol<br>Servisleri<br>A.Ş. |  | O'tkazilgan tahlillar<br>natijasida, mahsulot<br>tarkibi EN 71/3<br>standarti bo'yicha<br>ko'rsatilgan shartlarga<br>muvofiq og'ir<br>metallarning mavjudligi<br>yoki mavjud emasligini<br>ko'rsatadi. | TR1923532-<br>RV1 |

**Mahsulotlarning sog'liq, xavfsizlik va tashish xavflari bo'yicha batafsil ma'lumotni Material Xavfsizlik Ma'lumotnomasidan olishingiz mumkin.**

Faqat professional foydalanish uchundir.

Ushbu texnik varaq normal sharoitlar va laboratoriya ma'lumotlari asosida tayyorlangan. Yetarli ma'lumot bo'lmagan hollarda texnik xodim bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Aks holda yuzaga keladigan xatoliklar uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas. Ma'lumotlarni o'zgartirish huquqi kompaniyamizga tegishlidir.

Ushbu mahsulot TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartlariga mos Betek A.Ş. tomonidan ishlab chiqariladi.