



FACADE ACRYLIC MATT PAINT

PRODUCT DESCRIPTION

Matt water-based paint based on acrylic emulsion for exterior finishing works.

FEATURES

Thanks to special additives contained in the paint, the product provides high vapor permeability, resistance to moisture and salt water of painted surfaces. For surfaces exposed to sunlight, special pigments resistant to fading are used. It does not form dirt, so it keeps the first day freshness for many years. Good holding capacity and easy application. Odorless and eco-friendly.

APPLICATION AREA

It is recommended for painting plaster, plaster screed, rough concrete, concrete, foam concrete, briquettes, comb mosaic, betopan and old painted surfaces.

INSTRUCTIONS FOR USE

Easily applied after laying and priming the surface. Application surfaces must be dry, clean and free of dust. Old and swollen painted surfaces should be scraped off and cleaned. Before applying new plastered surfaces, you must wait at least 4 weeks. Damaged or loose surfaces, and surface micro-cracks should be puttied. In order to reduce consumption of surface layer of paint, as well as to increase adhesive ability and color change, it is recommended to use a single-layer Exterior Primer for external surfaces. The applied surfaces should be protected from rain and frost to avoid drying problems, and application should not be done on surfaces exposed to excessively windy weather and direct sunlight. When applying paint at a temperature above 35°C between 10:00-16:00, sun-protected parts of building must be painted.

DILUTION

After dilution with water up to 10% of the total mass, it is applied in two layers to the primed surfaces with a roller or brush or spray gun. Recoating interval between layers: 5-6 hours (may vary depending on ambient temperature). Application temperature should be between +5°C and +35°C.

DRYING TIME

Surface drying time: 1-2 hours
Recoating interval between layers: 5-6 hours
Complete drying: 24 hours (at a temperature of 23°C and 50% humidity)

CONSUMPTION

Depending on the absorbent capacity and the type of surface on which the paint will be applied, one liter of paint in a single layer can coat the surface area 9-11 m². For accurate application, a sample must be applied on site.

STORAGE CONDITIONS

Store in a cool and dry place away from direct sunlight, in sealed packaging at a temperature of +5°C - +35°C, protect from freezing, use the product with an open package within 1 month. If stored in unopened packaging, the shelf life is 3 years.

SAFETY PRECAUTIONS

P102: Keep out of reach of children.
P262: Avoid contact with eyes, skin, or clothing.
P301 + P310: IF SWALLOWED: Call A POISON CONTROL CENTER or doctor / physician.
P501: Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

HAZARD STATEMENT

Contains EUH208: Mixture: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazole-3-one and 2-methyl-2H-isothiazole-3-one (3:1).

May cause an allergic reaction.

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Матовая краска на основе акриловой эмульсии для наружных отделочных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря содержащимся в нем специальным добавкам, продукт обеспечивает высокую паропроницаемость, устойчивость к влаге и соленой воде на окрашенных поверхностях. Для поверхностей, подверженных воздействию солнечных лучей, используются специальные пигменты, устойчивые к выцветанию. Не образует грязь, поэтому сохраняет свежесть первого дня окраски на долгие годы. Хорошая укрывающая способность и простота нанесения. Без запаха и экологически чистая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для покраски штукатурки, штукатурной стяжки, грубого бетона, бетона, пенобетона, брикетов, гребенчатой мозаики, бетонных и старых окрашенных поверхностей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Легко наносится после укладки и грунтовки поверхности. Поверхности для нанесения должны быть сухими, чистыми и очищенными от пыли. Старые и набухшие окрашенные поверхности следует соскоблить и очистить. Перед нанесением новых оштукатуренных поверхностей необходимо подождать не менее 4 недель. Поврежденные и рыхлые поверхности, а также поверхности с микротрещинами следует зашпаклевать. В целях уменьшения расхода поверхностного слоя краски, а также для увеличения адгезивной способности и изменения цвета, в качестве грунтовки рекомендуется использовать однослойную грунтовку Exterior Primer для внешних поверхностей. Наносимые поверхности должны быть защищены от дождя и мороза, чтобы избежать проблем с высыханием, и нанесение не должно производиться на поверхностях, подверженных чрезмерно ветреной погоде и прямым солнечным лучам. При нанесении покраски при температуре выше 35°C в промежутке между 10-16 часами, необходимо производить окраску защищенных от солнца частей здания.

РАЗБАВЛЕНИЕ

После разбавления водой до 10% от общей массы, наносится в два слоя на загрунтованные поверхности валиком или кистью. Время выдержки между слоями 5-6 часов (может отличаться в зависимости от температуры окружающей среды). Температура нанесения должна быть от +5°C до +35°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Поверхностное высыхание слоя: 1-2 часа

Выдержка между слоями: 5-6 часов

Полное высыхание: 24 часа (при 23°C, влажность 50%)

РАСХОД

В зависимости от впитывающей способности и типа поверхности, на которую будет наноситься краска, 1 литром краски в один слой можно покрыть поверхность площадью 9-11 м². Для точного расхода необходимо провести нанесение образца краски на участке.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладном и сухом месте вдали от прямых солнечных лучей, в герметичной упаковке при температуре +5°C - +35°C, защищать от замерзания, товар с открытой упаковкой использовать в течение 1 месяца. При условии хранения в закрытой упаковке срок годности 3 года.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Остерегайтесь попадания в глаза, на кожу или одежду.

P301+P310: При проглатывании: обратитесь в токсикологический центр или к врачу / терапевту.

P501: Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными и международными правилами.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

Содержит EUN208: Смесь: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызвать аллергическую реакцию.

AKRIL FASAD BO'YOQ

MAHSULOT TAVSIFI

Tashqi pardoqlash ishlari uchun akril emulsiyali jilosiz bo'yoq.

XUSUSIYATLARI

Tarkibidagi maxsus qo'shimchalar tufayli, mahsulot yuqori bug' o'tkazuvchanlikni, bo'yalgan yuzalarning namga va sho'r suvga chidamliligini ta'minlaydi. Quyosh nurlari ta'sirida bo'ladigan yuzalar uchun bo'yoq rangining o'chishiga bardoshli maxsus pigmentlardan foydalaniladi. Ifloslik hosil qilmaydi, shuning uchun uzoq yillar mobaynida, xuddi kuni-kecha bo'yalganidek, rangini saqlab qoladi. Bo'yalgan yuzada yaxshi ushlanib qolish xususiyatiga ega va oson surtiladi. Hidsiz va ekologik jihatdan toza.

QO'LLANILADIGAN YUZALAR

Suvoq, suvalgan styajka, dag'al beton, beton, penobeton, briketlar, taroqsimon mozaika, betopan va boshqa eski bo'yalgan yuzalarni bo'yash uchun tavsiya etiladi.

FOYDALANISH USULI

Yuza yotqizilganidan va gruntlanganidan so'ng oson surtiladi. Bo'yaladigan yuzalar quruq, toza va changdan tozalangan bo'lishi zarur. Eski va nam tortib shishib qolgan bo'yalgan yuzalar qirib tashlanishi va tozalanishi zarur. Yangi suvalgan yuzalarga surtishdan oldin kamida 4 hafta kutib turish zarur bo'ladi. Zararlangan va bo'shashgan yuzalar, shuningdek, mikro yoriqlar bo'lgan yuzalarni majun bilan to'ldirish kerak. Bo'yoqning yuza qatlami sarfini kamaytirish, shuningdek adgeziya layoqatini oshirish va rangini o'zgartirish maqsadida, astar sifatida tashqi yuzalar uchun bir qatlamli Extarior Primerdan foydalanish tavsiya etiladi. Bo'yoqning qurishi bilan bog'liq muammolar bo'lmasligi uchun bo'yaladigan yuzalar yomg'ir va sovuqdan himoyalangan bo'lishi, haddan ortiq shamolli havo ta'sirida bo'ladigan va bevosita quyosh nurlari tushadigan yuzalar bo'yalmasligi zarur. Bo'yoq 35°C dan yuqori haroratda surtiladigan hollarda soat 10:00 dan 16:00 gacha bo'lgan oraliqda binoning quyoshdan himoyalangan qismlarini bo'yash kerak.

SUYULTIRISH

Suy bilan 10% gacha suyultirilganidan so'ng astarlangan yuzaga valik yoki cho'tka yoki bo'yoq purkagich yordamida ikki qatlamda surtiladi. Bo'yoq qatlamlarini surtish orasidagi vaqt: 5-6 soat (atrof-muhit haroratiga qarab farq qilishi mumkin). Bo'yoqni surtish harorati +5°C - +35°C gacha bo'lishi zarur.



Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yog'i

QURISH VAQTI

Yuzaki qurishi: 1-2 soat

Qatlamlarni surish orasidagi vaqt: 5-6 soat

To'liq qurishi: 24 soat (23°C va 50% namlikda)

SARFI

Yuzaning turi va shimish qobiliyatiga qarab, 1 litr bo'yoq bilan 9-11 m² maydonni bir qatlamda bo'yash mumkin. Sarfini aniqlash uchun yuzaga namunani qo'llash kerak.

SAQLASH SHAROITLARI

Salqin va quruq joyda bevosita quyosh nurlaridan uzoqda, germetik o'ramida +5°C - +35°C haroratda saqlansin, muzlab qolishdan himoyalansin, mahsulot qadog'i ochilgandan so'ng ishlatish muddati 1 oy. Agar mahsulot ochilmagan qadoqda saqlansa, saqlash muddati 3 yil.

EHTIYOT CHORALARI

P102: Bolalar ololmaydigan joyda saqlansin.

P262: Ko'zga, teriga yoki kiyimga tushishidan saqlanung.

P301+P310: YUTIB YUBORILGANDA: TOKSIKOLOGIYA MARKAZIGA yoki shifokorga/terapevtga murojaat qiling.

P501: Konteyner ichidagini / konteynerni mahalliy / mintaqaviy / milliy / xalqaro qoidalarga muvofiq utilitatsiya qilinsin.

XAVFLILIGI TO'G'RI SID A XABAR

Tarkibida EUH208 mavjud: Aralashma: 5-xlor-2-metil-2H-izotiazol-3-on va 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Allergik reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin.