



MATT ALKYD ENAMEL

PRODUCT DESCRIPTION

Top coat matte synthetic paint based on alkyd resins with high hiding power and excellent adhesion.

FEATURES

It has a matte appearance and can be applied very easily on interior and exterior wood, metal and wall surfaces. It can be used for decorative purposes on interior walls. Unleaded.

APPLICATION AREA

When using metal surfaces, the surfaces should be sanded before the application and cleaned from dust, dirt and oils. It is recommended to use a synthetic anti-corrosion primer INORIA ANTI-RUST as a primer to protect it from rust. Wall surfaces should be dry, clean, free from oil and dust. Rough surfaces should be smoothed with a putty. On old painted surfaces, the surface should be smoothed with sandpaper and, if necessary, smoothed with putty. Wooden surfaces should be primed with INORIA ALKYD PRIMER after the necessary surface preparations are completed. After 24 hours following the primer application, synthetic glossy paint thinned with 10-15% INORIA SYNTHETIC THINNER is applied in 2 layers with a brush, roller or spray. Waiting time between coats is 1 day. Application temperature should be between +5°C - +35°C.

CONSUMPTION

It paints an area of 10-14 m²/l when used as a primer according to its surface absorbency. It is recommended to make a trial on the surface to be used for precise consumption.

DRYING TIME

Powder Drying : 5-6 hours

Touch Dry : 2-3 hours

Complete Drying: 24 hours (20°C 45-65% RH, 100 gr/m²)

STORAGE CONDITIONS

It should be stored in cool and dry places out of direct sunlight, in its sealed package, between +5°C - +35°C and protected from frost.

HAZARD STATEMENT

H226: Flammable liquid and vapour.

H317: Causes an allergic skin reaction.

H372: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

SAFETY PRECAUTIONS

P210: Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No smoking.

P233: Keep container tightly closed.

P240: Ground / connect container and receiving equipment.

P241: Use explosion-proof electrical equipment.

P242: Use only non-flammable tools.

P243: Take precautionary measures against static discharge.

P260: Do not breathe vapour / spray.

P261: Avoid breathing vapour / spray.

P264: Wash contaminated skin thoroughly after handling.

P270: Do not eat, drink or smoke when using this product.

P272: Do not take contaminated clothing out of the workplace.

P273: Avoid release to the environment.

P280: Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.

P302+P352: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Remove all contaminated clothing remove / remove immediately. Rinse your skin with water / shower.

P314: Get medical advice / attention if you feel unwell.

P321: Specific treatment required (see medical advice on label).

P333+P313: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention.

P362+P364: Take off contaminated clothing and wash before reuse.

P370+P378: In case of fire: Foam, carbon dioxide, dry powder or water fog for extinguishing use it.

P403+P235: Store in a well-ventilated area. Keep cold.

P501: Dispose of contents / container according to national regulations.

АЛКИДНАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Финишная матовая синтетическая краска на основе алкидных смол с высокой укрывистостью и превосходной адгезией.

ОСОБЕННОСТИ

Имеет матовый вид и очень легко наносится на деревянные, металлические и настенные поверхности внутри и снаружи помещений. Его можно использовать в декоративных целях на внутренних стенах. Не содержит свинец.

ПРИМЕНЕНИЕ

При покраске металлических поверхностей перед нанесением поверхности должны быть отшлифованы и очищены от пыли, грязи и масел. В качестве грунтовки для защиты от ржавчины рекомендуется использовать антикоррозийный грунт INORIA ANTI-RUST. Поверхности стен должны быть сухими, чистыми, без масла и пыли. Шероховатые поверхности следует заглаживать шпаклевкой. На старых окрашенных поверхностях поверхность следует зашлифовать наждачной бумагой и, при необходимости, зашпаклевать. Деревянные поверхности следует загрунтовать синтетической грунтовкой INORIA ALKYD PRIMER после завершения необходимой подготовки поверхности. Через 24 часа после нанесения грунтовки наносится синтетическая глянцевая краска, разбавленная 10-15% синтетическим разбавителем INORIA SYNTHETIC THINNER, в 2 слоя кистью, валиком ил распылителем. Время ожидания между слоями 1 день. Температура нанесения должна быть в пределах +5°C - +35°C.

РАСХОД

В зависимости от впитывающей способности поверхности и при использовании грунтовки 1 литром краски можно покрыть поверхность площадью 10-14 м² за один слой. Для точного определение расхода необходимо провести контрольное нанесение на образце.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

От пыли: 5-6 часов

Высыхание на прикосновение: 2-3 часа

Полное высыхание: 24 часа (20°C, относительная влажность 45-65%, 100 г/м²)

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Краску следует хранить в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, в закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +35°C и в защищенном от мороза месте.

ЗАЯВЛЕНИЯ О ВРЕДНОСТИ И ПОЯСНЕНИЯ

H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H317: Вызывает кожную аллергическую реакцию.

H372: Вызывает поражение органов при длительном или многократном воздействии.

H412: Вреден для водных организмов с долгосрочными последствиями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P210: Хранить вдали от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. - Не курить.

P233: Держите контейнер плотно закрытым.

P240: Заземлить / подключить контейнер и приемное оборудование.

P241: Используйте взрывозащищенное электрооборудование.

P242: Используйте только негорючие инструменты.

P243: Примите меры предосторожности против статического разряда.

P260: Не вдыхать пар / аэрозоль.

P261: Избегать вдыхания паров / распылителей.

P264: Тщательно промойте загрязненную кожу после работы.

P270: Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта.

P272: Не выносить загрязненную одежду за пределы рабочего места.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P280: Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / средства защиты лица.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять всю загрязненную одежду.

удалить / удалить немедленно. Промойте кожу водой / под душем.

P314: Обратитесь за медицинской консультацией / помощью, если вы плохо себя чувствуете.

P321: Требуется специальное лечение (см. медицинские рекомендации на этикетке).

P333+P313: При появлении раздражения кожи или сыпи: обратиться к врачу.

P362+P364: Снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием.

P370+P378: В случае пожара: используйте пену, двуокись углерода, сухой порошок или водяной туман для тушения.

P403+P235: Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Сохраняйте холод.

P501: Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с национальным законодательством.

MATT PAINT

MAHSULOT TAVSIFI

Alkid bog'lo'vchi asosli yuqori darajadagi yopish kuchiga ega bo'lgan so'nggi qatlam mat sintetik bo'yog'i.

XUSUSIYATLARI

Mat ko'rinishga ega va bino ichida va tashqarisida yog'och, metall va devor sirtlariga qo'llash uchun juda qulay. Ichki devorlarda dekorativ maqsadlarda foydalanish mumkin. Qo'rg'oshinsiz.

QO'LLANISH MAYDONI

Metall yuzalarni bo'yashda, qo'llashdan oldin sirt yuzasi qum zarralari, chang va yog'lardan tozalanishi kerak. Zangdan himoya qilish uchun astar sifatida zangga qarshi astar INORIA ANTI-RUST foydalanish tavsiya etiladi. Devor sirtlari quruq, toza, yog' va changdan xoli bo'lishi kerak. Shikastlangan yuzalar majun bilan tekislanishi kerak. Avvalgi bo'yalgan yuzalarda sirt zimpara bilan silliqilanishi va kerak bo'lganda, majunlangan bo'lishi kerak. Yog'och yuzalarni tayyorlash jarayoni tugagandan so'ng INORIA ALKYD PRIMER sintetik astari bilan qoplanishi kerak. Astarni qo'llashdan 24 soat o'tgach, INORIA SYNTHETIC THINNER



bilan 10-15% suyultirilgan holda cho'tka, valik yoki sprej bilan 2 qatlamda qo'llaniladi. Qatlamlar orasidagi kutish vaqti 1 kun.
Qo'llash harorati +5°C - +35°C orasida bo'lishi kerak.

SARFI

Yuzaning shimuvchanlik qobiliyatiga qarab va astardan foydalanganda, 1 litr bo'yoq bir qatlamda 10-14 m² maydonni qoplashi mumkin. Aniq sarfiyatni aniqlash uchun ishlatiladigan yuzada sinov o'tkazish tavsiya etiladi.

QURISH VAQTI

Yuzaki qurish (chang yopishmaydi): 5-6 soat

Qo'lga yopishmaydi: 2-3 soat

To'liq qurish: 24 soat (20°C, nisbiy namlik 45-65%, 100 g/m²)

SAQLASH SHARTLARI

Bo'yoq salqin va quruq joyda, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan himoyalangan, yopiq o'ramda, +5°C dan +35°C gacha bo'lgan haroratda va sovuqdan himoyalangan joyda saqlanishi kerak.

XAVF BAYONOTI

H226: Yonuvchan suyuqlik va bug'.

H317: Allergik teri reaksiyasini keltirib chiqaradi.

H372: Uzoq muddatli yoki takroriy ta'sir qilish natijasida organlarga zarar yetkazadi.

H412: Uzoq davom etadigan ta'siri bilan suvdagi hayot uchun zararli.

XAVFSIZLIK CHORALARI

P210: Issiqlik / uchqun / ochiq olov / issiq yuzalardan uzoqroq tuting. – chekish taqiqlanadi.

P233: Idishni mahkam yopiq holda saqlang.

P240: Konteyner va qabul qiluvchi uskunani yerga ulash.

P241: Portlashdan himoyalangan elektr jihozlaridan foydalaning.

P242: Faqat yonmaydigan asboblardan foydalaning.

P243: Statik zaryadga qarshi ehtiyot choralari ko'ring.

P260: Bug'ini / spreji nafas olmang.

P261: Bug' / sprejni nafas olishdan saqlaning.

P264: Ishlagandan keyin ifloslangan terini yaxshilab yuvib tashlang.

P270: Ushbu mahsulotdan foydalanganda ovqatlanmang, ichmang yoki chekmang.

P272: Ifloslangan kiyimlarni ish joyidan uzoqroq tuting.

P273: Atrof-muhitga tarqalishdan saqlaning.

P280: Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuz himoyasi.

P302+P352: TERIGA TEGSA: Ko'p miqdorda sovun va suv bilan yuving.

P303+P361+P353: AGAR TERIGA (yoki sochga) TEGSA: Barcha ifloslangan kiyimlarni olib tashlang. Terini suv / dush bilan yuving.

P314: Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, tibbiy maslahat oling.

P321: Maxsus davolash talab etiladi (tibbiy maslahat uchun yorliqqa qarang).

P333+P313: Agar terida tirnash xususiyati yoki toshma paydo bo'lsa: Tibbiy maslahat / yordam oling.

P362+P364: Ifloslangan kiyimlarni olib tashlang va qayta ishlatishdan oldin yuving.

P370+P378: Yong'in sodir bo'lganda: o'chiruvchi ko'pik, karbonat angidrid, quruq kukun yoki suvli tumandan foydalaning.

P403+P235: Yaxshi havo aylanadigan joyda saqlang. Sovuq tuting.

P501: Tarkibni / konteynerni milliy qoidalariga muvofiq utilizatsiya qiling.